



استاندارد ملی ایران

۱۳۵۸۲

تجددنظر اول

۱۳۹۴



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

13582

1st.Revision

2016

قیر و مواد قیری - تعیین شکست قیر
امولسیونی - روش آزمون

Bitumen and Bituminous Materials-
Determining Demulsibility of
Emulsified Bitumen -
Test Method

ICS:93.080.20

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۰۰۸۸۸۷۰۸ و ۰۳۸۸۸۷۱۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱)-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مركب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها ناظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یک‌ها، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1 - International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«قیر و مواد قیری - تعیین شکست قیر امولسیونی - روش آزمون»
(تجدیدنظر اول)

سمت و / یا محل اشتغال

رئیس:

اسماعیلی طاهری، محسن
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

دبیر:

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

زمانی‌فر، الهام
(دکترای شیمی معدنی)

اعضاء: (سامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت نفت جی

افشاری، غفار
(کارشناس ارشد شیمی آلی)

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

بزرگزاد، مهری
(کارشناس شیمی)

شرکت پرشیا قیر توس

پرویزی، سعید
(کارشناس ارشد راه و ترابری)

سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

پورشیرازی، محمدعلی
(کارشناس ارشد راه و ساختمان)

قیران پخش ستاره ایرانیان

پورعبدالله، هادی
(کارشناس شیمی کاربردی)

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

تندرو، احمد رضا
(کارشناس مهندسی مکانیک)

شرکت نفت پاسارگاد

حسینی زارچ، سید جواد
(کارشناس فیزیک- الکترو مکانیک)

سمت و / یا محل اشتغال

دانشگاه یزد

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

خانی سانیج، حامد

(دکترای راه و ترابری)

انجمن شرکت‌های راهسازی ایران

خدابرنگ

(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت نفت پاسارگاد

راهی، محمد

(کارشناس ارشد پلیمر)

شرکت قیر آكام

رمضانی، حمید رضا

(کاردانی طراحی صنعتی)

شرکت نفت پاسارگاد

سیفزاده، حمیدرضا

(کارشناس ارشد مهندسی صنایع)

مهندسان مشاور ایران استن

شیرازیان، شهرام

(دکترای زمین‌شناسی ساختمانی)

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

صادقی، زهرا

(کارشناس ارشد شیمی)

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

صادقی، فاطمه

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

پژوهشگاه صنعت نفت

صادقپور، سعید

(دکترای مهندسی شیمی)

انجمن شرکت‌های ساختمانی

عارف آذر، کاظم

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت قیر آكام

علیزاده، مسعود

(کارشناس مهندسی نفت)

سمت و / یا محل اشتغال

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

فلاح، امین

(کارشناس مهندسی شیمی)

فروتن، سارا

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

کریمیان خسروشاهی، فریبا

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

مجتبیوی، سید علیرضا

(کارشناس مهندسی مواد)

محمدنیا، امیر رضا

(کارشناس مهندسی مکانیک)

ملکوتی خواه، علی

(کارشناس شیمی)

منصوریان، احمد

(دکترای مهندسی عمران)

منیعی، سحر

(کارشناس ارشد شیمی)

مهرداد، سمیه

(کارشناس مترجمی زبان انگلیسی)

نوروز زاده، حسن

(کارشناس شیمی)

ویراستار

اسماعیلی طاهری، محسن

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۲	نمونه‌برداری
۲	آماده‌سازی آزمونه برای انجام آزمون
۳	وسایل و واکنشگرها
۳	توري سيمى ۱-۵
۳	بشر ۲-۵
۳	ميله همزن ۳-۵
۳	بورت ۴-۵
۳	محلول کلسیم کلرید (۱,۱۱ g/L) ۵-۵
۳	محلول کلسیم کلرید (۵,۵۵ g/L) ۶-۵
۴	محلول دی اکتیل سدیم سولفو سوکسینات (۰,۸۰٪) ۷-۵
۴	ترازو ۸-۵
۴	گرمانه ۹-۵
۴	روش اجرای آزمون ۶
۵	محاسبه ۷
۵	دقت و اربیی ۸

پیش‌گفتار

استاندارد «قیر و مواد قیری - تعیین شکست قیر امولسیونی - روش آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۸۹ تدوین و منتشر شد، براساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و پنجاه و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینهٔ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارایه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۸۲ سال ۱۳۸۹ شده است.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D6936:2009, Standard Test Method for Determining Demulsibility of Emulsified Asphalt

قیر و مواد قیری - تعیین شکست قیر امولسیونی - روش آزمون

هشدار - این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد آن را بیان نمی‌کند. بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت‌های اجرایی آن را مشخص کند.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد تعیین شکست^۱ شیمیایی قیرهای امولسیونی آنیونی و کاتیونی نوع تندشکن (RS)^۲ و کندشکن (MS)^۳ است.

۱-۲ این استاندارد برای شناسایی یا طبقه‌بندی قیر امولسیونی تندشکن (RS) یا کندشکن (MS) با اندازه‌گیری مقدار قیر به‌دست آمده از شکست قیر امولسیونی در اثر افزودن مقادیر مشخصی از محلول کلسیم کلرید غلیظ برای قیرهای امولسیونی آنیونی و محلول دی‌اکتیل سدیم سولفوکسینات برای قیرهای امولسیونی کاتیونی، به کار می‌رود.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین‌ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۸۰، قیر و مواد قیری - تقطیر قیرهای امولسیونی - روش آزمون.

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۳۹، قیر و مواد قیری - باقیمانده تبخیر قیر امولسیونی - روش آزمون.

۲-۳ ASTM D140, Practice for Sampling Bituminous Materials.

۲-۴ ASTM D511, Test Methods for Calcium and Magnesium in Water.

۲-۵ ASTM E11, Specification for Woven Wire Test Cloth and Test Sieves.

1-Demulsibility

2 -Rapid setting

3 -Medium setting

۳ نمونهبرداری

- ۱-۳ نمونهبرداری از قیر امولسیونی باید طبق استاندارد بند ۳-۲ انجام شود.
- ۲-۳ مقدار نمونه برای انجام آزمون‌های متداول قیرهای امولسیونی چهار لیتر می‌باشد.
- ۳-۳ ظرف نمونهبرداری باید نو، پلاستیکی و دهانه گشاد با درپوش محکم پیچی یا فشاری باشد. اندازه ظرف باید متناسب با مقدار نمونه مورد نیاز باشد. از به کارگیری ظروف مستعمل، شسته شده یا پاک شده با پارچه آغشته به روغن خودداری شود.
- ۴-۳ از آلوده شدن یا یخ زدن نمونه‌های قیرهای امولسیونی، با استفاده از بسته‌بندی صحیح محافظت شود. نمونه‌ها تا هنگام انجام آزمون باید در دمای بیش از چهار درجه سلسیوس نگهداری شوند.
- ۵-۳ هنگام نمونهبرداری قیرهای امولسیونی از حبس هوا در نمونه که سبب ایجاد خطأ در نتایج آزمون می‌شود خودداری گردد.
- ۶-۳ ظرف نمونه هنگام نمونهبرداری باید کاملاً پر شود تا پوسته شدن^۱ ناشی از تماس امولسیون با هوا به حداقل بررسد.
- ۷-۳ نمونه‌ها نباید از ظرفی به ظرف دیگر منتقل شوند.
- ۸-۳ پس از پر کردن و بستن محکم درب ظرف نمونه، مشخصات آن روی ظرف درج شود.
- ۹-۳ نمونهبرداری از مواد قیری باید به محض رسیدن مواد قیری به محل کارخانه، محل انبار، محل انجام کار یا در زمان تخلیه انجام شود.
- ۱۰-۳ حداقل ۱۴ روز پس از نمونهبرداری باید آزمون‌های لازم بر روی نمونه قیر امولسیونی انجام شود.

۴ آماده‌سازی آزمونه برای انجام آزمون

- ۱-۴ تمام نمونه قیر امولسیونی باید قبل از آزمون به درستی هم زده شده تا همگن شوند.
- ۲-۴ تمام نمونه قیر امولسیونی با الزامات آزمون گرانروی در دمای 50°C درجه سلسیوس باید در ظرف اصلی نمونه تا دمای (50 ± 3) درجه سلسیوس درون حمام آب یا گرمخانه گرم شوند. ظرف نمونه دارای منافذی برای آزاد شدن فشار باشد. پس از آن که دمای نمونه به (3 ± 5) درجه سلسیوس رسید، آن را هم بزنید تا همگن شود.
- ۳-۴ قیرهای امولسیونی با الزامات آزمون گرانروی در دمای 25°C درجه سلسیوس باید در ظرف اصلی نمونه در دمای (25 ± 3) درجه سلسیوس هم زده یا مخلوط شده تا همگن گردند.

یادآوری - در صورت لزوم، قیرهای امولسیونی با الزامات آزمون گرانروی در دمای ۲۵ درجه سلسیوس می‌توانند طبق بند ۴، ۲-۴ گرم شده و همزده شوند. در صورت استفاده از روش بند ۴-۲، توصیه می‌شود آزمونه، قبل از انجام آزمون تا دمای (25 ± 3) درجه سلسیوس سرد شود.

۵ وسایل و واکنشگرها

۱-۵ توری سیمی

تور سیمی ۱/۴۰ میلی‌متری مربعی شکل با اندازهٔ ضلع دست کم ۱۲۵ میلی‌متر، بدون قاب؛ طبق استاندارد بند ۵-۲.

۲-۵ بشر

بشری فلزی یا ظرف فلزی مناسب دیگری با گنجایش حداقل ۳۰۰ میلی‌لیتر.

۳-۵ میله همزن

میله فلزی با دو سر گرد با قطر تقریبی ۱۰ میلی‌متر.

۴-۵ بورت

بورت شیشه‌ای ۵۰ میلی‌لیتری که با فواصل ۱۰ میلی‌لیتری درجه‌بندی شده است.

۵-۵ محلول کلسیم کلرید (۱/۱۱ g/L)

۱/۱۱ گرم کلسیم کلرید (CaCl_2) را در آب مقطر یا آب یون‌زدایی شده حل کرده تا حجم یک لیتر رقیق کنید. محلول کلسیم کلرید $1/11 \text{ g/L}$ را می‌توان استاندارد کرد تا محلول کلسیم کلرید $N (0/001 \pm 0/002)$ در آب به دست آید. اگر چه این محلول پایدار است، اما هنگامی که از آن استفاده نمی‌شود باید در ظرفی در بسته نگهداری شود.

۶-۵ محلول کلسیم کلرید (۵/۵۵ g/L)

۵/۵۵ گرم کلسیم کلرید (CaCl_2) را در آب مقطر یا آب یون‌زدایی شده حل کرده تا حجم یک لیتر رقیق کنید. محلول کلسیم کلرید $5/55 \text{ g/L}$ را می‌توان استاندارد کرد تا محلول کلسیم کلرید $N (0/001 \pm 0/010)$ در آب به دست آید. اگر چه این محلول پایدار است، اما هنگامی که از آن استفاده نمی‌شود باید در ظرفی در بسته نگهداری شود.

یادآوری - از روش آزمون استاندارد بند ۴-۲ می‌توان برای استاندارد کردن محلول‌های بندهای ۵-۵ و ۶-۵ استفاده کرد.

۷-۵ محلول دی اکتیل سدیم سولفو سوکسینات (۰٪۸۰)

۸٪۰ گرم دی اکتیل سدیم سولفو سوکسینات را در ۹۹۲ گرم آب مقطر یا آب یون زدایی شده حل کنید. این محلول با گذشت زمان تجزیه می‌شود، هنگامی که از آن استفاده نمی‌شود باید درون شیشه تیره یا ظرف پلاستیکی غیرقابل نفوذ و هوابند در مکان سرد و تاریک نگهداری شود. اگر بیش از ۹۰ روز از زمان تهیه این محلول سپری شود نباید برای انجام آزمون از آن استفاده کرد.

۸-۵ ترازو

ترازو با قابلیت توزین (۱ ± ۰.۰۰) گرم.

۹-۵ گرمانه

گرمانه با قابلیت نگهداری دما در (۳ ± ۱۶۳) درجه سلسیوس.

۶ روش اجرای آزمون

۱-۶ درصد باقیمانده قیر را طبق استانداردهای بندهای ۱-۲ یا ۲-۲ تعیین کنید.

۲-۶ وزن مجموعه وسایل شامل بشر یا ظرف فلزی با گنجایش حداقل ۳۰۰ میلی لیتر، میله همزن فلزی و توری سیمی را یادداشت کنید.

۳-۶ (۱ ± ۰.۱) گرم قیر امولسیونی با دمای (۱۰ ± ۲۵) درجه سلسیوس را درون بشر ۳۰۰ میلی لیتری که در مجموعه بند ۲-۶ توزین شده، ریخته و وزن کنید. دمای نمونه قیر امولسیونی توزین شده و واکنشگر مناسب را به (۱۰ ± ۲۵) درجه سلسیوس برسانید.

یادآوری - توصیه می‌شود هنگام رساندن دمای نمونه قیر امولسیونی به دمای آزمون، برای جلوگیری از تبخیر آب که بر باقیمانده و نتایج آزمون اثر می‌گذارد، در ظرف نمونه بسته شود.

۴-۶ پس از تقریباً دو دقیقه، واکنشگر مناسب را در دمای اتاق از بورت به بشر یا ظرف فلزی به شرح زیر اضافه کنید:

۱-۴-۶ مقدار ۳۵ میلی لیتر محلول کلسیم کلرید نرمال (۱.۱ g/L) (بند ۵-۵) برای قیرهای امولسیونی آنیونی تندشکن؛

۲-۴-۶ مقدار ۵۰ میلی لیتر محلول کلسیم کلرید نرمال (۰.۱ g/L) (بند ۵-۶) برای قیرهای امولسیونی آنیونی کندشکن یا مخلوط امولسیونی؛

۳-۴-۶ مقدار ۳۵ میلی لیتر محلول دی اکتیل سدیم سولفو سوکسینات (۰٪۸) (بند ۵-۷) برای قیرهای امولسیونی کاتیونی تندشکن.

۵-۶ هنگام افزودن محلول (بندهای ۱-۴-۶، ۲-۴-۶ یا ۳-۴-۶)، محتويات بشر یا ظرف فلزی را به طور مداوم و با شدت هم بزنید، برای اطمینان از اختلاط کامل محلول واکنشگر با قیر امولسیونی، توده‌های تشکیل شده را به جداره‌های بشر یا ظرف فلزی ساییده و با محلول واکنشگر مخلوط کنید.

۶-۶ مخلوط کردن توده‌های تشکیل شده با محلول واکنشگر را به مدت دو دقیقه دیگر پس از افزایش تمام محلول واکنشگر ادامه دهید.

۶-۷ مخلوط قیرامولسیونی شکسته نشده و واکنشگر را روی توری سیمی بريزید. بشر یا ظرف فلزی محتوى نمونه و ميله فلزی را بر روی توری سیمی با آب مقطر بشوبيد. تمام توده‌های تشکیل شده را حل کرده، شست و شوی بشر یا ظرف فلزی، ميله و توری سیمی را تا شفاف شدن آبِ شست و شو ادامه دهيد.

۶-۸ توری سیمی حاوی باقی‌مانده قیر را با ميله فلزی، درون بشر یا ظرف فلزی گذاشته، مجموعه وسائل را به مدت يك ساعت در گرمخانه با دماي (163 ± 3) درجه سلسیوس قرار دهيد تا خشك شود. اجازه دهيد بشر و محتويات آن خنك شده، سپس آنها را وزن کنيد. مرحله گرم کردن و توزين را تكرار کنيد تا هنگامي که اختلاف وزن‌های متوالی بيش از ۰/۱ گرم نباشد.

۷ محاسبه

وزن اوليه مجموعه وسائل را از وزن مجموعه وسائل خشك شده در پایان آزمون، کم کنيد. ميزان شکست را به شرح زير محاسبه کنيد:

$$(1) \quad \text{درصد شکست} = \frac{(A - B)}{A} \times 100$$

كه در آن:

A وزن باقی‌مانده امولسیون شکسته شده؛
B وزن باقی‌مانده در ۱۰۰ گرم قیر امولسیونی.

۸ دقت و اريبي

۸-۱ توصيه مى‌شود معيار زير برای داوری پذيرش نتایج (با احتمال ۹۵ درصد) استفاده شود:
۸-۱-۱ درصورتی که نتایج دوتایی به دست آمده از يك كاربر بيش از مقادير زير با يكديگر اختلاف داشته باشنند، نتایج مورد تردید مى‌باشد.

جدول ۱- تکرارپذیری

قابلیت شکست (درصد وزنی)	تکرارپذیری (درصد از میانگین)
۳۰ تا ۱۰۰	۵

۲-۱-۸ درصورتی که نتایج گزارش شده توسط هر یک از دو آزمایشگاه بیش از مقادیر زیر با یکدیگر اختلاف داشته باشند، نتایج مورد تردید می‌باشد.

جدول ۲- تجدیدپذیری

قابلیت شکست (درصد وزنی)	تجدیدپذیری (درصد از میانگین)
۱۰۰ تا ۳۰	۳۰

۲-۸ هنگامی که از محلول دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات در آزمون قیر امولسیونی کاتیونی برای تعیین قابلیت شکست امولسیون استفاده می‌شود، نمی‌توان دقیق را تعیین کرد.

۳-۸ اریبی این روش آزمون را نمی‌توان تعیین کرد. زیرا مقدار مرجع قابل قبولی برای مواد در دسترس نیست.