

INSO
6919-1-53
1st. Edition
2016



استاندارد ملی ایران
۶۹۱۹-۱-۵۳
چاپ اول
۱۳۹۴

- فیبرهای نوری -
قسمت ۱-۵۳: روش‌های اندازه‌گیری و
روش‌های اجرایی آزمون - آزمون‌های
غوطه‌وری در آب

Optical fibres-
Part 1-53: Measurement methods and test
procedures –Water immersion tests

ICS: 33.180.10

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱) - ۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

ایمیل: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فیبرهای نوری - قسمت ۱-۵۳: روش‌های اندازه‌گیری و روش‌های اجرایی آزمون - آزمون‌های غوطه‌وری در آب»

سمت و/یا محل اشتغال:

کارشناس اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

رئیس:

محرم زاده، محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک)

دبیر:

کارشناس شرکت صبا صنعت سیمای تبریز

میرزایی، رضا

(کارشناسی مهندسی برق)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

ابراهیمی، سهیلا

(کارشناسی فیزیک)

مدیر کنترل کیفیت شرکت سیم و کابل تبریز هادی

برهان، گلشن

(کارشناسی مهندسی برق)

مسئول آزمایشگاه شرکت سیم و کابل صائب

بکائی، جواد

(کارشناسی فیزیک)

کارشناس استاندارد

خانقاہی، انسیس

(کارشناسی مهندسی صنایع)

رئیس اداره طرح مهندسی شبکه انتقال مخابرات استان

رحمیان اقدم، صالح

آذربایجان شرقی

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

کارشناس اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

شیخی، یونس

(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

مدیر کنترل کیفیت شرکت فجر الکتریک

صدرالاشرافی، شهرزاد السادات

(کارشناسی ارشد مهندسی فناوری الکترونیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

مدرس دانشگاه تبریز

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

فلاح اردشیر، جابر

(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

کارشناس مستقل

قاسم زاده، حسین

(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

کارشناس اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

محبیان، زهرا

(کارشناسی ارشد شیمی)

ویراستار:

کارشناس اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

محرم زاده، محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک)

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	ز
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ دستگاه	۲
۱-۳ مخزن آب	۲
۲-۳ سایر دستگاهها	۲
۴ نمونه‌برداری و آزمونه‌ها	۲
۵ روش اجرایی	۳
۱-۵ کلیات	۳
۲-۵ اندازه‌گیری‌ها	۳
۱-۲-۵ اندازه‌گیری‌های نوری	۳
۲-۲-۵ اندازه‌گیری‌های مکانیکی	۳
۳-۵ پیش‌آمده‌سازی	۴
۴-۵ آمده‌سازی	۴
۵-۵ بازیابی	۴
۶ معیارهای قبولی / مردودی	۴
۷ نتایج	۴
۱-۷ اطلاعاتی که باید برای هر آزمون تهیه شود	۴
۲-۷ اطلاعاتی که باید به هنگام آزمون در دسترس باشند	۵
۸ اطلاعات مشخصات	۵

پیش‌گفتار

استاندارد «فیبرهای نوری»- قسمت ۱-۵۳: روش‌های اندازه‌گیری و روش‌های اجرایی آزمون - آزمون‌های غوطه‌وری در آب » که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در یکصد و هشتاد و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مخابرات مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IEC 60793-1-53: 2014 , Optical fibres- Part 1-53: Measurement methods and test procedures- Water immersion tests

فیبرهای نوری -

قسمت ۱-۵۳: روش‌های اندازه‌گیری و روش‌های اجرایی آزمون - آزمون‌های غوطه‌وری در آب

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آزمونی است که سازگاری فیبرهای چند مد زیررده‌ی A1d تا A1a و فیبرهای تک مد طبقه B و C را برای تحمل شرایط محیط غوطه‌وری در آب مقطر یا آب بدون املاحمعدنی مشخص می‌کند که ممکن است در استفاده واقعی، انبارش و/ یا حمل و نقل وجود داشته باشد. این آزمون در اصل برای ایجاد امکان مشاهده اثرات غوطه‌وری در آب در طی یک مدت زمان معین است. این روش اجرایی مطابق با آزمون R از استاندارد IEC 60068-2-18 انجام می‌شود.

این استاندارد یک روش عملی را برای ارزیابی عملکرد فیبر در یک محیط تعریف شده، ارائه می‌کند.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 IEC 60068-2-18, Environmental testing – Part 2-18: Tests – Test R and guidance: Water

2-2 IEC 60793-1-32, Optical fibres – Part 1-32: Measurement and test procedures – Coating strippability

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۲: سال ۱۳۸۸، فیبرهای نوری- قسمت ۱-۳۲-۱: روش‌های اندازه‌گیری و روش‌های اجرایی آزمون- قابلیت برداشتن پوشش، با استفاده از استاندارد IEC 60793-1-32:2001 تدوین شده است.

2-3 IEC 60793-1-40:2001, Optical fibres – Part 1-40: Attenuation measurement methods

2-4 IEC 60793-2-10, Optical fibres – Part 2-10: Product specifications – Sectional specification for category A1 multimode fibres

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰، فیبرهای نوری - قسمت ۲-۱۰ ویژگیهای محصول - ویژگی مقطعی برای فیبر چند مد دسته A1، با استفاده از استاندارد IEC 60793-2-10:2007 تدوین شده است.

2-5 IEC 60793-2-50, Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single mode fibres

2-6 IEC 60793-2-60, Optical fibres – Part 2-60: Product specifications – Sectional specification for class C single-mode intraconnection fibres

۳ دستگاه

۱-۳ مخزن آب

دستگاه شامل یک مخزن پر شده با آب است. جهت پر کردن مخزن از آب مقطر، آب بدون املح معدنی یا آب یون زدایی شده که دارای pH بین ۵/۰ و ۸/۰ است، استفاده شود.

۲-۳ سایر دستگاه‌ها

برای انجام آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌ها ممکن است از دستگاه‌های اضافی استفاده شود.

یادآوری - ممکن است در استاندارد مربوط به مشخصات تفصیلی از دستگاه‌های دیگر استفاده شود.

۴ نمونه‌برداری و آزمون‌ها

برای اندازه‌گیری‌های نوری، طول آزمونه باید حداقل ۱۰۰۰ m برای فیبر زیردههای A1d تا A1a و حداقل ۲۰۰۰ m برای فیبر طبقه B و C باشد تا امکان تکرارپذیری اندازه‌گیری‌های مورد نیاز فراهم شود. مقدار آزمونه در بیرون از مخزن باید کمینه شود و اگر از ۱۰٪ کل طول آزمونه بیشتر باشد، توصیه می‌شود که این موضوع گزارش شود.

آماده‌سازی آزمونه نباید هیچ تأثیر مضری بر روی فیبر تحت شرایط آزمون داشته باشد. توصیه می‌شود که نمونه فیبر به طور شل پیچیده شود و سرهای فیبر بیرون از آب نگه داشته شوند، مگر اینکه طور دیگری ذکر شده باشد. مجاز است که آزمونه به صورت افقی یا عمودی با کمینه قطر خمیدگی ۱۵۰ mm پیچیده شود تا از اثرات هر گونه خمش‌های بزرگ جلوگیری شود.

طول مشخصی از نمونه مورد آزمون به عنوان کنترل باید قبل از آزمون جدا شود تا امکان تکمیل اندازه‌گیری‌های مکانیکی لازم برای مقایسه با اندازه‌گیری‌های انجام شده پس از آزمون فراهم شود.

۵ روش اجرایی

۱-۵ کلیات

آزمونه به مدت ۳۰ روز در درون مخزنی قرار داده می‌شود که با آب پر شده و دمای آب در $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ نگه داشته شده است. سپس تضعیف و نیروی برداشتن پوشش^۱ آزمونه پایش می‌شود. روش اجرایی مطابق با آزمون R از استاندارد ۱۸-۲-IEC 60068-2-18 کاربرد «سطح آب^۲» انجام می‌شود (دهانه آب برای آزمون درزبندی محصولات الکترونیکی به کار می‌رود ولی برای این کاربرد مورد نیاز نیست)

۲-۵ اندازه‌گیری‌ها

۱-۲-۵ اندازه‌گیری‌های نوری

اندازه‌گیری تضعیف^۳ باید در طول موج‌های مشخص شده در ویژگی‌های مرتبط با استفاده از پیوست B (تلفات جاسازی^۴) از استاندارد ۱-۴۰:۲۰۰۱ IEC 60793-1-40:2001 یا پیوست C (پراکندگی معکوس^۵) از استاندارد ۱-۴۰:۲۰۰۱ IEC 60793-1-40:2001 قبل از آزمون، در طی آزمون (در طی زمانی که آزمونه در دمای معین پایدار شده است) و پس از آزمون انجام شوند. تغییرات تضعیف باید ثبت شوند.

اگر در مشخصات فرآورده مرتبط تعیین شده باشد، ممکن است سایر اندازه‌گیری‌های نوری لازم باشد.

۲-۲-۵ اندازه‌گیری‌های مکانیکی

نیروی برداشتن پوشش فیبر باید قبل و بعد از آزمون با استفاده از روش مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۲ ۶۹۱۹-۱-۳۲ اندازه‌گیری شود. آزمونه کنترل (به بند ۴ مراجعه شود) برای ارزیابی تغییر در قابلیت برداشتن^۶ به کار می‌رود.

۳-۵ پیش‌آمده‌سازی^۷

پیش‌آمده‌سازی نمونه آزمون، در صورت ذکر شدن در مشخصات تفصیلی محصول باید انجام شود.

1 - Coating strip force

2 -Head of water

3 -Attenuation measurement

4 -Insertion loss

5 -Backscattering

6 -Strippability

7 -Preconditioning

۴-۵ آماده‌سازی^۱

کاربرد ندارد.

۵-۵ بازیابی

آزمونه باید به مدت بیشتر از ۱۲ h (حداکثر تا ۴۸ h) تحت شرایط جوی استاندارد برای بازیابی باقی بماند، مگر این که در مشخصات تفصیلی محصول طور دیگری ذکر شده باشد. مشخصات تفصیلی ممکن است انجام اندازه‌گیری‌ها را در طی بازیابی لازم بداند. در صورت لزوم، مشخصات تفصیلی باید اندازه‌گیری‌های لازم و زمان انجام آن‌ها را تعیین کند.

۶ معیارهای قبولی / مردودی

حدود مشخصات قابل اعمال در استانداردهای زیر تعیین شده است:

- الف- استاندارد ملی ایران شماره ۱۰-۲-۶۹۱۹ برای فیبرهای A1؛
- ب- استاندارد IEC 60793-2-50 برای فیبرهای B؛
- پ- استاندارد IEC 60793-2-60 برای فیبرهای C.

۷ نتایج

۱-۷ اطلاعاتی که باید برای هر آزمون تهیه شود

- الف- تاریخ و عنوان آزمون؛
- ب- شناسایی آزمونه؛
- پ- طول آزمونه؛
- ت- طول موج (های) نامی که آزمون در آن انجام می‌شود؛
- ث- تغییر تضعیف؛
- ج- نیروی برداشتن پوشش؛
- چ- میزان pH اولیه آب.

۲-۷ اطلاعاتی که باید به هنگام آزمون در دسترس باشند

توصیف تمامی تجهیزات کلیدی

۸ اطلاعات مشخصات

مشخصات تفصیلی باید اطلاعات زیر را تعیین کند:

- الف- معیار قبولی / مردودی؛
- ب- اطلاعات گزارش شده؛
- پ- هر گونه انحراف اعمال شده از روش اجرایی.