



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


معیارها و استانداردهای فنی

شیوهنامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح

شماره سند: ۴-۵-۲۱-۱

- شورای فنی شهرداری تهران
- معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



تاریخ: 15/07/1398

شماره: 790170/70

پیوست: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

به: معاونان محترم شهردار تهران

به: مشاوران محترم شهردار تهران

به: شهرداران محترم مناطق 22 گانه شهرداری تهران

به: رؤسا و مدیران محترم سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران

به: مدیران محترم کل ستادی

به: رئیس محترم سازمان بازرسی

موضوع: ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران
 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای
آسفالت در پیمانهای تامین مصالح

با سلام و احترام،

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/2482/20025 مورخ 97/07/12 با موضوع تعیین وظایف شورای فنی شهرداری تهران و با توجه به اهمیت حفظ مستمر کیفیت و کارایی زیر ساخت های شهر بویژه معابر شهر تهران و در راستای تحقق شعار " تهران شهری برای همه " و به منظور عملیاتی کردن بند 5 و 6 ماده سیزدهم و بند 1 و 3 ماده هشتاد و هشتم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران و به استناد مصوبه شماره الف 1-9817 هفدهمین جلسه شورای فنی شهرداری تهران مورخ 98/07/10، بدینوسیله سند شماره 1-21-5-4 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با عنوان "دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمانهای تامین مصالح (ویرایش دوم)" □ به کلیه واحدهای اجرایی شهرداری تهران ابلاغ می گردد.

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه بر عهده ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

صفا صبوری دیلمی

معاون فنی و عمرانی

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

معیارها و استانداردهای فنی

شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای
تامین مصالح (ویرایش دوم)

شماره سند: ۴-۵-۲۱-۱

■ شورای فنی شهرداری تهران

■ معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

شورای فنی شهرداری تهران

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح

تهیه‌کننده: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

تصویب: شورای فنی شهرداری تهران

- صفا صبوری دیلمی عضو شورای فنی شهرداری تهران
- محمدعلی پنجه پولادگران عضو شورای فنی شهرداری تهران
- اکبر ترکان عضو شورای فنی شهرداری تهران
- افشین حبیب زاده عضو شورای فنی شهرداری تهران
- مهدی تفضلی عضو شورای فنی شهرداری تهران

بررسی و تأیید: کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران

- حسن ارباب عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران
- رضا اسماعیلی فرد عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران
- محمد جواد خسروی پور عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران
- محمد اسماعیل علیخانی عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران
- سلطان آقا خان محمدی عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران
- علی فغانی عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران

کارگروه تخصصی:

- رضا سلیمانی کرمانی عضو کارگروه تخصصی
- احمد منصوریان عضو کارگروه تخصصی
- اصغر فتوت فرد عضو کارگروه تخصصی
- کریم روشن بخت عضو کارگروه تخصصی
- سعید احمدی عضو کارگروه تخصصی
- شهرام یزدان دوست عضو کارگروه تخصصی
- آرمان صفا عضو کارگروه تخصصی
- مهدی حیدری عضو کارگروه تخصصی
- یحیی رضایت عضو کارگروه تخصصی
- آرمین علایی عضو کارگروه تخصصی
- مجتبی مصباح پور عضو کارگروه تخصصی
- مهندس علیرضایی عضو کارگروه تخصصی

تهیه کنندگان سند:

- حسین نظامیان پور شرکت طرح نواندیشان
- محسن پارساعمل شرکت طرح نواندیشان
- احمد استادباقر شرکت سرار
- مهدی لطیفی شرکت سرار

بسمه تعالی

پیشگفتار

پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بر اساس مفاد قراردادهای منعقد شده با شهرداری تهران، متعهد به اجرای پروژه‌ها طبق مشخصات فنی ابلاغی در چارچوب اسناد قرارداد می‌باشند؛ لذا ایشان ضمن توجه به مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود در این خصوص، باید توجه لازم را در جهت اجرای پروژه‌ها در انطباق کامل با مشخصات و ضوابط فنی موردنظر کارفرما معمول نمایند. در این باره ضروری است کارفرمایان و دستگاه نظارت پروژه‌ها نیز مراقبت و تأکید لازم را در اجرای کار مطابق مشخصات فنی ابلاغی داشته باشند.

اعمال نظرات و اجرای تصمیمات بر اساس این شیوه‌نامه جنبه خاص داشته و به منظور رفع مسائل یا فیصله دادن به مشکلات احتمالی پیمانکاران است. بنابراین هیچ‌گونه حقی جهت اعتراض به توقف عملیات اجرایی و تصمیمات اخذ شده در خصوص بخش‌های غیر منطبق با مشخصات ابلاغی به پیمانکاران تا تعیین تکلیف توسط کارفرما و دستگاه نظارت برای ایشان ایجاد نخواهد کرد. در هر حال، اعمال و اجرای مفاد این شیوه‌نامه منحصراً در اختیار کارفرما بوده و بر این اساس، حدود تعیین شده در قرارداد، همان اجرای کارها بر اساس مشخصات فنی ابلاغی خواهد بود.

صفا صبوری دیلمی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

پاییز ۱۳۹۸

فهرست مطالب

صفحه	عناوین
	پیشگفتار
۱	۱- جایگاه و کاربرد.....
۱	۲- استانداردها.....
۱	۳- واژه نامه.....
۲	۴- ضوابط پذیرش.....
۳	۵- شرایط شمول کسر بها و نحوه تعیین آن.....

۱-۵-۲۱: شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح**۱- جایگاه و کاربرد**

۱-۱- جایگاه شیوه‌نامه در نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

این شیوه‌نامه برای عملیاتی کردن بخش‌هایی از سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران (سند شماره ۱-۱-۱)، مانند انجام آزمون‌های کیفیت و انطباق مشخصات (موضوع جزء ۷ بند ج ماده ۵)، همسان‌سازی روندها و شاخص‌های کنترل کیفیت (موضوع بند ه ماده ۱۳)، تعیین اصول و معیارهای ارزشیابی کیفیت مصالح، روش‌های اجرا و روش‌های نگهداری (موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۱۶) و تعیین کیفیت کارهای انجام‌شده برای ارزیابی عوامل طرح (موضوع جزء ۴ بند الف ماده ۱۴) تهیه شده است. همچنین، نقش اجرای این شیوه‌نامه در راستای پیشگیری از کیفیت نامطلوب تأمین کالا و خدمات طبق گزارش عوامل آزمایشگاه، دستگاه نظارت یا کارفرما (موضوع جزء ۳ بند ۱ ماده ۸ دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت‌های همکار شهرداری تهران (سند شماره ۱۱۵-۸-۵)) مورد توجه است.

۲-۱- حدود کاربرد

این شیوه‌نامه برای تعیین معیارهای پذیرش آسفالت تولیدی و محاسبه میزان کسر بهای آسفالت در قراردادهایی که نتایج آزمایشگاه تمام یا بخشی از آسفالت تولیدی با توجه به نتایج اوراق آزمایشگاهی، خارج از محدوده رواداری بدون کسر بها باشد، بکار برده می‌شود. این شیوه‌نامه بر پایه جز ۳ و ۴ بند الف ماده ۳ سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران (سند شماره ۱-۱-۱)، در دوره اجرای طرح شامل ساخت، نظارت، راه‌اندازی و تحویل و نیز در دوره بهره‌برداری طرح شامل نگهداری، پایش، تعمیرات پیشگیرانه، دوره‌ای و اساسی قابل به‌کارگیری است.

۲- استانداردها و آیین‌نامه‌ها

معیارها و استانداردهای لازم‌الاجرا در آزمون‌های کیفیت و نظارت بر اجرای عملیات آسفالتی عبارت‌اند از:

۱-۲- معیارها و استانداردهای مندرج در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره ۲۳۴ سازمان برنامه‌بودجه کشور)

۲-۲- معیارها و استانداردهای مندرج در مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره ۱۰۱ سازمان برنامه‌بودجه کشور)

۳-۲- دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت‌های همکار شهرداری تهران (سند شماره ۱۱۵-۸-۵ نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران)

۴-۲- مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری (سند شماره ۶۲-۸-۶ نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران)

۳- واژه‌نامه**۳-۱- نتایج آزمایشگاه:**

خروجی‌های آزمایشگاهی مربوط به آزمایش‌های ذکرشده در ماده ۴ این شیوه‌نامه است که در مقایسه با مشخصات فنی مبنا (ابلاغ‌شده یا پیوست قرارداد)، مبنای محاسبه کسر بها قرار می‌گیرد. روش انجام آزمایش‌ها مطابق با استانداردها و آیین‌نامه‌های مذکور در بند ۲ است.

۳-۲- قیمت مبنا:

قیمت تعیین شده در قرارداد برای تولید آسفالت، با احتساب همه ضرایب قرارداد و تعدیل متعلق به آن است.

۳-۳- کسر بها:

در صورت قرار گرفتن نتایج آزمایشگاهی در محدوده پذیرش با کسر بها، در پرداخت‌های کارفرما، درصدی از قیمت مبنا قرارداد کسر خواهد شد؛ این میزان کاهش به‌عنوان کسر بها تعریف می‌گردد.

شماره سند:	۴-۵-۲۱-۱		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح صفحه ۱ از ۹
تصویب:	شورای فنی شهرداری تهران		
تأیید:	کمیته مشورתי شورای فنی		
تهیه:	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		

تبصره ۲: در صورتی که کارفرما یا مهندسین مشاور بنا به ویژگی‌های خاص پروژه، حدود دیگری غیر از حدود رواداری تعیین شده در این شیوه‌نامه را ضروری تشخیص دهد، پس از ارائه گزارش کارشناسی و تأیید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، می‌تواند حدود تأیید شده را ملاک عمل در پذیرش محصول قرار دهد. در شرایط خصوصی قرارداد، باید حدود رواداری مورد نظر کارفرما یا مهندسین مشاور قید شده باشد.

تبصره ۳: کارفرما موظف است ظرف مدت یک ماه پس از دریافت نتایج آزمایشگاه نسبت به ابلاغ آن به پیمانکار یا تولیدکننده یا تأمین کننده اقدام نماید.

تبصره ۴: چنانچه پیمانکار یا تولیدکننده یا تأمین کننده به نتایج برگه‌های آزمایشگاهی اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت یک ماه از ابلاغ نتایج آزمایشگاهی اعتراض خود را به صورت کتبی به کارفرما اعلام نماید. در این صورت آزمایش‌های مورد نظر از طریق آزمایشگاه مرضی‌الطرفین که مورد تأیید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران باشد مجدداً انجام می‌شود. برای این منظور، حضور نماینده دستگاه نظارت و نماینده آزمایشگاه اول برای تعیین محل نمونه‌گیری و همچنین در هنگام انجام آزمایش الزامی می‌باشد. در صورتیکه نتیجه آزمایش مؤید صحت برگه‌های آزمایشگاهی قبلی باشد، هزینه آزمایش‌های انجام شده به عهده‌ی اعتراض کننده می‌باشد. در ضمن تولید کننده، تأمین کننده یا پیمانکار، فقط یکبار فرصت اعتراض به نتایج برگه‌های آزمایشگاهی را خواهند داشت.

تبصره ۵: در صورتی که مخلوط آسفالتی تولید شده مورد پذیرش قرار نگیرد، علاوه بر اعمال جریمه مطابق شیوه‌نامه حاضر، برای رسیدگی به عملکرد تولیدکننده یا تأمین کننده بر پایه "دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت‌های همکار شهرداری تهران" عمل خواهد شد و لازم است مدارک مربوط از سوی کارفرمایان جهت بررسی هیات رسیدگی موضوع دستورالعمل مذکور ارسال شود.

۵- شرایط شمول کسر بها و نحوه تعیین آن

۵-۱- شرایط شمول کسر بها در مرحله تولید، مطابق جدول شماره ۱ تعیین می‌شود.

۵-۲- میزان کسر بهای ناشی از عدم انطباق نتایج آزمایشگاه مخلوط آسفالت تولیدی با مشخصات فنی ابلاغی، حاصل جمع جبری میزان کسر بها برای تمام آزمایش‌های مندرج در جدول ۲ است.

۵-۳- در صورتی که مجموع میزان کسر بها بیش از ۴۰٪ قیمت مبنا باشد، مخلوط آسفالتی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

۵-۴- در صورت عدم پذیرش مخلوط آسفالتی، چنانچه با توجه به مستندات فنی قصور متوجه تولیدکننده یا تأمین کننده باشد، وی موظف به تولید مجدد مخلوط آسفالتی مطابق مشخصات فنی ابلاغی در چارچوب برنامه زمانی قرارداد است و هزینه تولید و حمل مجدد، تخریب بخش اجرا شده با مصالح غیرقابل پذیرش، حمل مواد حاصل از تخریب و اجرای مجدد به عهده تولیدکننده است. در صورت موافقت کارفرما مبنی بر عدم تخریب بخش اجرا شده با مصالح غیرقابل پذیرش، بهایی بابت آن به تولیدکننده یا تأمین کننده تعلق نخواهد گرفت، اما وی موظف به تأمین مجدد مخلوط آسفالتی مطابق مشخصات فنی ابلاغی است.


۵-۵- نتایج به دست آمده از برگه‌های آزمایشگاهی، مستقلاً در محاسبه میزان کسر بها بکار می‌رود و استفاده از میانگین نتایج آزمایشگاهی و تعمیم آن به کل آسفالت تولیدی مجاز نیست.

شماره سند:	۴-۵-۲۱-۱		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح صفحه ۳ از ۹
تصویب:	شورای فنی شهرداری تهران		
تأیید:	کمیته مشورتی شورای فنی		
تهیه:	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		
		معاونت فنی و عمرانی	

جدول (۱): شرایط شمول کسر بها

ردیف	نام آزمایش	محدوده رواداری بدون کسر بها	محدوده پذیرش با کسر بها
۱	دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی	<ul style="list-style-type: none"> برای الک شماره ۲۰۰ تا ۱٪ بیش از رواداری مجاز نشریه ۲۳۴ برای الک شماره ۸ و ۵۰ تا ۲٪ بیش از رواداری مجاز نشریه ۲۳۴ برای دیگر الک‌ها بیش از ۲٪ تا ۶٪ از رواداری مجاز نشریه ۲۳۴ مجموع الک‌ها تا ۱۵٪ خارج از رواداری فرمول کارگاهی 	<ul style="list-style-type: none"> برای الک شماره ۲۰۰ تا ۱٪ بیش از مجاز نشریه ۲۳۴ برای الک شماره ۸ و ۵۰ تا ۴٪ از رواداری مجاز نشریه ۲۳۴ برای دیگر الک‌ها بیش از ۲٪ تا ۶٪ از رواداری مجاز نشریه ۲۳۴ مجموع الک‌ها تا ۱۵٪ خارج از رواداری فرمول کارگاهی
۲	درصد وزنی قیر نسبت به مخلوط آسفالت	مصالح سنگی کوهی	مصالح سنگی رودخانه‌ای
		توپکا	بیندر
		اساس قیری	توپکا
۳	درصد فضای خالی آسفالت	توپکا	بیندر
		بیندر	اساس قیری
		اساس قیری	توپکا
۴	درصد شکستگی مصالح سنگی	توپکا	بیندر
		بیندر	اساس قیری
		اساس قیری	توپکا
۵	نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک	توپکا	بیندر
۶	نسبت مقاومت کشش غیرمستقیم اشباع به خشک (TSR) ^۱	توپکا	بیندر
۷	دما	بین ۱۲۰ تا ۱۶۳ درجه سانتی‌گراد	-

انتها برای پروژه‌ها بااهمیت زیاد، که در شرایط خصوصی پیمان استفاده از این شاخص ذکر شده است، جایگزین آزمایش نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک شود.

شماره سند: ۴-۵-۲۱-۱		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب: شورای فنی شهرداری تهران		شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح
تأیید: کمیته مشورتی شورای فنی		صفحه ۴ از ۹
تهیه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		معاونت فنی و عمرانی

جدول شماره (۲): نحوه تعیین میزان کسر بها

میزان کسر بها (%)	شاخص برون‌رفت از محدوده رواداری بدون کسر بها *	شاخص فنی	نوع آزمایش
۱	به ازای هر ۲ درصد	عبوری از الک ۲/۳۶ میلی‌متر (شماره ۸)	دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی
۱	به ازای هر ۱ درصد	عبوری از الک ۰/۳ میلی‌متر (شماره ۵۰)	
۲	به ازای هر ۱ درصد	عبوری از الک ۰/۰۷۵ میلی‌متر (شماره ۲۰۰)	
۱	به ازای هر ۲ درصد	دیگر الک‌ها	
۵	به ازای هر ۰/۱٪	برای لایه توپکا	درصد وزنی قیر نسبت به آسفالت
۴	به ازای هر ۰/۱٪	برای لایه‌های بیندر و اساس قیری	
۰/۴	به ازای هر ۰/۱٪	برای لایه‌های توپکا، بیندر و اساس قیری	درصد فضای خالی آسفالت
۰/۵	به ازای هر ۱٪	برای لایه‌های توپکا، بیندر و اساس قیری	درصد شکستگی مصالح سنگی
۱	به ازای هر ۱٪	برای لایه‌های توپکا، بیندر و اساس قیری	نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک
۱	به ازای هر ۱٪	برای لایه‌های توپکا، بیندر و اساس قیری	نسبت مقاومت کشش غیرمستقیم اشباع به خشک (TSR)

* برای هر میزان برون‌رفت از محدوده رواداری بدون کسر بها، میزان کسر بها به نسبت محاسبه می‌شود.

شماره سند:	۴-۵-۲۱-۱		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسریهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح صفحه ۵ از ۹
تصویب:	شورای فنی شهرداری تهران		
تأیید:	کمیته مشورתי شورای فنی		
تهیه:	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		
		معاونت فنی و عمرانی	

مثال:

پیمانکار " الف " با ضریب قرارداد برابر ۱/۳۹ نسبت به فهرست‌بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره‌رو سال ۱۳۹۶، متعهد به اجرای عملیات تراش و روکش کلی معبری با عرض ۲۰ متر به طول ۳ کیلومتر و به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر است، چنانچه نتیجه آزمایش‌ها، در مرحله اجرای آسفالت توپکا به شرح جدول (۳) باشد، درصد و مبلغ کسر بهای مربوط به تامین آسفالت به شرح زیر محاسبه می‌گردد. مصالح سنگی از نوع رودخانه‌ای بوده است.

الف: نتایج آزمایش

جدول شماره (۳): نتایج آزمایش

نتایج آزمایش**					تعداد برگه- های آزمایش لازم	میزان آسفالت توپکا تامین شده (تن)	شماره شیفت کارخانه تولیدکننده آسفالت	نمونه
نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک	درصد شکستگی مصالح سنگی	درصد فضای خالی آسفالت	درصد وزنی قیر نسبت به آسفالت	درصد خارج از محدوده رواداری بدون کسریها دانه‌بندی				
۸۵	۹۷	۳/۶	۵/۱	۴	۱	۱۴۸	۱	T۱
۷۸	۸۵	۳/۸	۵/۳	۷	۱	۱۲۵	۲	T۲
*۷۴	*۸۲	* ۶	* ۴/۸	* ۹	۲	۳۲۰	۱	T۳
۶۷	۹۰	۴/۸	۵/۴	۱۳	۱	۱۵۰	۲	T۴

* به علت اینکه آسفالت تامین شده بیش از ۲۰۰ تن است، میانگین نتایج دوبرگه آزمایش در قسمت نتایج درج شده است.

** با توجه به عدم تاکید خاص بودن پروژه، آزمایش TSR کنترل نشده است.

شماره سند: ۴-۵-۲۱-۱		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب: شورای فنی شهرداری تهران		شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسریهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح
تأیید: کمیته مشورתי شورای فنی		صفحه ۶ از ۹
تهیه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		معاونت فنی و عمرانی

ب: تعیین میزان خارج از رواداری بدون کسر بها نتایج آزمایشگاه و تعیین کسر بها

جدول شماره (۴): تعیین میزان خارج از رواداری بدون کسر بها آزمایش دانه‌بندی مصالح سنگی

عبروی از الک شماره	نتایج آزمایشگاه					محدوده رواداری بدون کسر بها (%)	محدوده پذیرش یا کسر بها (%)	شاخص برون رفت از حد رواداری بدون کسر بها (A)	میزان کسر بها (%) (B)	مقدار خارج از رواداری بدون کسر بها (C)				تعیین درصد کسر بها $D=(C/A) \times B$				
	نمونه									نمونه				نمونه				
	۱	۲	۳	۴	فرمول کارگاهی (%)					۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	
۲۵ میلی‌متر	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	±۱۰	±۱۴	هر ۲ درصد	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹ میلی‌متر	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	±۱۰	±۱۴	هر ۲ درصد	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲/۵ میلی‌متر	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	±۱۰	±۱۴	هر ۲ درصد	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹/۵ میلی‌متر	۱۰۰	۹۸	۸۲	۸۴	۹۵	±۹	±۱۳	هر ۲ درصد	۱	۰	۰	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰
۴/۷۵ میلی‌متر	۷۴	۵۱	۷۳	۷۴	۶۱	±۹	±۱۳	هر ۲ درصد	۱	۴	۱	۳	۴	۲	۰/۵	۱/۵	۰	۰
۲/۳۶ میلی‌متر	۵۰	۳۳	۵۲	۵۳	۴۳	±۸	±۱۰	هر ۲ درصد	۱	۰	۲	۱	۲	۰	۰/۵	۱	۰	۰
۰/۳ میلی‌متر	۱۸	۱۴	۲۵	۲۶	۱۷	±۷	±۹	هر ۱ درصد	۱	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۷۵ میلی‌متر	۱۰	۳	۶	۱۴	۷	±۴	±۵	هر ۱ درصد	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
								مجموع		۴	۳	۹	۱۳	۲	۱/۵	۵	-	-

مجموع مجاز برون رفت از فرمول کارگاهی:

قابل پذیرش
قابل پذیرش
قابل پذیرش
غیر قابل پذیرش*

* با توجه به خروج نتایج الک شماره ۰/۰۷۵ از محدوده پذیرش با کسر بها، محصول تولیدی غیر قابل پذیرش است.

شماره سند: ۴-۵-۲۱-۱	تصویب: شورای فنی شهرداری تهران	 <p>معاونت فنی و عمرانی</p>	<p>نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران</p> <p>شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح صفحه ۷ از ۹</p>
تأیید: کمیته مشورתי شورای فنی	تهیه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		

جدول شماره (۵): تعیین میزان خارج از رواداری بدون کسر بهای مابقی آزمایش‌ها

ردیف	نام آزمایش	نوع	محدوده رواداری بدون کسر بهای	محدوده پذیرش یا کسر بهای	شاخص برون‌رفت از حد رواداری بدون کسر بهای (A)	میزان کسر بهای (%) (B)	میانگین نتایج آزمایش	مقدار خارج از رواداری بدون کسر بهای (C)	تعیین درصد کسر بهای $D=(C \div A) \times B$	قابل پذیرش / غیر قابل پذیرش
۱	درصد وزنی قیر نسبت به آسفالت	T1	نسبت به قیر بهینه (میزان قیر بهینه: ۵/۴٪)	نسبت به قیر بهینه (میزان قیر بهینه: ۷/۴٪)	به ازای هر ۰/۱٪	۵٪	۵/۱	۰	۰	قابل پذیرش
		T2					۵/۳	۰	۰	قابل پذیرش
		T3					۴/۸	۰	۰	قابل پذیرش
		T4					چون دانه‌بندی غیر قابل پذیرش است، کسر بهای بقیه موارد محاسبه نمی‌شود و کل آسفالت غیر قابل پذیرش است.			
۲	درصد فضای خالی	T1	حداقل ۵/۵٪ تا ۳٪	حداقل ۲/۵٪ تا ۵/۵٪ بیش از ۵/۵٪ تا حداکثر ۷٪	به ازای هر ۰/۱٪	۰/۴٪	۳/۶	۰	۰	قابل پذیرش
		T2					۳/۸	۰	۰	قابل پذیرش
		T3					۶	۰	۰	قابل پذیرش
		T4					چون دانه‌بندی غیر قابل پذیرش است، کسر بهای بقیه موارد محاسبه نمی‌شود و کل آسفالت غیر قابل پذیرش است.			
۳	درصد شکستگی مصالح سنگی	T1	حداقل ۹۰٪ در دو جبهه	کمتر از ۹۰٪ تا ۸۰٪ در دو جبهه	به ازای هر ۰/۱٪	۰/۵٪	۹۷	۰	۰	قابل پذیرش
		T2					۸۵	۰/۵٪	۲/۵ = (۵ ÷ ۱) * ۰/۵	قابل پذیرش
		T3					۸۲	۰/۵٪	۴ = (۸ ÷ ۱) * ۰/۵	قابل پذیرش
		T4					چون دانه‌بندی غیر قابل پذیرش است، کسر بهای بقیه موارد محاسبه نمی‌شود و کل آسفالت غیر قابل پذیرش است.			
۴	نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک	T1	تا ۷۵٪	کمتر از ۷۵٪ تا ۶۵٪	به ازای هر ۰/۱٪	۱٪	۸۵	۰	۰	قابل پذیرش
		T2					۷۸	۰	۰	قابل پذیرش
		T3					۷۴	۱٪	۱ = (۱ ÷ ۱) * ۱	قابل پذیرش
		T4					چون دانه‌بندی غیر قابل پذیرش است، کسر بهای بقیه موارد محاسبه نمی‌شود و کل آسفالت غیر قابل پذیرش است.			

شماره سند: ۴-۵-۲۱-۱		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب: شورای فنی شهرداری تهران		شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح
تأیید: کمیته مشورتی شورای فنی		صفحه ۸ از ۹
تهیه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		معاونت فنی و عمرانی

ج: تعیین مبلغ کسر بها

جدول شماره (۶): محاسبه میزان کسر بها کل

شماره	نمونه	میزان کسر بهای مربوطه به هریک از آزمایش‌ها					جمع کسر بها (%) (P)
		دانه‌بندی مصالح سنگی	درصد وزنی قیر نسبت به آسفالت	درصد فضای خالی	درصد شکستگی مصالح سنگی	نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک	
۱	T1	۲	۰	۰	۰	۰	۲
۲	T2	۱/۵	۰	۰	۲/۵	۰	۴
۳	T3	۵	۱۰	۲	۴	۱	۲۲
۴	T4	چون دانه‌بندی غیرقابل پذیرش است، کسر بهای بقیه موارد محاسبه نمی‌شود و کل آسفالت غیرقابل پذیرش است.					

جدول شماره (۷): محاسبه مبلغ کسر بها

شماره	نمونه	آسفالت توپکا		بهای واحد هر مترمربع بر اساس فهرست‌بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره‌رو سال ۱۳۹۶ (ریال) (H)	ضریب قرارداد** (E)	میزان کسر بها (P)	مبلغ کسر بها (ریال) $K=P \times E \times H \times G$
		مترمربع* (G)	تن				
۱	T1	۶۷۳	۱۴۸	۵۱۰،۳۹۷	۱/۹۱۸۲	۲٪	۱۳،۱۷۲،۵۸۶
۲	T2	۵۶۸	۱۲۵	۵۱۰،۳۹۷	۱/۹۱۸۲	۴٪	۲۲،۲۵۰،۹۸۹
۳	T3	۱،۴۵۵	۳۲۰	۵۱۰،۳۹۷	۱/۹۱۸۲	۲۲٪	۳۱۳،۲۹۳،۹۲۸
۴	T4	۶۸۲	۱۵۰	۵۱۰،۳۹۷	۱/۹۱۸۲	-	بابت عملیات انجام شده مبلغی پرداخت نمی‌شود***

* مقدار G در این مثال، با در نظر گرفتن وزن مخصوص آسفالت برابر ۲/۲ و ضخامت آسفالت برابر ۰/۱ حاصل شده است

** ضریب قرارداد برابر حاصل ضرب ضریب بالاسری (۱/۳۸) در ضریب قرارداد (۱/۳۹) است.

*** بابت تامین آسفالت متناظر با نمونه T4 پرداختی به پیمانکار نمی‌شود و در صورت صدور دستور تخریب از طرف دستگاه نظارت یا کارفرما، پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تخریب، حمل نخاله، تهیه مصالح، اجرای اندود سطحی و تهیه و اجرای لایه رویه (توپکا) اقدام نماید و در صورت تامین آسفالت مطابق مشخصات فنی ابلاغی، فقط هزینه آسفالت پرداخت می‌شود و سایر هزینه‌های مربوطه به کار مجدد، به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

شماره سند:	۴-۵-۲۱-۱	 <p>معاونت فنی و عمرانی</p>	<p>نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران</p> <p>شیوه‌نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح صفحه ۹ از ۹</p>
تصویب:	شورای فنی شهرداری تهران		
تأیید:	کمیته مشورتی شورای فنی		
تهیه:	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران		

نظرات و پیشنهادات

خواننده گرامی

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل کرده و آن را برای استفاده، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، بی تردید این اثر نیازمند بهبود و ارتقای کیفی است.

از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پیشنهادهای خود، ما را در تکمیل مقررات و دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرایی یاری رسانند.

پیشاپیش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می‌کنیم.

نشانی برای مکاتبه: تهران خیابان حافظ شمالی - روبروی پارک بهجت‌آباد - پلاک ۵۵۹

ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ کد پستی: ۱۵۹۷۶۱۴۴۱۳

Email: Technical-council@Tehran.ir

**Engineering & Construction
Regulations of Tehran Municipality**



Criteria and Technical Standards

Manual of Passing Criteria and Calculation of Penalizing Fees
for Asphalt in Material Suppling Contracts (2nd version)

Code No :4-5-21-1