



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱- ۱۴۳۸۹

تجدیدنظر اول

۱۳۹۵

INSO

14389-1

1st. Revision

2017

Identical with
ISO 14855-1: 2012

تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی
مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده
کمپوست - به روش تجزیه کربن دی اکسید
آزاد شده - قسمت ۱: روش کلی

**Determination of the ultimate aerobic
biodegradability of plastic materials
under controlled composting
conditions - Method by analysis of
evolved carbon dioxide -
Part 1: General method**

ICS: 83.080.01

استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۱۴۳۸۹ (تجدیدنظر اول): سال ۱۳۹۵

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۶۱۳۹ - ۱۴۱۵۵ تهران - ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۱۰۶۰۳۱(۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴(۰۲۶)

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran


P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.org>



shaghoor.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی سطره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

- 1- International Organization for Standardization
- 2- International Electrotechnical Commission
- 3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)
- 4- Contact point
- 5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست - به روش تجزیه کربن دی اکسید آزاد شده - قسمت ۱: روش کلی»
(تجدیدنظر اول)

رئیس:

آراسته منش، شهاب
(دکتری شیمی پلیمر)

سمت و/یا محل اشتغال:

انجمن صنایع شیمیایی و سلولزی استان مازندران

دبیر:

گرگانی فیروزجائی، فرج‌اله
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

اداره کل استاندارد استان مازندران

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ابوالحسنی، سیداعلا
(کارشناسی مهندسی کشاورزی)

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

افضلی، سمانه السادات
(کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)

اداره کل استاندارد استان مازندران

بصیری، فرشید
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اداره کل استاندارد استان مازندران

طالبی، جواد
(دکتری شیمی کاربردی)

اداره کل استاندارد استان مازندران

عظیمی، سیده بهاره
(دکتری شیمی آلی)

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ایران

علی اکبرخانی، کیومرث
(کارشناسی شیمی کاربردی)

لوله و اتصالات وحید

قلی‌پور، محمد
(کارشناسی ارشد سم‌شناسی)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
مازندران

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ملاتبار، سمیه

(کارشناسی شیمی محض)

ناصری، مطهره

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

ویراستار:

حسینی، سیدرضا

(کارشناسی مهندسی معدن)

صادقی پور، معصومه

(کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست)

سمت و/یا محل اشتغال:

اداره تعاون، رفاه و کار اجتماعی شهرستان ساری

آزمایشگاه همکار صدفریز ساری

اداره کل استاندارد استان مازندران

اداره کل استاندارد استان گیلان



فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ اصول
۵	۵ محیط آزمون
۵	۶ واکنشگرها
۵	۶-۱ درجه سلولز (TLC) (کروماتوگرافی لایه نازک)
۵	۶-۲ ورمیکولیت
۶	۷ وسایل
۸	۸ روش اجرای آزمون
۸	۸-۱ تهیه مایع تلقیح
۹	۸-۲ تهیه ماده آزمون و ماده مرجع
۹	۸-۳ شروع آزمون
۱۰	۸-۴ زمان عمل آوری
۱۲	۸-۵ پایان آزمون
۱۲	۸-۶ استفاده از ورمیکولیت
۱۳	۸-۷ روش بازیابی و موازنه کربن در زمان استفاده از ورمیکولیت
۱۴	۹ روش محاسبه و بیان نتایج
۱۵	۱۰ اعتبار نتایج
۱۶	۱۱ گزارش آزمون
۱۷	پیوست الف (آگاهی دهنده) اصول سامانه آزمون
۱۸	پیوست ب (آگاهی دهنده) مثال‌هایی از نمایش نمودار آزاد شدن کربن دی‌اکسید و منحنی تجزیه پذیری زیستی
۲۰	پیوست پ (آگاهی دهنده) مثال اندازه‌گیری کاهش جرم
۲۳	پیوست ت (آگاهی دهنده) آزمون دوره‌ای
۲۴	پیوست ث (آگاهی دهنده) فرم‌های نمونه
۲۷	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست- به روش تجزیه کربن دی‌اکسید آزاد شده- قسمت ۱: روش کلی» که نخستین بار در سال ۱۳۸۹ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به‌عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۱۴۷ اجلاس کمیته ملی استاندارد محیط زیست مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۳۸۹: سال ۱۳۸۹ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

ISO 14855-1: 2012, Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide -Part 1: General method

مقدمه

روش اصلی که در این استاندارد ملی ارائه شده است، استفاده از سامانه آزمون تنفسی در فاز جامد، براساس کمپوست (کود آلی) رسیده، به عنوان یک بستر جامد، یک منبع مواد مغذی و یک مایع تلقیح^۱ غنی از میکروارگانیسم‌های گرمادوست است. کمپوست رسیده نمونه‌ای با ناهمگنی بالا و پیچیده است. از این‌رو، تعیین کمی نمونه پلیمری باقی‌مانده در پایان آزمون در بستر به دلیل عدم تشخیص مولکول‌ها با جرم مولکولی کم حاصل از تجزیه مواد پلیمری دشوار است، در نتیجه امکان انجام موازنه کربن وجود ندارد. اثر آغازین^۲ عبارت است از اثر تجزیه القایی پلیمرها، هنگامی که مواد آلی به مقدار قابل ملاحظه‌ای در کمپوست رسیده وجود داشته باشند. این پدیده تاثیر قابل توجهی در اندازه‌گیری تجزیه‌پذیری زیستی دارد.

برای حل این مشکلات، بهبود و تسهیل روش آزمون، می‌توان کمپوست رسیده را با محیط معدنی جایگزین و به عنوان بستر کمپوست مورد استفاده قرار داد. این جابه‌جایی را می‌توان برای اندازه‌گیری تجزیه‌پذیری برحسب آزاد شدن CO₂ از نظر کمی و تجزیه زیست توده و اجزاء ماده پلیمری باقی‌مانده در پایان آزمون در بستر جامد استفاد کرد و موازنه کربنی را به‌طور کامل انجام داد. برای اطلاعات بیشتر، این روش به طور غالب تحت تاثیر پدیده اثر آغازین قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان برای ارزیابی مواد با آگاهی از علت این مسئله در ارتباط با کمپوست رسیده، استفاده کرد. بستر مواد معدنی را می‌توان از نظر سم‌شناسی زیستی مبنی بر فقدان هرگونه فعالیت زیستی سمی در بستر، پس از تجزیه‌پذیری، ارزیابی و آزمون کرد.

1 - Inoculum
2-Priming effect

تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست - به روش تجزیه کربن دی‌کسید آزاد شده - قسمت ۱: روش کلی

هشدار - فاضلاب، لجن فعال شده، خاک و کمپوست ممکن است بالقوه شامل میکروبیوم‌های بیماری‌زا باشند. بنابراین هنگام کار باید احتیاط لازم صورت گیرد. آزمون سمیت ترکیبات و نمونه‌هایی که خصوصیات ناشناخته‌ای دارند باید با دقت انجام شوند.

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حد زیست تجزیه‌پذیری هوازی پلاستیک‌ها بر مبنای ترکیبات آلی، تحت شرایط کنترل شده تولید کمپوست از طریق اندازه‌گیری مقدار کربن دی‌اکسید آزاد شده و درجه تجزیه‌پذیری پلاستیک در پایان آزمون است. این روش برای شبیه‌سازی شرایط کمپوست شدن هوازی جزء آلی زباله شهری مخلوط با مواد جامد طراحی شده است. نمونه آزمون در معرض یک مایع تلقیح که از کمپوست گرفته شده، قرار می‌گیرد. این ترکیب در محیطی که دما، تهویه و رطوبت به دقت پایش و کنترل می‌شود، قرار می‌گیرد. روش آزمون براساس بازدهی درصد تبدیل کربن در مواد تحت آزمون به کربن دی‌اکسید آزاد شده و همچنین نرخ تبدیل، طراحی می‌شود.

زیربندهای ۶-۸ و ۷-۸ یکی از روش‌های کار که در آن از یک بستر معدنی (ورمیکولیت)^۱ تلقیح شده با میکروارگانیسم‌های گرمادوست به‌دست آمده از کمپوست همراه با یک فاز فعال کننده ویژه، به‌جای کمپوست رسیده، استفاده شده است را بیان می‌کند. این روش براساس درصد بازدهی تبدیل کربن در ماده آزمون به کربن دی‌اکسید و نرخ تبدیل آن طراحی می‌شود.

شرایط ارائه شده در این استاندارد ممکن است همیشه با شرایط مطلوب برای حداکثر زیست تجزیه‌پذیری مطابق نباشد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

1-Vermiculite

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

1-2 ISO 8245, Water quality — Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۷۹: سال ۱۳۸۳، کیفیت آب- دستورالعمل‌های اندازه‌گیری کربن آلی- روش آزمون با استفاده از استاندارد ISO 8245: 1999 تدوین شده است.

2-2 ISO 5663: Water quality - Determination of Kjeldahl nitrogen - Method after mineralization with selenium

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

حد زیست تخریب پذیری هوازی

ultimate aerobic biodegradation

تجزیه یک ترکیب آلی توسط میکروارگانیسم‌ها در حضور اکسیژن به کربن‌دی‌اکسید، آب و نمک‌های معدنی از سایر عناصر موجود (معدنی شدن) به‌علاوه زیست‌توده‌های جدید است.

۲-۳

کمپوست‌سازی

composting

یک فرایند هوازی که برای تولید کمپوست طراحی شده است.

یادآوری- کمپوست یک بهبود دهنده آلی خاک است که از تجزیه زیستی مخلوطی، شامل باقی‌مانده‌های گیاهی که اغلب همراه با مواد آلی دیگر و مقدار ناچیز مواد معدنی است، به‌دست می‌آید.

۳-۳

واپاشی

disintegration

شکست فیزیکی یک ماده به تکه‌های بسیار کوچک است.

۴-۳

مجموع مواد جامد خشک

total dry solids

مقدار مواد جامد به دست آمده از حجم مشخصی از مواد آزمون یا کمپوست بعد از خشک شدن آنها در 105°C تا رسیدن به جرم ثابت است.

۵-۳

مواد جامد فرار

volatile solids

مقدار مواد جامد که با کم کردن باقی مانده حجم مشخصی از مواد آزمون یا کمپوست بعد از سوزاندن در دمای حدود 550°C از مجموع مواد جامد خشک همان نمونه، به دست می آید. یادآوری - مقدار جامدات فرار یکی از شاخص های میزان ماده آلی موجود است.

۶-۳

مقدار نظری کربن دی اکسید آزاد شده

theoretical amount of evolved carbon dioxide

thCO₂

مقدار بیشینه نظری کربن دی اکسید آزاد شده بعد از اکسایش کامل یک ترکیب شیمیایی که از رابطه مولکولی محاسبه شده و بر حسب میلی گرم کربن دی اکسید آزاد شده در هر میلی گرم یا گرم از ترکیب آزمون است.

۷-۳

فاز تأخیر

lag phase

زمان اندازه گیری شده بر حسب روز، از لحظه شروع آزمون تا زمان سازگاری میکروارگانیسم تجزیه کننده به دست آمده است و درجه تجزیه زیستی یک ترکیب شیمیایی یا نمونه آلی را تا حدود ۱۰٪ بیشینه سطح تجزیه زیستی افزایش داده است.

۸-۳

بیشینه سطح تجزیه زیستی

maximum level of biodegradation

درجه تجزیه زیستی اندازه گیری شده بر حسب درصد از یک ترکیب شیمیایی یا یک ماده آلی در یک آزمون تا جایی که تجزیه زیستی بیشتری در طول آزمون اتفاق نیفتد.

۹-۳

فاز تجزیه‌زیستی

biodegradation phase

به زمان اندازه‌گیری شده برحسب روز، از پایان فاز تاخیر یک آزمون تا حدود ۹۰٪ سطح بیشینه تجزیه‌زیستی رسیده، گفته می‌شود.

۱۰-۳

فاز مسطح

plateau phase

زمان اندازه‌گیری شده برحسب روز، از پایان فاز تجزیه‌زیستی تا پایان آزمون است.

۱۱-۳

ورمیکولیت فعال شده

activated vermiculite

ورمیکولیت کلونی‌دار شده توسط یک جمعیت میکروبی فعال طی زمان ابتدایی فاز رشد است.

۴ اصول

این روش آزمون، حد زیست‌تجزیه‌پذیری و درجه تجزیه شدن مواد آزمون را تحت شرایط مشابه با فرایند کمپوست شدن هوازی شدید تعیین می‌کند. مایع تلقیح مورد استفاده شامل کمپوست رسیده تثبیت شده و در صورت امکان گرفته شده از جزء آلی زباله‌های جامد شهری کمپوست است.

نمونه‌های آزمون با مایع تلقیح مخلوط شده و به درون مخازن کمپوست‌کننده منتقل می‌شود، جایی که به شدت تحت شرایط بهینه از نظر اکسیژن، دما و رطوبت برای یک دوره آزمونی حداکثر شش ماه، کمپوست می‌شود.

در مدت تجزیه‌زیستی هوازی ماده آزمون، کربن‌دی‌اکسید، آب، نمک‌های معدنی و سلول‌های میکروبی تازه تشکیل شده (توده‌زیستی) محصولات نهایی تجزیه‌زیستی هستند. کربن‌دی‌اکسید تولید شده پیوسته تحت کنترل بوده یا در فواصل منظم، درون ظرف‌های آزمون و شاهد برای تعیین تولید تجمعی کربن‌دی‌اکسید اندازه‌گیری می‌شود. درصد تجزیه‌زیستی از طریق نسبت کربن‌دی‌اکسید تولید شده از ماده آزمون به مقدار بیشینه کربن‌دی‌اکسید که می‌تواند در روش نظری از ماده آزمون تولید شده، به دست آید. بیشینه مقدار

کربن دی‌اکسید تولید شده نظری از محتوای کل کربن آلی^۱ اندازه‌گیری می‌شود، درصد تجزیه زیستی شامل مقدار کربنی نیست که به سلول‌های جدید توده زیستی تبدیل می‌شوند و در عوض در طول دوره آزمون به کربن دی‌اکسید متابولیزه نمی‌شوند.

علاوه بر این، درجه تجزیه پذیری ماده آزمون و کاهش جرم ماده آزمون در پایان آزمون تعیین می‌شود. بهتر است ورمیکولیت به جای کمپوست رسیده استفاده شود.

الف- هر زمان که تعیین درجه تجزیه زیستی تحت تاثیر القایی اثر آغازین ماده آزمون قرار گیرد.

و/ یا

ب- زمانی که یک توازن نهایی کربنی با تعیین توده زیستی و بازیابی ماده آزمون باقی مانده انجام شود.

بستر ورمیکولیت معدنی (غیر آلی) بوده که به طور ذاتی اثر آغازین را کاهش می‌دهد، بنابراین اعتبار روش را ارتقا می‌دهد. امتیاز دیگر استفاده از ورمیکولیت، آزاد شدن مقدار خیلی کم کربن دی‌اکسید در ظرف شاهد (تقریباً صفر)، به علت پایین بودن سطح فعالیت میکروبی است. در این شرایط برای سطوحی که فعالیت تجزیه کم است، تخمین به طور دقیق تری انجام می‌شود.

سرعت‌های معدنی سازی به دست آمده با ورمیکولیت فعال شده از نظر سطح تخریب نهایی و سرعت تخریب شدن با آن‌هایی که با کمپوست رسیده به دست می‌آیند، یکسان یا خیلی مشابه هستند.

۵ محیط آزمون

عمل آوری^۲ باید در محیط تاریک یا نور غیرمستقیم، در یک محوطه یا اتاق در دمای ثابت $(2 \pm 58)^\circ\text{C}$ و بدون بخارات بازدارنده فعالیت میکروارگانیسم‌ها باشد.

در شرایط خاص، به عنوان مثال زمانی که نقطه ذوب ماده آزمون پایین است، دمای دیگری را می‌توان انتخاب کرد. این دما باید در طول آزمون در محدوده $2^\circ\text{C} \pm$ ثابت نگه داشته شود. هرگونه تغییر در دما باید به طور مشخص در گزارش آزمون آورده شود.

۶ واکنش‌ها

۱-۶ درجه سلولز (TLC)^۳ (کروماتوگرافی لایه نازک)

از درجه سلولز TLC (کروماتوگرافی لایه نازک) با اندازه ذراتی کم‌تر از $20 \mu\text{m}$ به عنوان ماده مرجع کنترل مثبت استفاده کنید.

1 - Total organic carbon (TOC)
2 - Incubation
3 - Thin-layer chromatography

۶-۲ ورمیکولیت

ورمیکولیت خاک معدنی برای مقاصد ساختمانی است که به طور مشخص به عنوان یک ماده حامل میکروبی مناسب شناخته شده است که امکان بقا و فعالیت کامل میکروبها را می دهد. ترکیب ماده معدنی طبیعی قبل از عمل آوری حرارتی شامل ترکیبات Al_2O_3 ۱۰٪، MgO ۳۰٪، CaO ۵٪، SiO_2 ۵۰٪ همراه با H_2O ۵٪ است. زمانی که که این ماده معدنی تحت عملیات حرارتی قرار می گیرد، با از دست دادن آب منبسط شده و ورمیکولیت منبسط ایجاد می کند. ورمیکولیت منبسط شده را باید به شکل ورقه ای استفاده کرد. ورمیکولیت منبسط شده ظرفیت بالایی برای ذخیره آب دارد و محتوای آبی قابل مقایسه با کمپوست رسیده در بستر می تواند تولید کند.

ورمیکولیت را می توان در سه نوع زیر دسته بندی کرد.

ورمیکولیت درشت:

چگالی ظاهری این نوع ورمیکولیت kg/m^3 (16 ± 80) (زمانی که این نمونه درون کیسه قرار داده شده است) بوده و ۸۰٪ از ذرات آن بین ۴ mm تا ۱۲ mm می باشند. تنها ۲٪ از ذرات از الک ۰٫۵ mm عبور می کنند.

ورمیکولیت متوسط:

چگالی ظاهری این نوع ورمیکولیت kg/m^3 (16 ± 90) بوده و ۸۰٪ ذرات بین ۱ mm تا ۶ mm است. ۲٪ از ذرات نیز از الک ۰٫۵ mm عبور می کنند.

ورمیکولیت ریز:

چگالی ظاهری این نوع ورمیکولیت kg/m^3 (20 ± 100) بوده و ۸۰٪ ذرات آن بین ۰٫۷ mm تا ۳ mm است و ۵٪ از ذرات از الک ۰٫۵ mm عبور می کنند.

در این استاندارد نوع ورمیکولیت درشت کاربرد دارد.

۷ وسایل

مطمئن شوید که تمام وسایل شیشه ای به طور کامل تمیز و عاری از مواد آلی یا سمی باشند.

۷-۱ ظروف کمپوست کردن، فلاسکها یا بطری های شیشه ای که اجازه عبور گاز پالاینده^۱ را در جهت رو به بالا می دهند.

کمینة حجم ۲ l برای رسیدن به الزامات مشخص شده (به زیربندهای ۸-۲ و ۸-۳ مراجعه شود) مورد نیاز است. براساس ماده آزمون، حجم کمتری به منظور غربالگری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در صورت از

دست رفتن، جرم ماده آزمون باید اندازه‌گیری شود، هر یک از ظرف کمپوست‌کننده را در حالت خالی توزین کنید.

۲-۷ سامانه تأمین کننده هوا، با قابلیت پشتیبانی هر کدام از ظروف کمپوست‌کننده با هوای خشک یا اشباع با آب، در صورت نیاز عاری از کربن‌دی‌اکسید، جریان هوا با سرعت جریان از پیش تعیین شده که باید به اندازه کافی زیاد باشد، تا شرایط هوازی واقعی را در مدت زمان آزمون فراهم کند (به مثال ارائه شده پیوست الف مراجعه شود).

۳-۷ وسایل اندازه‌گیری کربن‌دی‌اکسید، طراحی شده برای اندازه‌گیری مسقیم کربن‌دی‌اکسید یا جذب کامل در یک محلول بازی و اندازه‌گیری کربن معدنی محلول^۱ (DIC) (به مثال ارائه شده در پیوست آگاهی دهنده الف مراجعه شود). در صورتی که کربن‌دی‌اکسید در هوای خروجی به‌طور مستقیم اندازه‌گیری می‌شود، برای مثال با یک دستگاه تجزیه‌کننده مادون قرمز پیوسته یا یک گاز کروماتوگرافی، کنترل یا اندازه‌گیری دقیق سرعت جریان هوا نیاز است.

۴-۷ لوله‌های بدون نشت گاز، برای اتصال ظرف کمپوست‌کننده به منبع هوا و وسیله اندازه‌گیری کربن‌دی‌اکسید.

۵-۷ pH متر

۶-۷ تجهیزات تجزیه‌ای، برای اندازه‌گیری جامدات خشک (در 105°C)، جامدات فرار (در 550°C) و کربن آلی، برای تجزیه عنصری ماده آزمون و در صورت نیاز برای اندازه‌گیری کربن معدنی محلول.

۷-۷ ترازو (اختیاری)، با ظرفیت ۳ kg تا ۵ kg برای اندازه‌گیری جرم ظرف‌های آزمون حاوی کمپوست و ماده آزمون.

۸-۷ تجهیزات تجزیه‌ای (اختیاری)، برای اندازه‌گیری مقدار اکسیژن در هوا، رطوبت، اسیدهای چرب فرار و نیتروژن کل (به ISO 5663 مراجعه شود).

۹-۷ راکتور زیستی برای فعال‌سازی ورمیکولیت، ظروف با حجم ۵ l و ۲۰ l که فعالانه هوادهی نمی‌شوند. در این شرایط در ظروف باید بسته باشند تا از خشک شدن بیش از حد محتویات جلوگیری شوند. روزنه‌هایی برای امکان تبادل گاز با اتمسفر و اطمینان از شرایط هوازی در کل مرحله فعال‌سازی باید ایجاد شوند.

مثالی از یک راکتور زیستی جعبه‌ای، ساخته شده از پلی پروپیلن یا ماده مناسب دیگری است که دارای ابعاد $10\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ (طول \times عرض \times ارتفاع) است. درپوش جعبه باید محکم بسته باشد تا مانع از

1 -Dissolved inorganic carbon

دست رفتن بخار آب شود. در وسط دو پهلوی با عرض ۲۰ cm، یک سوراخ به قطر ۵ mm باید در ارتفاع حدود ۶/۵ cm از کف جعبه تعبیه شود. این دو سوراخ هستند که اجازه تبادل گاز بین اتمسفر داخل جعبه و محیط خارج را می‌دهند.

۸ روش اجرای آزمون

۸-۱ تهیه مایع تلقیح

کمپوست به‌خوبی هوادهی شده باشد، مایع تلقیح باید از یک مجتمع کمپوست‌کننده هوازی با عملکرد درست تهیه شود. مایع تلقیح باید همگن بوده و اشیاء بی‌اثر بزرگ مانند شیشه، سنگ یا قطعات فلز در آن نباشد و آن‌ها را باید با دست بردارید. سپس کمپوست را بر روی یک صفحه در حدود ۰/۵ cm تا ۱ cm غربال کنید.

یادآوری ۱- به منظور اطمینان کفایت تنوع میکروارگانیسم‌ها در کمپوست، پیشنهاد می‌شود کمپوست از یک مجتمع کمپوست‌کننده جزء آلی زباله شهری تهیه شود. عمر کمپوست باید بین ۲ تا ۴ ماه باشد، در صورتی که این‌نوع کمپوست در دسترس نباشد، از کمپوست گیاهان اضافی باغی، مزرعه‌ای یا ترکیبی از پسماندهای باغی و پسماندهای جامد شهری می‌توان استفاده کرد.

یادآوری ۲- پیشنهاد می‌شود از کمپوست با تخلخل کافی استفاده شود تا نگره‌داری آن در شرایط هوازی ممکن باشد. اضافه کردن مواد ساختاری مانند ذرات چوبی کوچک یا مواد بی‌اثر ضعیف از نظر زیستی می‌تواند از چسبیدن کمپوست به‌هم و مسدود شدن هنگام آزمون جلوگیری کند.

مقدار جامدات خشک کل و جامدات فرار مایع تلقیح را اندازه‌گیری کنید. مقدار جامدات خشک کل باید بین ۵۰٪ و ۵۵٪ از جامدات مرطوب باشند و جامدات فرار باید حدود ۱۵٪ بیش از جامدات مرطوب (یا ۳۰٪ جامدات خشک) باشند. در صورت نیاز قبل از این‌که کمپوست استفاده شود، با اضافه کردن آب یا خشک کردن ملایم به عنوان مثال، هوادهی کمپوست با هوای خشک، مقدار آب را تنظیم کنید.

یک مخلوطی با ۱ قسمت مایع تلقیح و ۵ قسمت آب بدون یون تهیه کنید. با تکان دادن مخلوط را هم بزنید و pH را سریع اندازه‌گیری کنید و مقدار آن باید بین ۷/۰ تا ۹/۰ باشد.

یادآوری ۳- برای تعیین بیشتر خصوصیات مایع تلقیح، پارامترهای مناسب مانند مقدار کربن آلی کل، کل نیتروژن یا اسیدهای چرب را می‌توان به‌طور دلخواه در شروع و پایان آزمون اندازه‌گیری کرد.

فعالیت مایع تلقیح را در طول آزمون به‌وسیله ماده مرجع زیست‌تجزیه‌پذیر (به بند ۶ مراجعه شود) و با اندازه‌گیری تولید کربن‌دی‌اکسید در ظروف شاهد بررسی کنید. ماده مرجع باید به میزان ۷۰٪ یا بیشتر در پایان آزمون (به بند ۱۰ مراجعه شود) تجزیه شود. مایع تلقیح موجود در شاهد باید به ازای هر گرم از جامد فرار بعد از ۱۰ روز اول آزمون (به بند ۱۰ مراجعه شود) بین ۵۰ mg و ۱۵۰ mg کربن‌دی‌اکسید تولید کند. اگر تولید کربن‌دی‌اکسید بسیار زیاد است، کمپوست را با هوادهی برای چند روز قبل از استفاده از آن در

آزمون جدید تثبیت کنید و اگر فعالیت بسیار کم است، از یک کمپوست دیگر به عنوان مایع تلقیح استفاده کنید.

۸-۲ تهیه ماده آزمون و ماده مرجع

کربن آلی کل ماده آزمون و ماده مرجع را طبق استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۷۹ سال ۱۳۸۳، اندازه‌گیری کنید و بهتر است بر مبنای گرم کربن آلی کل به ازای هر گرم از جامدات خشک گزارش کنید. یا به شرط آن که مواد شامل کربن معدنی نباشند، این امکان وجود دارد که محتوای کربنی را با تجزیه عنصری تعیین کرد. ماده آزمون باید دارای مقدار کافی کربن آلی باشد تا مقدار کربن دی‌اکسید برای اندازه‌گیری مناسب باشد. به‌طور معمول، حداقل ۵۰ g از کل جامدات خشک شامل ۲۰ g از کربن آلی کل برای هر ظرف نیاز است.

در صورتی که میزان کاهش جرم اندازه‌گیری می‌شود، کل جامدات خشک و جامدات فرار ماده آزمون را اندازه‌گیری کنید.

یادآوری- کاهش جرم ماده آزمون و ماده مرجع هنگام آزمون به‌طور دلخواه به‌عنوان اطلاعات اضافی می‌توانند تعیین شوند. در مثال ارائه شده در پیوست پ، محتوای جامدات فرار ماده آزمون در ابتدای آزمون اندازه‌گیری شده و با مقدار آن در پایان آزمون مقایسه می‌شود.

ماده آزمون را به شکل دانه، پودر، لایه یا اشکال ساده (مثلاً دمبلی) استفاده کنید. حداکثر مساحت سطح هر قطعه ماده آزمون باید حدود $2\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ باشد. اگر هر قطعه‌ای در ماده آزمون اولیه بزرگ‌تر است، اندازه آن را کاهش دهید.

۸-۳ شروع آزمون

حداقل به تعداد زیر ظروف کمپوست‌کننده آماده کنید (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود):

الف- سه ظرف برای ماده آزمون؛

ب- سه ظرف برای ماده مرجع؛

ج- سه ظرف برای شاهد.

مقدار مخلوط آزمون، شامل مایع تلقیح و ماده آزمون استفاده شده در آزمون به کیفیت ماده آزمون و اندازه ظروف کمپوست‌کننده بستگی دارد (به زیربند ۸-۲ مراجعه شود). نسبت جرم خشک مایع تلقیح به جرم خشک ماده آزمون باید حدود ۱:۶ باشد. اطمینان حاصل کنید که مقدار مساوی از کمپوست در هر ظرف وجود داشته باشد. در صورتی که ماده بی‌اثر اضافه شود در این رابطه مورد توجه قرار نمی‌گیرد (به یادآوری ۲ زیر بند ۸-۱ مراجعه شود). حدود سه چهارم از حجم ظرف کمپوست‌کننده را از مخلوط آزمون پر کنید. فضای سرخالی کافی در ظرف را در نظر بگیرید تا تکان دادن دستی مخلوط امکان پذیر باشد.

به عنوان مثال، ظرف‌های کمپوست‌کننده با حجم حدود ۳۱ تهیه کنید، مقداری از مایع تلقیح شامل ۶۰۰ g جامد خشک و مقداری از مادهٔ آزمون شامل ۱۰۰ g جامد خشک توزین کرده و به‌خوبی مخلوط کنید. مخلوط آزمون باید دارای همان مقدار آب (حدود ۵۰٪) برابر مایع تلقیح داشته باشد (به زیربند ۸-۱ مراجعه شود). این مخلوط باید تا حدودی چسبیده به نظر آید و زمانی که به آرامی با دست فشرده می‌شود دارای مقداری آب باشد. در صورت نیاز مقدار رطوبت مخلوط را با افزودن آب یا با هوادهی هوای خشک تنظیم کنید. مخلوط را درون ظروف کمپوست‌کننده قرار دهید.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود نسبت بین کربن آلی و نیتروژن (نسبت C/N) مخلوط آزمون چنان تهیه شود تا بتوان از یک فرایند کمپوست شدن خوب اطمینان حاصل کرد. نسبت C/N برای مخلوط آزمون باید ترجیحاً بین ۱۰ تا ۴۰ باشد. در صورت نیاز این نسبت را می‌توان با اوره تنظیم کرد. مقدار کربن آلی کل، مایع تلقیح و مادهٔ آزمون محاسبه شود. مقدار نیتروژن کل را می‌توان در نمونه‌ای نمایان‌گر از مخلوط آزمون به‌عنوان مثال با استفاده از روش کج‌دال اندازه‌گیری کرد (به ISO 5663 مراجعه شود).

ظروف کمپوست‌کننده را در شرایط آزمون در 20 ± 5 °C قرار دهید (به بند ۵ مراجعه شود) و هوادهی را با استفاده از هوای بدون کربن‌دی‌اکسید و اشباع شده با آب شروع کنید. هوادهی می‌تواند به‌وسیله عبور هوا از میان بطری شستشو پر شده با محلول سدیم هیدروکسید تولید شود (به پیوست آگاهی دهنده الف مراجعه شود).

یادآوری ۲- در صورتی که غلظت کربن‌دی‌اکسید خروجی به‌طور مستقیم اندازه‌گیری می‌شود، هوای معمولی می‌تواند به جای هوای بدون کربن‌دی‌اکسید استفاده شود. در این حالت اندازه‌گیری غلظت کربن‌دی‌اکسید در ورودی و خروجی هر ظرف آزمون توصیه می‌شود. برای تصحیح، غلظت ورودی را از غلظت خروجی (که بسیار بالاتر خواهد بود) کم کنید.

از سرعت جریان کافی استفاده کنید، تا اطمینان حاصل شود که شرایط هوایی در مدت زمان آزمون در داخل هر ظرف کمپوست‌کننده برقرار است. به‌طور منظم جریان هوا را در هر خروجی کنترل کنید، به‌طورمثال با استفاده از بطری‌های گازشوی، اطمینان حاصل کنید که هیچ نشستی در قسمت‌های سامانه وجود ندارند.

یادآوری ۳- اندازه‌گیری منظم غلظت اکسیژن در هوای خروجی ظروف کمپوست‌کننده به نگرانی شرایط هوایی کمک خواهد کرد. در صورتی که این کار انجام شود، بهتر است غلظت اکسیژن کمتر از ۶٪ نشود. بهتر است میزان اکسیژن در هفته اول با فواصل کم، به‌طور مثال با اندازه‌گیری حداقل دو بار در روز انجام شود. بعد از این، فاصله اندازه‌گیری را می‌توان بیشتر کرد. در صورت نیاز سرعت جریان را تنظیم کنید.

مادهٔ مرجع را طبق روش مادهٔ آزمون، آزمون کنید. ظروف مربوط به شاهد تنها حاوی مایع تلقیح هستند و باید از نظر مقدار جامدات خشک کل مانند ظروف محتوی مادهٔ آزمون باشد.

۴-۸ زمان عمل‌آوری

مقدار کربن‌دی‌اکسید آزاد شده از هوای خروجی هر ظرف کمپوست‌کننده را در فواصل زمانی بینابینی به‌طور مستقیم با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی، یک کربن آلی کل یا یک تجزیه‌گر مادون قرمز یا به‌طور

اختیاری کربن‌دی‌اکسید تجمعی آزاد شده به عنوان کربن معدنی حل شده بعد از جذب در محلول سدیم‌هیدروکسید طبق استاندارد ملی شماره ۷۳۷۹ سال ۱۳۸۳ اندازه‌گیری کنید (به پیوست آگاهی‌دهنده الف مراجعه شود). تعداد دفعات اندازه‌گیری شده به روش اندازه‌گیری مورد استفاده، دقت موردنظر در منحنی تجزیه‌زیستی و تجزیه‌پذیری زیستی مخلوط مادهٔ آزمون بستگی دارد. در صورتی که اندازه‌گیری مستقیم به کار گرفته شود، کربن‌دی‌اکسید آزاد شده را حداقل دوبار، در فواصل زمانی حدود ۶ h در مدت زمان تجزیه‌زیستی و یکبار در روز در طول دوره افقی شدن منحنی اندازه‌گیری کنید. اگر روش تجمعی استفاده می‌شود، کربن معدنی را یکبار در روز در حین فاز تجزیه‌زیستی و حدود دوبار در هفته در وضعیت ثابت فاز اندازه‌گیری کنید. ظروف کمپوست‌کننده را هر هفته تکان دهید تا از کانالی شدن بیش از حد جلوگیری و از حمله یکنواخت میکروارگانیسم‌ها به مادهٔ آزمون اطمینان حاصل شود.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود که سامانهٔ تامین هوا و سامانهٔ اندازه‌گیری کربن‌دی‌اکسید قبل از تکان دادن، از ظروف کمپوست جدا شوند.

با مشاهده چشمی اطمینان حاصل کنید که رطوبت مادهٔ آزمون درون ظروف کمپوست‌کننده خیلی زیاد یا خیلی کم نباشد. نباید آب راکد آزاد یا توده‌ای از مواد وجود داشته باشند. شرایط خیلی خشک به‌طور نمونه، بدون تعرق در فضای بالای ظرف کمپوست‌کننده مشاهده می‌شوند. به صورت اختیاری رطوبت را با وسایل مناسب می‌توان اندازه‌گیری کرد. در این حالت بهتر است مقدار رطوبت حدود ۵۰٪ نگه‌داری شود (به زیر بند ۸-۱ مراجعه شود). میزان رطوبت موردنظر با هوادهی مرطوب یا خشک حاصل می‌شود. تغییر قابل توجه‌ای در مقدار رطوبت، با اضافه کردن آب یا تخلیه از طریق ورودی هوا می‌تواند حاصل شود. تکان دادن ظروف کمپوست برای اطمینان از توزیع یکنواخت رطوبت مفید است. در صورتی که تنظیمات انجام شده، آزاد شدن کربن‌دی‌اکسید را به دقت کنترل کنید.

در مدت هم‌زدن هفتگی ظروف کمپوست‌کننده و در پایان مدت آزمون، هرگونه مشاهدات چشمی در رابطه با ظهور کمپوست، مانند ساختار، مقدار رطوبت، رنگ، رشد قارچ، بوی هوای خروجی و تجزیه مادهٔ آزمون را ثبت کنید.

ظروف کمپوست‌کننده را برای مدت زمانی که از شش ماه تجاوز نکند در $20 \pm 5^\circ\text{C}$ که نمایان‌گر کمپوست با مقیاس کامل است، عمل‌آوری کنید. در صورتی که هنوز تجزیه‌زیستی قابل توجه‌ای از مادهٔ آزمون قابل مشاهده نباشد، مدت زمان عمل‌آوری می‌تواند تا رسیدن به یک دوره افقی شدن ثابت، گسترش یابد. در صورتی که دوره افقی شدن زودتر حاصل شود، مدت زمان عمل‌آوری را به‌طور اختیاری می‌توان کاهش داد.

pH را در فواصل منظم، مانند شروع آزمون اندازه‌گیری کنید (به زیر بند ۸-۱ مراجعه شود).

یادآوری ۲- اگر pH کمتر از ۷٫۰ باشد، به خاطر اسیدی بودن کمپوست از طریق تجزیهٔ سریع مادهٔ آزمون تجزیه‌پذیر، می‌تواند از تجزیه‌زیستی جلوگیری کند. در این شرایط، برای بررسی اسیدی بودن محتوای ظرف کمپوست‌کننده، اندازه‌گیری اسیدهای چرب فرار به روش اسپکتروسکوپی پیشنهاد می‌شود. اگر بیش از ۲ g اسیدهای چرب فرار در هر کیلوگرم مواد جامد خشک

کل تشکیل شده باشد، پس این آزمون به خاطر اسیدی شدن و متوقف شدن فعالیت میکروبی نا معتبر است. برای جلوگیری از اسیدی شدن، در تمام ظروف از کمپوست اضافی استفاده کنید یا آزمون را با ماده آزمون کمتر یا کمپوست بیشتر تکرار کنید.

۵-۸ پایان آزمون

در صورتی که کاهش جرم ماده آزمون اندازه‌گیری می‌شود (به یادآوری زیر بند ۸-۲ مراجعه شود)، ظرف کمپوست‌کننده را همراه با مخلوط آزمون توزین کنید. نمونه‌هایی از مخلوط آزمون را از تمام ظروف بردارید. جامدات خشک کل و جامدات فرار را اندازه‌گیری کنید.

هرگونه مشاهدات چشمی در رابطه با ظاهر ماده آزمون را برای اندازه‌گیری درجه تجزیه شدن ثبت کنید.

یادآوری - توصیه می‌شود که بررسی‌های بیشتر با هر مقدار ماده آزمون باقی‌مانده، مانند اندازه‌گیری خواص فیزیکی ظاهری، تجزیه شیمیایی و عکس‌برداری انجام شود.

۶-۸ استفاده از ورمیکولیت

در صورت استفاده از ورمیکولیت به جای کمپوست، ابتدا ورمیکولیت به وسیله مایع تلقیح با محلول حاوی مواد آلی و مواد معدنی مغذی و کمپوست رسیده فعال می‌شود. ترکیب محلول مایع تلقیح مورد استفاده باید طبق جدول‌های ۱، ۲، ۳ باشد. نسبت ورمیکولیت به محلول مایع تلقیح باید ۳:۱ (حجم/جرم) باشد.

عصاره کمپوست مورد استفاده در محلول مایع تلقیح را با مخلوط کردن کمپوست رسیده با آب بدون یون (۲۰٪ جرم/وزن) برای ۰.۵ h و سپس فیلتر کردن مخلوط به وسیله یک صافی (اندازه دهانه ۱ mm) تهیه کنید. جداسازی بیشتر از میان کاغذ صافی یا سانتریفیوژ در حدود ۱۰۰۰ دور در ۱۵ min می‌تواند انجام شود.

جدول ۱- ترکیبات ۱۱ محلول مایع تلقیح

اجزاء تشکیل دهنده	محلول معدنی (به جدول ۲ مراجعه شود)	نمونه غذایی مناسب برای مایع کوبی	اوره	نشاسته ذرت	سلولز	کمپوست استخراجی
مقدار	۵۰۰ ml	۱۳ g	۵/۸ g	۲۰ g	۲۰ g	۵۰۰ ml

جدول ۲- ترکیبات ۱۱ محلول معدنی

ترکیبات شیمیایی	KH ₂ PO ₄	MgSO ₄	CaCl ₂ (محلول ۱۰٪)	NaCl (محلول ۱۰٪)	مقادیر عناصر جزیی محلول (به جدول ۳ مراجعه شود)
مقدار	۱ g	۰/۵ g	۱ ml	۱ ml	۱ ml

جدول ۳- ترکیبات ۱۱ محلول عناصر جزئی

FeSO ₄	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄	MnSO ₄	FeCl ₃	KI	H ₃ BO ₃	ترکیب شیمیایی
۴۰۰ mg	۲۰۰ mg	۴۰۰ mg	۲۰۰ mg	۱۰۰ mg	۵۰۰ mg	مقدار

مقادیر مورد نیاز از محلول ورمیکولیت و مایع تلقیح را تا رسیدن به یک محلول همگن مخلوط کنید و آنرا به درون راکتور زیستی (حدود ۱ kg مخلوط در هر کدام) بریزید. هر کدام از راکتورهای زیستی را با محتوای آن‌ها توزین کنید و در $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ برای ۳ الی ۴ روز عمل‌آوری کنید.

هر روز راکتورهای زیستی را توزین کنید، در صورت نیاز، با اضافه کردن آب شهر بدون کلر، بدون یون یا آب مقطر به جرم اولیه برگردانید. علاوه بر این، محتوای هر راکتور زیستی را هر روز با یک هم‌زن یا قاشق معمولی برای اطمینان از هوادهی هم بزنید.

به ورمیکولیتی که به این روش عمل‌آوری می‌شود «ورمیکولیت فعال شده» گفته می‌شود که می‌توان به‌عنوان بستر جامد به جای مایع تلقیح کمپوست رسیده در ظروف کمپوست‌کننده به کار برد (به زیر بند ۸-۱ مراجعه شود). به طور معمول در هر ظرف کمپوست‌کننده ۸۰۰ g از ورمیکولیت فعال شده استفاده کنید.

مقادیر ورمیکولیت فعال شده و ماده‌آزمون به اندازه‌ظروف کمپوست‌کننده بستگی خواهد داشت. بهتر است نسبت بین جرم خشک ورمیکولیت فعال شده و جرم خشک ماده‌آزمون ۴:۱ باشد. حدود نیمی از حجم ظرف کمپوست‌کننده باید با مخلوط آزمون پر شود. برای تکان دادن دستی مخلوط آزمون، فضای سرخالی کافی ظرف ضروری است.

به طور معمول از ظروف کمپوست‌کننده با حجمی حدود ۳ l استفاده کنید. مقدار ۲۰۰ g ورمیکولیت فعال شده از جامدات خشک و مقدار ۵۰ g ماده‌آزمون از جامدات خشک را توزین کنید، و مخلوط را قبل از ریختن درون ظرف‌ها خوب بهم بزنید.

۷-۸ روش بازیابی و موازنه کربن در زمان استفاده از ورمیکولیت

در پایان آزمون، بسترهای ورمیکولیت را می‌توان برای ارزیابی استخراج کرد و از نظر کمی مقدار ماده‌آزمون باقی‌مانده و میزان تجزیه محصولات جانبی و یا توده‌زیستی موجود را اندازه‌گیری کرد. بستر هر ظرف کمپوست‌کننده به‌طور مستقل می‌تواند تجزیه شود یا محتوای تمام ظروف کمپوست‌کننده در هر سری روی هم اضافه شده و با هم تجزیه شوند. مقادیر به دست آمده را برای میزان توده‌زیستی، مقدار ماده‌آزمون باقی‌مانده و مقدار محصولات جانبی در کنار مقدار کربن آزاد شده به صورت CO₂ در طول آزمون برای انجام یک موازنه کربن نهایی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. مقدار کربن در ماده‌آزمون اولیه با مقدار کربن آزاد شده به صورت CO₂ طی آزمون، مقدار کربن تبدیل شده به توده‌زیستی و مقدار کربن در ماده‌آزمون باقی‌مانده و در محصولات جانبی تجزیه شده، در پایان آزمون مقایسه می‌شود. بدین طریق این امکان وجود دارد که نتیجه به دست آمده برای میزان تجزیه‌زیستی قابل قبول باشد.

استخراج‌ها را به ترتیب با استفاده از آب یا حلال‌های آلی با توجه به ماهیت مادهٔ آزمون، می‌توان انجام داد. بدین منظور آزمون‌های حلالیت اولیه بر روی مادهٔ آزمون را برای انتخاب یک حلال مناسب انجام دهید. روش‌های تجزیه‌ای که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اسپکتروسکوپی (IR, UV-Visible, NMR) و غیره)، کروماتوگرافی، تجزیهٔ وزن‌سنجی، تجزیهٔ عنصری و غیره می‌باشند. این روش‌ها را می‌توان به‌طور مستقیم برای مواد استخراج شده و/ یا مواد استخراجی تغلیظ شده به‌کار گرفت. مواد استخراج شده را نیز می‌توان مورد آزمون‌های سمی اکولوژیکی قرار داد.

۹ روش محاسبه و بیان نتایج

۹-۱ روش محاسبه مقدار نظری کربن‌دی‌اکسید

مقدار نظری کربن‌دی‌اکسید (ThCO_2) برحسب گرم برای هر ظرف که می‌تواند به‌وسیله مادهٔ آزمون تولید شود، طبق رابطه (۱) محاسبه کنید:

$$\text{ThCO}_2 = M_{\text{TOT}} \times C_{\text{TOT}} \times \frac{44}{12} \quad (1)$$

که در آن:

M_{TOT} جامدات خشک کل، برحسب گرم، در مادهٔ آزمون اضافه شده به ظروف کمپوست‌کننده در شروع آزمون؛

C_{TOT} نسبت کربن آلی کل در جامدات خشک کل در مادهٔ آزمون با نسبت گرم به گرم؛
۴۴ و ۱۲ به ترتیب جرم مولکولی کربن‌دی‌اکسید و جرم اتمی کربن می‌باشند.

۹-۲ روش محاسبه درصد تجزیه‌پذیری زیستی

با استفاده از مقادیر جمعیتی کربن‌دی‌اکسید آزاد شده، درصد تجزیه‌زیستی D_t مادهٔ آزمون را برای هر فاصلهٔ اندازه‌گیری طبق رابطه (۲) محاسبه کنید:

$$D_t = \frac{(\text{CO}_2)_T - (\text{CO}_2)_B}{\text{ThCO}_2} \times 100 \quad (2)$$

که در آن:

$(\text{CO}_2)_T$ مقدار جمعیتی کربن‌دی‌اکسید آزاد شده در هر ظرف کمپوست‌کننده شامل مادهٔ آزمون برحسب گرم ظرف؛

$(\text{CO}_2)_B$ مقدار جمعیتی کربن‌دی‌اکسید آزاد شده در هر ظرف شاهد برحسب گرم ظرف؛

ThCO_2 مقدار نظری کربن‌دی‌اکسید که می‌تواند به‌وسیله مادهٔ آزمون تولید شود، برحسب گرم بر ظرف.

در صورتی که اختلاف بین نتایج مجزا کمتر از ۲۰٪ باشد، میانگین درصد تجزیه پذیری زیستی را محاسبه کنید. در غیر این صورت، برای هر ظرف کمپوست کننده مقادیر را جداگانه استفاده کنید. از این رابطه برای درجه تجزیه پذیری ماده مرجع استفاده کنید.

۳-۹ روش محاسبه کاهش جرم

مثالی از محاسبه اختیاری کاهش جرم، براساس مقدار جامدات فرار در پیوست پ آمده است.

۴-۹ تفسیر نتایج

جدول‌هایی شامل اطلاعات اندازه‌گیری شده و محاسبه شده روی ماده آزمون، ماده مرجع و شاهدها برای هر روز اندازه‌گیری جمع کنید. برای این منظور مثال‌هایی از فرم‌ها در پیوست ت ارائه شده‌اند.

نمودار مقدار تجمعی کربن دی‌اکسید آزاد شده برای هر ظرف کمپوست کننده شامل شاهد، ماده آزمون و ماده مرجع با تابعی از زمان رسم کنید (به پیوست آگاهی دهنده ب مراجعه شود). نمودار تجزیه‌زیستی (درصد تجزیه‌زیستی با تابعی از زمان) برای ماده آزمون و ماده مرجع رسم کنید (به پیوست آگاهی دهنده ب مراجعه شود). اگر اختلاف‌های بین مقادیر مجزا کمتر از ۲۰٪ باشند، از مقادیر میانگین استفاده کنید. اگر چنین نباشد، منحنی‌های تجزیه‌زیستی را برای هر ظرف کمپوست کننده رسم کنید.

از دوره افقی شدن منحنی تجزیه‌زیستی، میانگین درجه تجزیه‌زیستی را بخوانید و به عنوان نتیجه نهایی گزارش کنید.

اگر ماده آزمون از تکه‌های مجزا تشکیل شده، به‌طور کیفی درجه تجزیه‌پذیری ماده را توصیف کنید. اطلاعات بیشتر مانند عکس‌ها و مقادیر اندازه‌گیری شده از خصوصیات فیزیکی ظاهری، در صورتی که وجود، اضافه کنید.

۱۰ اعتبار نتایج

در صورتی آزمون معتبر است که:

الف- درجه تجزیه‌زیستی ماده مرجع بعد از ۴۵ روز بیش از ۷۰٪ باشد.

ب- اختلاف بین درصد تجزیه‌زیستی ماده مرجع در ظروف مختلف در پایان آزمون کمتر از ۲۰٪ باشد.

ج- مایع تلقیح موجود در شاهد بیش از ۵۰ mg اما کمتر از ۱۵۰ mg از کربن دی‌اکسید به ازای هر گرم از جامدات فرار (مقادیر میانگین) بعد از ده روز عمل‌آوری تولید کرده باشد.

۱۱ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید در برگیرنده حداقل آگاهی‌های زیر باشد:

الف- ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

ب- تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و توضیح ماده آزمون، مانند محتوای جامدات خشک و فرار، کربن آلی کل، که شامل شکل یا حالت ظاهری؛

پ- هرگونه اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و توضیح ماده مرجع و کربن آلی کل؛

ت- حجم‌های ظروف کمپوست‌کننده، مقادیر مایع تلقیح، ماده آزمون و ماده مرجع و خصوصیات عمده وسایل مورد استفاده برای تعیین کربن‌دی‌اکسید و آن‌هایی که برای اندازه‌گیری کربن به کار می‌روند؛

ث- اطلاعات مربوط به مایع تلقیح، مانند: منبع، سن، تاریخ جمع‌آوری، انبارداری، حمل، تثبیت، جامدات خشک کل، جامدات فرار، pH سوسپانسیون، کل مقدار نیتروژن یا اسیدهای چرب فرار در صورت امکان؛

ج- نتایج به دست آمده برای کربن‌دی‌اکسید آزاد شده و درصد تجزیه‌زیستی برای هر ظرف کمپوست‌کننده و مقادیر میانگین، به صورت جدول یا نمودار، هم‌چنین درجه نهایی تخریب ماده آزمون و ماده مرجع و فعالیت مایع تلقیح (تولید CO₂ بعد از ده روز درون شاهد)؛

چ- نتایج مشاهدات چشمی مایع تلقیح و ماده آزمون در طول و پایان آزمون، مانند مقدار رطوبت، رشد قارچ، ساختمان، رنگ، بو و درجه تجزیه شدن، هم‌چنین اندازه‌گیری‌های فیزیکی و یا عکس‌ها؛

ح- جرم هر ظرف کمپوست‌کننده در آغاز و پایان آزمون و جزئیات هرگونه اندازه‌گیری‌های کاهش جرم در صورتی که انجام شده؛

خ- علت حذف نتایج هر آزمون؛

د- اطلاعات منبع، نوع و مقدار ورمیکولیت استفاده شده (در صورت کاربرد)؛


ذ- نتایج تعیین موازنه کربن، در صورتی که انجام شده باشد.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

اصول سامانه آزمون

هوای مصنوعی عاری از کربن دی اکسید یا هوایی فشرده در فشار پایین و ثابت اعمال می شود. در صورتی که از هوای فشرده استفاده می شود کربن دی اکسید با عبور هوا از درون یک سامانه جاذب کربن دی اکسید مناسب، حذف می شود. در صورتی که از محلول سدیم هیدروکسید در آب به عنوان سامانه جاذب استفاده می شود، هوا نیز همزمان دارای رطوبت می شود. از تله^۱ دوم شامل باریم هیدروکسید می توان برای نشان دادن عدم حضور کربن دی اکسید استفاده کرد.



راهنما:

- 6- محلول NaOH
- 7- سامانه حذف CO₂
- 8- ظرف کمپوست کننده
- 9- سامانه اندازه گیری CO₂


- 1- هوا
- 2- هوای بدون CO₂
- 3- هوای خروجی
- 4- فضای بالا
- 5- مخلوط آزمون

شکل الف- ۱- شمای کلی سامانه آزمون

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

مثال‌هایی از نمایش نمودار آزاد شدن کربن دی‌اکسید و منحنی تجزیه‌زیستی



راهنما:


X زمان (روز)

Y میزان CO₂ تولید شده (ظرف/ گرم)

1 ماده‌آزمون

2 شاهد

شکل ب- ۱- منحنی آزاد شدن CO₂



راهنما:

X زمان (روز)

Y درجه زیست تجزیه پذیری (%)

1 فاز تاخیر

2 فاز تجزیه

3 فاز افقی شدن

4 درجه متوسط زیست تجزیه پذیری (%۶۵)

شکل ب- ۲- منحنی تجزیه زیستی

پیوست پ

(آگاهی‌دهنده)

مثال اندازه‌گیری کاهش جرم

اندازه‌گیری کاهش جرم ماده آلی در یک ماده آزمون در طول آزمون کمپوست شدن ممکن است اطلاعات کمی مفید در پشتیبانی تجزیه‌زیستی اندازه‌گیری شده اولیه آزاد شدن CO₂ ارائه دهد. رویه زیر یک روش محاسبه کاهش جرم اندازه‌گیری جامدات فرار مواد آزمون و مایع تلقیح کمپوست در ابتدا و پایان آزمون ارائه می‌دهد.

کوتاه‌نوشت	معادل انگلیسی	معادل فارسی
com	inoculum compost	مایع تلقیح کمپوست
mat	test material	ماده آزمون
mix	mixture of test material and inoculums	مخلوط ماده آزمون و مایع تلقیح
wat	water	آب
ves	test vessel	ظرف آزمون

زیربندها:

زیربندها	معادل انگلیسی	معادل فارسی
w	wet material	ماده مرطوب
d	total dry solids	جامدات خشک کل
v	volatile solids	جامدات فرار
d/w	ratio of total dry solids to wet mass	نسبت جامدات خشک کل به جرم مرطوب
v/d	ratio of volatile solids to total dry solids	نسبت جامدات فرار به جامدات خشک کل
deg	degraded test material	ماده آزمون تجزیه شده
f	test vessel	ظرف آزمون
s	start of test	شروع آزمون
e	end of test	پایان آزمون
y	empty test vessel (tare)	ظرف آزمون خالی
a	addition check	بررسی تکمیلی
add	added water	آب افزوده
B	blank (inoculum only)	شاهد (فقط مایع تلقیح)
m	mixture of test material and inoculum	مخلوط ماده آزمون و مایع تلقیح
mean	mean value	مقدار میانگین

الف- برای به دست آوردن وزن ظرف (ves_y)، هریک از ظرف آزمون خالی را برحسب گرم توزین کنید.

ب- جرم مرطوب (mat_w)، جامدات خشک کل (mat_d) و جامدات فرار (mat_v) حدود ۱۰ g ماده آزمون را اندازه‌گیری کنید و نسبت جامدات خشک کل به جرم مرطوب ($mat_{d/w}$) و جامدات فرار به جامدات خشک کل ($mat_{v/d}$) را محاسبه کنید.

پ- مقدار به‌دست آمده را برای جرم مرطوب ماده آزمون اضافه شده به هر ظرف آزمون در شروع آزمون (mat_{wfs}) برای محاسبه نسبت جامدات فرار کل (mat_{vfs}) در هر ظرف آزمون طبق رابطه (پ-۱) استفاده کنید، نتیجه را حسب گرم به ظرف بیان کنید:

$$mat_{vfs} = mat_{wfs} \times mat_{d/w} \times mat_{v/d} \quad (\text{پ-۱})$$

ت- قبل از شروع آزمون، جرم مرطوب (com_{ws})، جامدات خشک کل (com_{ds}) و جامدات فرار (com_{vs}) حدود ۱۰ g از کمپوست به عنوان مایع تلقیح را اندازه‌گیری کنید. نسبت جامدات خشک کل به جرم مرطوب ($com_{ds/ws}$) و نسبت جامدات فرار به جامدات خشک کل ($com_{vs/ds}$) را محاسبه کنید.

ث- مقدار به‌دست آمده را برای جرم مرطوب کمپوست افزوده شده به هر ظرف آزمون در شروع آزمون (mat_{wfs}) برای محاسبه جامدات خشک کل در این کمپوست در هر ظرف طبق رابطه (پ-۲) محاسبه و نتیجه را بر حسب گرم به ظرف بیان کنید:

$$com_{vfs} = com_{wfs} \times com_{ds/ws} \times com_{vs/ds} \quad (\text{پ-۲})$$

ج- هر یک از ظرف آزمونی با مخلوط آزمونی مایع تلقیح و ماده آزمون و هر یک از ظرف شاهد فقط دارای مایع تلقیح کمپوست در شروع آزمون (ves_{ms} و ves_{Bs}) و پایان آزمون (ves_{me} و ves_{Be}) توزین و نتیجه را بر حسب گرم به ظرف بیان کنید.

چ- بررسی کنید که مقادیر صحیح ماده آزمون (mat_{wfs})، مایع تلقیح (com_{wfs}) و آب (wat_{add}) به ظروف کمپوست‌کننده اضافه شده باشند و از رابطه (پ-۳) برای مخلوط آزمونی (ves_{am}) و از رابطه (پ-۴) برای شاهدها (ves_{aB}) استفاده کنید:

$$ves_{am} = ves_y + ves_{ms} = ves_y + com_{wfs} + mat_{wfs} + wat_{add} \quad (\text{پ-۳})$$

$$ves_{aB} = ves_y + ves_{Bs} = ves_y + com_{wfs} + wat_{add} \quad (\text{پ-۴})$$

ح- برای هر ظرف آزمون، مقدار مخلوط آزمون از ماده آزمون و مایع تلقیح باقی‌مانده را در پایان آزمون (mix_{wfe}) با استفاده از رابطه (پ-۵) و برای هر شاهد مقدار مایع تلقیح (com_{wBe}) باقی‌مانده را با استفاده از رابطه (پ-۶) محاسبه و نتایج را بر حسب گرم به ظرف بیان کنید:

$$\text{mix}_{wfe} = \text{ves}_{me} - \text{ves}_y \quad (\text{پ-۵})$$

$$\text{com}_{wBe} = \text{ves}_{Be} - \text{ves}_y \quad (\text{پ-۶})$$

خ- حدود ۱۰ g از مخلوط ماده آزمون و مایع تلقیح از هر ظرف آزمون به عنوان نمونه‌های نماینده بردارید. جرم مرطوب (mix_{we})، جامدات خشک کل (mix_{de}) و جامدات فرار (mix_{ve}) را اندازه‌گیری کنید و نسبت جامدات خشک کل به جرم مرطوب ($\text{mix}_{de/we}$) و جامدات فرار به جامدات خشک کل ($\text{mix}_{ve/de}$) را محاسبه کنید. از روش مشابه برای اندازه‌گیری نسبت جامدات خشک کل به جرم مرطوب ($\text{com}_{de/we}$) جامدات فرار به جامدات خشک کل ($\text{com}_{ve/de}$) در شاهدها استفاده کنید.

د- با استفاده از رابطه (پ-۷) جامدات فرار در هر مخلوط آزمون در پایان آزمون (mix_{vfe}) و با استفاده از رابطه (پ-۸) جامدات فرار در مایع تلقیح کمپوست در هر ظرف شاهد (com_{vBe}) را محاسبه و نتایج را برحسب گرم در ظرف گزارش کنید:

$$\text{mix}_{vfe} = \text{mix}_{wfe} \times \text{mix}_{de/we} \times \text{mix}_{ve/de} \quad (\text{پ-۷})$$

$$\text{com}_{vBe} = \text{com}_{wBe} \times \text{com}_{de/we} \times \text{com}_{ve/de} \quad (\text{پ-۸})$$

ذ- مقدار متوسط جامدات فرار در شاهدها را در پایان آزمون ($\text{com}_{vBe,mean}$) محاسبه کنید.

ر- در پایان آزمون، مقدار جامدات فرار ماده آزمون در هر ظرف آزمون را طبق رابطه (پ-۹) محاسبه و نتایج را برحسب گرم در ظرف گزارش کنید:

$$\text{mat}_{vfe} = \text{mix}_{vfe} - \text{com}_{vBe,mean} \quad (\text{پ-۹})$$

ز- از روی جامدات فرار، مقدار ماده آزمون تجزیه شده (mat_{deg}) در هر ظرف آزمون را طبق رابطه (پ-۱۰) محاسبه و نتیجه را برحسب گرم در ظرف گزارش کنید:

$$\text{mat}_{deg} = \text{mat}_{vfe} - \text{mat}_{vBe} \quad (\text{پ-۱۰})$$

س- برای هر ظرف آزمون، درصد از دست‌رفتن جرم ماده آزمون، یعنی درجه درصد تجزیه‌زیستی D_v محاسبه شده از دست‌رفتن جرم در جامدات فرار را طبق رابطه (پ-۱۱) محاسبه کنید:

$$D_v = \frac{\text{mat}_{deg} \times 100}{\text{mat}_{vfe}} \quad (\text{پ-۱۱})$$

ش- مقدار متوسط $D_{v,mean}$ درجه تجزیه‌زیستی را محاسبه کنید.

ص- در صورت نیاز، طبق همین روش درجه تجزیه‌زیستی محاسبه شده از کاهش جرم ماده مرجع را اندازه‌گیری کنید.

پیوست ت

(آگاهی‌دهنده)

آزمون دوره‌ای

یک آزمون دوره‌ای برای اعتباربخشی این روش آزمون انجام گرفت. مواد آزمون مورد استفاده کاغذ و کوپلیمری از پلی-بتا-هیدروکسیل بوتیرات و پلی-بتا-هیدروکسیل والرات بودند. سلولز با اندازه ذره کمتر از $20\ \mu\text{m}$ به عنوان ماده مرجع استفاده شد. نتایج آزمون و پیشنهادهای توسط شرکت کنندگان نشان داد که این روش، مناسب و کاربردی است و نتایج آزمون با مقدار پیش‌بینی بالا ارائه می‌دهد. این نتایج در مرجع [۶] ارائه شده‌اند (به کتاب‌نامه مراجعه شود).

پیوست ث

(آگاهی‌دهنده)

فرم‌های نمونه

استاندارد ملی ایران ۱- ۱۴۳۸۹ آزمون کنترل هوای کمپوست- گزارش آزمون

ماده آزمون: ماده مرجع:				
منبع کمپوست: سن کمپوست:				
حجم ظرف‌های آزمون: روش اندازه‌گیری CO ₂ :				
نتایج آزمون				
مشاهدات	دوره آزمون روزها	متوسط تجزیه‌زیستی محاسبه درصد جرم نمونه آلی	متوسط تجزیه‌زیستی محاسبه درصد آزاد شدن CO ₂	
				ماده آزمون
				ماده مرجع
عدم قطعیت				
	<input type="radio"/> نه	<input type="radio"/> بله	درجه تجزیه‌زیستی ماده مرجع ۴۵ روز < ۷۰٪؟	
	<input type="radio"/> نه	<input type="radio"/> بله	اختلاف بین درصد تجزیه‌زیستی ماده مرجع در ظرف‌های مختلف در پایان آزمون < ۲۰٪؟	
	<input type="radio"/> نه	<input type="radio"/> بله	متوسط تولید CO ₂ در ظرف شاهد بعد از ۱۰ روز در دامنه ۵۰ mg تا ۱۵۰ mg CO ₂ / g جامدهای فرار؟	

استاندارد ملی ایران ۱-۱۴۳۸۹ آزمون کنترل هوای کمپوست- درجه زیست تجزیه پذیری محاسبه کاهش جرم نمونه آلی

نمونه آزمون: ماده مرجع:

mat _{v/d} :	mat _{d/w} :	mat _v (g):	mat _d (g):	mat _w (g):	نمونه آزمون (mat)
com _{vs/ds} :	com _{ds/ws} :	com _{vs} (g):	com _{ds} (g):	com _{ws} (g):	مایع تلقیح، شروع (coms)
mix _{ve/de} :	mix _{de/we} :	mix _{ve} (g):	mix _{de} (g):	mix _{we} (g):	مخلوط آزمون، پایان (mixe)
com _{ve/de} :	com _{de/we} :	com _{ve} (g):	com _{de} (g):	com _{we} (g):	مایع تلقیح، پایان (come)

D _v %	mat _{deg} ظرف/g	ma _{ivfe} ظرف/	mix _{vfe} ظرف/g	mix _{wfe} ظرف/g	ves _{me} ظرف/g	ves _y ظرف/g	ves _{am} ظرف/g	ves _{ms} ظرف/g	wat _{add} ظرف/g	mat _{vfs} ظرف/g	mat _{wfs} ظرف/g	نمونه- آزمون
												mat 1
												mat 2
												mat 3
												matmean

com _{vBe}	com _{wBe}	ves _{Be}	ves _y	ves _{aB}	ves _{Bs}	wat _{add}	com _{vBs}	com _{wBs}	شاهد
									com 1
									com 2
									com 3
									com _{mean}

برای کوتاه نوشتن ها و زیربندها به پیوست پ مراجعه شود.

درجه تجزیه زیستی را بر حسب جامدات فرار طبق رابطه: $D_v = \text{mat}_{\text{deg}} \times 100 / \text{mat}_{\text{vfs}}$ محاسبه کنید.

کتابنامه

- [1] Pesenti-Barili, B., Ferdani, E., Mosti, M., Degli-Innocenti, F. Survival of Agrobacterium radiobacter K84 on various carriers for crown gall control, Applied and Environ. Microbiology, 57, pp. 2047-2051 (1991)
- [2] Bellia, G., Tosin, M., Floridi, G., Degli-Innocenti, F. Activated vermiculite, a solid bed for testing biodegradability under composting conditions, Polymer Degradation and Stability, 66, pp. 65-79 (1999)
- [3] Bellia, G., Tosin, M., Degli-Innocenti, F. The test method of composting in vermiculite is unaffected by the priming effect, Polymer Degradation and Stability, 69, pp. 113-120 (2000)
- [4] Degli-Innocenti, F., Tosin, M., Bellia, G. Degradability of plastics - Standard methods developed in Italy, Presented at the International Conference "Biodegradable Polymers - Production, marketing, utilisation and residue management", Wolfsburg (Germany), 4-5 Sept. 2000
- [5] Degli-Innocenti, F., Bellia, G., Tosin, M., Kapanen, A., Itavaara, M. Detection of toxicity released by a biodegradable plastic after composting in activated vermiculite, Polymer Degradation and Stability, 73, pp. 101-106 (2001)
- [6] Pagga, U., Beimborn, D.B., Boelens, J., De Wilde, B. Determination of the Aerobic Biodegradability of Polymeric Material in a Laboratory Controlled Composting Test, Chemosphere, 31, pp. 4475-4487 (1995)