



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۷۵۴۲

چاپ اول

۱۳۹۳

INSO

17542

1st. Edition

2014

بتن - خواص کششی میله‌های پلیمری
تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -
روش آزمون

**Concrete - Tensile Properties
of Fiber Reinforced Polymer Matrix
Composite Bars - Test Method**

ICS:91.100.40

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، تعیین عبارات فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« بتن - خواص کششی میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی - روش آزمون »

رئیس:

ابوالحسنی، عباس
(کارشناس مهندسی عمران)

سمت و/ یا نمایندگی
مدیرعامل شرکت پیشرو مصالح شرق، رئیس هیات مدیره
آفتاب بتن شرق

دبیر:

ضرابی راد، راحله
(کارشناس ارشد زمین‌شناسی)

مدیر فنی آزمایشگاه همکار شرکت پیشرو مصالح شرق

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

آروین، پویا
(دکتری مهندسی کشاورزی)

عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور مرکز بجنورد

ارجمندزاده، رضا
(دکتری زمین‌شناسی اقتصادی)

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بجنورد

اکبری مطلق، علی
(کارشناس مهندسی مکانیک)

کارشناس نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

باقری، سکینه
(کارشناس ارشد شیمی)

مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

پیلوار، حبیب رضا
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

سرپرست عمران و محیط زیست شرکت شهرک‌های
خراسان شمالی

حسینی عزیز، رقیه
(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

مدیر فنی آزمایشگاه همکار بیژن‌بورد

رجب‌نیا، سحر
(کارشناس مهندسی صنایع)

کارشناس شرکت پژوهشکده کیمیاگران ارتیان

شریف، هادی
(دکتری حرفه‌ای دامپزشکی)

دکتری دامپزشکی

صمدی شادلو، مهرداد
(کارشناس مهندسی مواد، سرامیک)

کارشناس شرکت کیفیت گستر بجنورد

رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن
آماده و قطعات بتنی

فروتن مهر، حسین
(کارشناس مهندسی ساختمان)

معاونت ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان شمالی

فرجی، احمدرضا
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

مدیر کنترل کیفیت شرکت آذر آوند

عفتی، الهام
(کارشناس ارشد مهندسی پلیمر)

مدیرعامل شرکت پژوهشکده کیمیاگران ارتیان

گریوانی، زکیه
(کارشناس ارشد شیمی کاربردی)

مدیر کنترل کیفیت شرکت سیمان بجنورد

لطفی، مجید
(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

کارشناس دادگستری کل استان خراسان شمالی

مهرگان، کیوان
(کارشناس ارشد مدیریت دولتی)

مدیر کنترل کیفیت شرکت بتن آماده و سنگدانه مالک
اشتر

یزدانی، ابوالفضل
(کارشناس شیمی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۳	۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و یکاها
۵	۴ خلاصه روش آزمون
۵	۵ تداخلها
۶	۶ وسایل
۷	۷ نمونه گیری و آزمونها
۸	۸ واسنجی
۸	۹ آماده سازی
۸	۱۰ روش انجام آزمون
۱۱	۱۱ اعتبارسنجی
۱۱	۱۲ محاسبات
۱۲	۱۳ گزارش آزمون
۱۴	۱۴ دقت و اریبی
۱۵	پیوست الف (الزامی) مهار توصیه شده برای آزمون میله های پلیمری تقویت شده با الیاف

پیش‌گفتار

استاندارد «بتن- خواص کششی میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی - روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط شرکت پژوهشکده کیمیاگران ارتیان تهیه و تدوین شده و در چهارصد و نود و پنجمین اجلاس هیئت کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D7205/D7205M:2012, Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composite Bars

بتن - خواص کششی میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌هایی برای آزمون مقاومت کششی طولی شبه‌ایستا و ویژگی‌های افزایش طول میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف^۱ زمینه کامپوزیتی است که به طور معمول به عنوان عناصر کششی در بتن تقویت شده، بتن پیش‌تنیده^۲ و بتن پس‌تنیده^۳ استفاده می‌شوند.

یادآوری - برای اطلاع از روش تعیین خواص کششی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری به استانداردهای بند ۲-۴ و بند ۲-۷ مراجعه کنید.

عناصر خطی مورد استفاده برای تقویت بتن سیمان پرتلند با توجه به کاربرد تعیین شده به عنوان میله‌ها، میلگرد^۴، تارها یا رشته‌ها^۵ شناخته می‌شوند. این استاندارد، برای همه تقویت‌کننده‌ها با محدودیت‌های ذکر شده در آن به کار می‌رود. در این استاندارد از واژه میله برای عناصر خطی استفاده می‌شود. در اصل، میله‌ها دارای سطح مقطع توپر با سطحی موجی^۶ با الگوی منظم و یا یک پوشش از ذرات بهم چسبیده هستند که قفل‌شدن مکانیکی داخلی بین بتن و میله را بیشتر می‌کند. این استاندارد هم‌چنین برای قطعات خطی بریده شده از شبکه^۷ نیز به کار می‌رود. جزئیات مشخصی برای آماده‌سازی و آزمون میله‌ها و شبکه‌ها فراهم شده است. در بعضی موارد، برای جلوگیری از آسیب ناشی از گرفتن انتهای هر میله یا شبکه لازم است از مهار استفاده شود. جزئیات توصیه شده برای مهارها در پیوست الف این استاندارد ذکر شده است.

این استاندارد برای تعیین استحکام کشش طولی و داده‌های افزایش طول طرح شده است. مجموعه‌ای داده برای هدف طراحی مورد نیاز است که از آزمون کشش به دست می‌آید. عوامل موثری مربوط به نوع ماده که پاسخ میله‌ها به کشش را تحت تاثیر قرار می‌دهند، باید گزارش شوند. این عوامل شامل مواد تشکیل‌دهنده، وجود حفره، درصد حجمی تقویت‌کننده‌ها، روش‌های طراحی و تولید الیاف تقویت‌کننده می‌شود. به همین شکل، عوامل آزمون مربوط به پاسخ کششی میله‌ها شامل آماده‌سازی آزمون، شرایط آزمون، محیط آزمون، هم‌ترازی و نگه‌داشتن آزمون و سرعت آزمون نیز اندازه‌گیری می‌شوند. خواصی که در جهت آزمون از این استاندارد به دست می‌آیند شامل موارد زیر می‌باشند:

- مقاومت کششی نهایی؛
- کشش کرنش نهایی؛
- مدول الاستیسیته و تری^۸ کشش؛

1- Fiber Reinforced Polymer (FRP)
2- Prestressed
3- Post-tensioned
4- Rebar
5- Tendon
6- Undulation
7- Grid
8- Chord

- منحنی تنش - کرنش.

هشدار- این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت‌های اجرایی آن را مشخص کند.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شوند. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن، مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- 2-1 A 615/A 615M, Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement.
- 2-2 D792, Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement.
- 2-3 D 883, Terminology Relating to Plastics.
- 2-4 D 3039/D 3039M, Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials.
- 2-5 D 3171, Test Methods for Constituent Content of Composite Materials.
- 2-6 D 3878, Terminology for Composite Materials.
- 2-7 D 3916, Test Method for Tensile Properties of Pultruded Glass-Fiber-Reinforced Plastic Rod
- 2-8 D 5229/D 5229M, Test Method for Moisture Absorption Properties and Equilibrium Conditioning of Polymer Matrix Composite Materials
- 2-9 E 4, Practices for Force Verification of Testing Machines.
- 2-10 E 6, Terminology Relating to Methods of Mechanical Testing
- 2-11 E 83, Practice for Verification and Classification of Extensometer System
- 2-12 E 122, Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With a Specified Tolerable Error, the Average for a Characteristic of a Lot or Process
- 2-13 E 456, Terminology Relating to Quality and Statistics.
- 2-14 E 1012, Practice for Verification of Test Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application
- 2-15 E 1309, Guide for Identification of Fiber-Reinforced Polymer-Matrix Composite Materials in Databases
- 2-16 E 1434, Guide for Recording Mechanical Test Data of Fiber-Reinforced Composite Materials in Databases
- 2-17 E 1471, Guide for Identification of Fibers, Fillers, and Core Materials in

۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و یکاها

۱-۳ در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ذکر شده در استانداردهای بند ۲-۳، بند ۲-۶، بند ۲-۱۰، بند ۲-۱۲ و بند ۲-۱۳ اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۱-۳

مهاری^۱

یک وسیله حمایت‌کننده که بر روی انتهای هر میله، بین میله و گیره‌های دستگاه آزمون قرار گرفته و از آسیب ناشی از فشردن گیره جلوگیری می‌کند. به طور معمول بر روی میله‌های دارای سطوح نامنظم، در مقابل نوارهای مسطح که در زبانه‌های اتصال بیشتر معمول هستند، استفاده می‌شوند.

۲-۱-۳

میله

یک عنصر خطی، اغلب با سطحی موجی یا پوششی از ذرات به هم چسبیده، که قفل‌شدن مکانیکی داخلی بین بتن و میله را بیش‌تر می‌کند.

۳-۱-۳

شبکه^۲

یک آرایه^۳ صلب دوبعدی (صفحه‌ای) یا سه‌بعدی (فضایی) از میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف که به صورت شبکه‌ای به هم پیوسته درهم قفل شده‌اند و می‌تواند برای تقویت بتن استفاده شود. شبکه می‌تواند از میله‌های به هم پیوسته یک‌پارچه یا از میله‌های منفرد که به طور مکانیکی به هم متصل شده‌اند، ساخته شود. عناصر میله‌ای شبکه به طور معمول دارای ابعاد عرضی بزرگ‌تر از ۳mm هستند.

۴-۱-۳

قطر موثر

یک مقدار هندسی آرایه شده برای قطر دایره‌ای که دارای یک سطح بسته^۴ برابر با مساحت اسمی مقطع عرضی میله است.

1- Anchor
2- Grid
3- Array
4- Enclosed

۵-۱-۳

مساحت اسمی مقطع عرضی

اندازه مساحت مقطع عرضی میله که حداقل بر روی یک طول مشخص که برای محاسبه تنش^۱ استفاده می‌شود، تعیین شده باشد.

۶-۱-۳

مقدار اسمی

مقداری که فقط در اسم وجود دارد و با هدف یکسان‌سازی طراحی به یک ویژگی اختصاص داده می‌شود.

۷-۱-۳

طول معرف^۲

حداقل طول یک میله که دارای یک الگوی هندسی تکراری است و که انتها به انتها قرار گرفته و دوباره تولید یک الگوی هندسی از یک میله پیوسته می‌کند (به طور معمول در میله‌های دارای سطح موجی برای قفل شدگی بهتر با بتن استفاده می‌شود).

۸-۱-۳

مساحت استاندارد مقطع عرضی

مساحت مقطع عرضی یک میله فولادی تقویت‌کننده بتن که در جدول ۱ استاندارد بند ۲-۱ ذکر شده است.

۹-۱-۳

سطح موجی

اختلاف در مساحت، جهت‌گیری یا شکل سطح مقطع یک میله در سراسر طول آن که برای بهبود قفل‌شدگی مکانیکی میان میله و بتن در نظر گرفته شده است. سطح موجی می‌تواند از فرآیندهای متفاوتی از جمله دندان‌گذاری، افزودن مواد خارجی و پیچش ایجاد شود.

1- Stress
2- Representative

۲-۳	نمادها
A	مساحت اسمی مقطع عرضی میله؛
C _v	ضریب همبستگی نمونه بر حسب %؛
d	قطر موثر میله؛
E _{chord}	مدول الاستیسیته وتری در جهت آزمون؛
F _{tu}	مقاومت کششی نهایی؛
L	طول آزاد آزمون (طول بین مهارها)؛
L _a	طول مهار؛
L _g	طول انبساط سنج؛
n	تعداد آزمونها؛
P	نیروی تحمل شده توسط آزمون؛
P _{max}	ماکسیمم بار تحمل شده توسط آزمون قبل از شکست؛
S _{n-1}	انحراف استاندارد آزمون؛
X _i	ویژگی اندازه گیری شده یا به دست آمده؛
\bar{x}	میانگین نمونه؛
δ	جابجایی امتدادی ^۱ ؛
ε	کرنش حقیقی به دست آمده از مبدل کرنش؛
σ	تنش حقیقی.

۴ خلاصه روش آزمون

۱-۴ یک میله پلیمری تقویت شده با الیاف که به طور مناسبی به قلابها تجهیز شده را در دستگاه آزمون قرار داده و بارگذاری کششی را به طور یکنواخت تا شکست در حالی که نیرو، کشش طولی و جابجایی طولی ثبت می شود، اعمال کنید.

۲-۴ قلابها همان طور که در پیوست الف توصیف شده، توصیه می شوند اما برای استفاده الزامی نیستند. روشهای جایگزین برای اتصال آزمون به دستگاه آزمون قابل قبول هستند اما باید اجازه دهند استحکام میله به طور کامل توسعه پیدا کرده و شکست آزمون دور از اتصالات رخ دهد.

۵ تداخلها

نتایج ارایه شده در این استاندارد محدود به مواد و عوامل آزمون هستند که در بند هدف و دامنه کاربرد لیست شده اند.

۱-۵ **نگه‌داشتن آزمونه**، روش شناخته شده نگه‌داشتن آزمونه باعث شکست کششی زودهنگام میله‌ها می‌شود. اگر از مهارها استفاده می‌شود، باید طوری طراحی شوند که آزمونه هنگام آزمون بتواند بدون لغزش در طول مهار به ظرفیت کامل کشش برسد.

۲-۵ **هم‌ترازی سامانه**، خمیدگی زیاد ممکن است باعث شکست زودهنگام و تعیین اشتباه مدول الاستیسیته شود. باید تلاش شود تا خمش از سامانه آزمون حذف شود. خمش می‌تواند ناشی از انحراف میله‌ها از مهارها یا گیره‌ها یا ثابت‌کننده‌ها، یا به علت آماده‌سازی ضعیف آزمون اگر آزمونه به شکل نادرست در شبکه نصب شده یا عدم در نظر گرفتن رواداری باشد. برای تایید هم‌ترازی آزمونه تحت بارگذاری به استاندارد بند ۲-۱۴ مراجعه کنید.

۳-۵ **اندازه‌گیری مساحت مقطع عرضی**، مساحت اسمی مقطع عرضی میله باید توسط فروردن طول معینی از آزمونه در آب و تعیین وزن شناوری^۱ آن اندازه‌گیری شود. شکل‌هایی از میله که هنگام فروردن در آب، هوا را در خود حبس می‌کنند (به جز تخلخل‌های ناچیز) نمی‌توانند توسط این روش ارزیابی شوند. این روش برای میله‌هایی که تغییرات زیادی در مساحت مقطع عرضی در طول میله دارند مناسب نیست.

۶ وسایل

۱-۶ میکرومتر، میکرومترها باید از یک توپی با قطر مناسب بر روی سطح داخلی برای سطوح نامنظم و یک سطح داخلی صاف برای لبه‌های ماشین‌کاری شده یا سطوح بسیار صاف استفاده کنند. دقت ابزارها باید ۱٪ اندازه‌گیری موردنظر باشد.

۲-۶ دستگاه آزمون، باید مطابق با استاندارد بند ۲-۹ و فراهم‌کننده شرایط زیر باشد:

۱-۲-۶ دهنه‌های^۱ دستگاه آزمون، در اصل دستگاه آزمون باید هر دو دهنه ثابت و متحرک را داشته باشد.

۲-۲-۶ مکانیزم رانش، مکانیزم رانش^۲ دستگاه باید قادر به حرکت دهنه متحرک و کنترل سرعت جابجایی آن نسبت به دهنه ثابت باشد. همان‌طور که در بند ۱۱-۳ مشخص شده، سرعت جابجایی دهنه متحرک باید قابل تنظیم باشد.

۳-۲-۶ سنجه نیرو، وسیله حس‌گر نیرو در دستگاه آزمون باید قادر به سنجش نیروی کل تحمل‌شده توسط آزمون‌ه باشد. این دستگاه باید مستقل از تاخیر ناشی از لختی^۳ در سرعت مشخص آزمون باشد و همان‌طور که در استاندارد بند ۲-۹ مشخص شده، باید نیرو را در محدوده موردنظر بارگذاری و با دقت ۱٪ مقدار اندازه‌گیری شده سنجش کند. محدوده نیروی (های) مشخص شده می‌تواند کم برای ارزیابی مدول‌ها، کمی بالاتر برای ارزیابی استحکام، یا هر دو، لازم باشد.

یادآوری ۱- به دست‌آوردن داده‌های دقیق نیرو در یک گستره بزرگ از داده‌های همان آزمون، همانند هنگامی که هم مدول الاستیک و هم نیروی نهایی تعیین می‌شوند، الزامات را بر روی مبدل نیرو قرار داده و آن را واسنجی کنید. برای برخی وسایل ممکن است واسنجی خاصی لازم باشد. برای برخی ترکیبات ماده و مبدل نیرو اندازه‌گیری هم‌زمان و دقیق مدول الاستیک و استحکام نهایی امکان‌پذیر نیست و اندازه‌گیری مدول و استحکام باید در آزمون‌های جداگانه با استفاده از محدوده مبدل نیرو برای هر آزمون انجام شود.

1- Heads
2- Drive mechanism
3- Inertia

۴-۲-۶ گیره‌ها، اگر از گیره‌ها استفاده می‌شود، هر دهنه باید برای نگهداری آزمونه یک گیره داشته باشد به طوری که محور بارگذاری بر محور طولی آزمونه منطبق شود. گیره‌ها باید برای جلوگیری از لغزش بین سطح گیره و آزمونه یا مهار، فشار جانبی کافی اعمال کنند. برای حداقل کردن تنش‌های خمشی آزمونه، استفاده از گیره‌هایی چرخشی خودتنظیم خیلی مطلوب است. گیره‌ها باید مطابق با استاندارد بند ۲-۹ تراز شود و نباید محل شکست در میله اریبی داشته باشد.

۳-۶ مهارها، توصیه می‌شود از یک مهار صلب لوله‌ای شکل به عنوان یک سطح میانی بین میله و گیره‌ها یا دهنه بارگذاری دستگاه آزمون استفاده شود تا از تراکم تنش و در نتیجه از اریبی رو به پایین استحکام اندازه‌گیری شده جلوگیری کند. جزییات توصیه شده برای مهارها در پیوست الف این استاندارد ذکر شده است.

۱-۳-۶ اتصال مهارها به دهنه‌های بارگذاری باید توسط اتصالات رزوه‌دار^۱ بین مهارها و دهنه بارگذاری یا گیره‌ها انجام شود. جزییات این اتصال در شکل الف-۳ نشان داده شده است.

۴-۶ وسیله سنجش کرنش، کرنش طولی باید توسط یک مبدل کرنش مناسب، تا زمانی که اتصال این وسیله باعث آسیب به میله نشود، اندازه‌گیری شود.

یادآوری ۲- برای بیشتر میله‌ها کاربرد سنجه‌های کرنش متصل به سطح به علت موجی بودن سطح غیرعملی است (برای مثال میله‌های بافته شده، پیچانده شده و دنداندار شده). اگر سطح میله را بتوان با چسب پلیمری همانند اپوکسی برای آرایه یک سطح اتصال مناسب صاف کرد می‌توان از سنجه‌های کرنش با طول مناسب استفاده کرد به طوری که این اندازه‌گیری‌ها با آن‌هایی که توسط یک انبساط‌سنج، که دارای الزامات بند ۷-۴-۱ این استاندارد است به دست آمده، برابر است.

۱-۴-۶ انبساط‌سنج‌ها، به طور کلی، مطابق استاندارد بند ۲-۱۱، باید حداقل الزامات طبقه B-2 برای محدوده کرنش موردنظر را داشته و باید بالاتر از محدوده کرنش که مطابق با استاندارد بند ۲-۱۱ است واسنجی شوند. انبساط‌سنج باید مستقل از تاخیر ناشی از لختی در سرعت مشخص آزمون باشد. طول سنجه انبساط‌سنج، L_g ، نباید کمتر از هشت برابر قطر موثر میله یا طول معرف باشد. انبساط‌سنج باید بر روی وسط طول میله و با فاصله‌ای که نباید کمتر از هشت برابر قطر موثر باشد از هر مهار قرار گیرد.

۱-۴-۶-۱ وقتی آزمون در شرایط استاندارد آزمایشگاهی انجام نمی‌شود، تصحیح دمایی توصیه می‌شود. هنگام آماده‌سازی از:

الف) آزمون مجازی^۲ با مواد یکسان میله و انبساط‌سنج (ها) یا؛

ب) انبساط‌سنجی که برای تغییرات دمایی واسنجی شده، استفاده کنید.

۵-۶ اتاقک محیطی^۳ آزمون، یک اتاقک محیطی برای آماده‌سازی و انجام آزمون، که لازم است از شرایط محیط آزمایشگاهی جدا باشد. این اتاقک‌ها باید قادر به نگهداری دمای نسبی لازم با دقت $\pm 3^\circ\text{C}$ و رطوبت نسبی لازم با دقت $\pm 5\%$ رطوبت نسبی باشند. علاوه بر این، باید قادر به نگهداری شرایط محیطی همانند قرار گرفتن در معرض مایعات یا رطوبت نسبی در هنگام آماده‌سازی و انجام آزمون باشند.

۷ نمونه‌گیری و آزمون‌ها

۱-۷ نمونه‌گیری، حداقل پنج آزمون برای هر شرایط آزمون می‌شود مگر این که نتیجه صحیح را بتوان با استفاده از آزمون‌های کمتری به دست آورد. برای داشتن اطلاعات آماری معنادار باید از دستورکار آرایه شده در استاندارد بند ۲-۱۲ استفاده شود. روش نمونه‌گیری باید گزارش شود.

۲-۷ شکل هندسی

1- Threaded
2- Traveler
3- Environmental

۱-۲-۷ طول کلی آزمون و طول سنج، طول کل آزمون باید برابر با طول آزاد بعلاوه دو برابر طول مهار (La) باشد. طول آزاد بین مهارها (L) نباید بیش تر از ۳۸۰mm و کم تر از ۴۰ برابر قطر موثر میله شود. طول آزمون در گیره‌ها و مهارها (اگر استفاده شود) باید برای مهاربندی^۱ کافی باشد.

۲-۲-۷ نشانه‌گذاری، آزمون‌ها باید طوری نشانه‌گذاری شوند که از یکدیگر قابل تفکیک بوده و برای رسیدن به ماده اولیه قابل ردیابی باشند و تحت تاثیر آزمون قرار نگیرد و نتایج آزمون را تحت تاثیر قرار ندهد.

۸ واسنجی

همه وسایل اندازه‌گیری در زمان استفاده از دستگاه‌ها باید دارای گواهی‌نامه واسنجی برای دقت باشند.

۹ آماده‌سازی

۱-۹ روش آماده‌سازی استاندارد، مطابق با شرایط ذکر شده در استاندارد بند ۲-۸، آماده‌سازی قرار گرفتن در شرایط محیطی استاندارد آزمایشگاهی [°C (۲۳±۳) و % (۵۰±۱۰) رطوبت نسبی] است مگر این که شرایط محیطی متفاوتی برای یک بخش آزمون مشخص شده باشد.

یادآوری- اگر آزمون‌های کششی با شرایط محیطی در تعادل باشد و از نوع یا شکلی باشند که تغییرات وزن ماده را نتوان به دقت با وزن کردن آزمون آن اندازه‌گیری کرد (همانند یک میله با مهارها)، باید از یک نمونه مجازی با شکل سطح مقطع یکسان و اندازه مشخص (اما بدون مهار) برای رسیدن به شرایط آزمون‌هایی که در تعادل با محیط هستند، استفاده شود. انتهای آزمون‌های کشش و آزمون‌های ساختگی باید با یک ماده آب‌بند همانند اپوکسی درجه بالا و قابل عمل‌آوری در دمای اتاق برای جلوگیری از آسیب در هنگام آماده‌سازی، آب‌بندی شوند.

۱۰ روش انجام آزمون

۱-۱۰ عواملی که باید قبل از آزمون مشخص شوند:

۱-۱-۱۰ روش نمونه‌گیری، نوع و شکل هندسی آزمون، آماده‌سازی و اگر لازم باشد شکل هندسی آزمون مجازی؛

۲-۱-۱۰ خواص کششی و قالب‌بندی گزارش داده‌های مطلوب.

یادآوری ۱- برای انتخاب دقیق ابزار و سایل ثبت داده‌ها، ویژگی مشخص ماده، دقت و الزامات گزارش داده‌ها را قبل از آزمون تعیین کنید. برای کمک در انتخاب مبدل، واسنجی دستگاه و تعیین ترتیب قرارگیری ابزارها، سطوح عملکرد تنش و کرنش را برآورد کنید.

۳-۱-۱۰ عوامل آماده‌سازی محیط آزمون و آب‌بندی مورد استفاده برای انتهای آزمون‌ها.

۴-۱-۱۰ روش نمونه‌برداری، اگر انجام شده است، شکل هندسی آزمون و روش‌های آزمون مورد استفاده برای تعیین چگالی، جزء حجمی حفره‌ها و حجم تقویت کننده.

۲-۱۰ دستورالعمل اصلی:

۱-۲-۱۰ هرگونه انحراف به صورت دانسته یا ندانسته از این استاندارد را گزارش کنید.

۲-۲-۱۰ اگر وزن مخصوص، چگالی، حجم تقویت‌کننده‌ها یا حجم حفرات گزارش می‌شوند برای تعیین این ویژگی‌ها از استاندارد بند ۲-۲ (برای وزن مخصوص و چگالی) و استاندارد بند ۲-۵ (برای حجم تقویت‌کننده و حجم حفرات خالی) استفاده کنید و آزمون‌ها را از ترکیب یکسان با میله به عنوان آزمون‌های مورد استفاده برای کشش یا آزمون مجازی انتخاب کنید.

۳-۲-۱۰ اگر لازم باشد آزمون را آماده‌سازی کنید (مشخص شده برای قبل یا بعد از اتصال مهارها). اگر شرایط محیطی آزمون با شرایط محیطی آزمایشگاه متفاوت است، بهتر است مهارها قبل از آماده‌سازی نصب شوند. اگر از آزمون‌های مجازی استفاده می‌کنید آن‌ها را نیز آماده‌سازی کنید.

۱۰-۲-۴ ماشین‌کاری نهایی آزمون و هرگونه آماده‌سازی دیگر را انجام دهید اما قبل از انجام آزمون کشش، طول آزاد آزمون را اندازه‌گیری و گزارش کنید.

۱۰-۲-۵ مساحت و قطر میله، مساحت اسمی مقطع عرضی و مساحت استاندارد مقطع عرضی که در استاندارد بند ۲-۱ ذکر شده در محاسبه تنش و مدول الاستیسیته استفاده می‌شوند. در هر مورد، مساحت اسمی مقطع عرضی باید اندازه‌گیری و گزارش شود. اگر برای یک اندازه از یک میله مشخص، تفاوت مساحت اسمی مقطع عرضی از مساحت استاندارد مقطع عرضی بیشتر از ۲۰٪ باشد، مساحت استاندارد مقطع عرضی نباید استفاده شود.

۱۰-۲-۵-۱ مساحت اسمی مقطع عرضی، مساحت اسمی به عنوان مساحت میانگین پنج آزمون معرف بریده شده از یک میله یکسان که برای آزمون کشش استفاده می‌شود، محاسبه می‌گردد. آماده‌سازی آزمون‌های مساحت اسمی مقطع عرضی با آماده‌سازی میله‌هایی است که برای آزمون کشش استفاده می‌شوند، یکسان است. حجم هر آزمون باید به طور غیرمستقیم از اختلاف حجم در حالت خشک و حالت فروبردن کامل در آب اندازه‌گیری شود (برای روش آزمون به استاندارد بند ۲-۲ مراجعه کنید). حجم آزمون از تقسیم وزن آزمون بر چگالی آن به دست می‌آید (به استاندارد بند ۲-۲ مراجعه کنید). سپس مساحت اسمی از تقسیم حجم آزمون به طول میانگین آن به دست می‌آید. طول میانگین آزمون یک میله معمولی (به عنوان مثال سطح مقطع مدور یا چندوجهی) توسط سه بار اندازه‌گیری طول لبه بیرونی آزمون و چرخش ۱۲۰ درجه‌ای آزمون برای هر اندازه‌گیری به دست می‌آید. مساحت را با واحد mm^2 ثبت کنید. قطر موثر میله (d) توسط معادله زیر به دست می‌آید:

$$d = 2\sqrt{(A/3.1416)} \quad (1)$$

یادآوری ۲- برای تعیین یک مساحت معرف^۱، باید از آزمون‌های با طول حداقل ۱۰۰mm یا یک طول معرف (هرکدام که بزرگ‌تر است) استفاده شود. وزن یک آزمون ممکن است بیش از محدوده تعیین شده توسط استاندارد بند ۲-۲ برای میله‌های دارای قطر بزرگ (۵۰g) باشد، اما این روش هنوز می‌تواند استفاده شود.

۱۱-۲-۵-۲ مساحت استاندارد مقطع عرضی، مساحت استاندارد مقطع عرضی، مساحت توافقی مورد قبول برای یک میله فولادی با همان شماره طراحی که یک میله پلیمری تقویت شده با الیاف آزمون می‌شود، است.

یادآوری ۳- مساحت استاندارد مقطع عرضی، برابر با مساحت یک میله فولادی تقویت‌کننده که در استاندارد بند ۲-۱ ذکر شده، است. میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف اغلب به عنوان جایگزین میله‌های فولادی تولید می‌شوند و به طور معمول با استفاده از همان روش شماره‌گذاری میله‌های فولادی شماره‌گذاری می‌شوند. برای مثال یک میله شماره ۴ دارای قطر موثر

۱۳mm و مساحت مقطع عرضی استاندارد 129mm^2 است. برای برخی کاربردها، استفاده از مساحت استاندارد برای محاسبه تنش و مدول الاستیسیته در میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف مناسب همان طوری که برای میله‌های فولادی نیز اعمال می‌شود، در نظر گرفته شده است.

۱۰-۲-۶ انبساط‌سنج‌ها یا سنجه‌های کرنش را بر روی آزمون متصل کنید.

۱۰-۳ سرعت انجام آزمون، سرعت انجام آزمون باید تقریباً با نرخ ثابت کرنش در بخش سنجه تنظیم شود. نرخ کرنش باید طوری انتخاب شود که در میان یک تا ده دقیقه از شروع اعمال نیرو، تولید شکست نماید. اگر کرنش نهایی را نتوان به طور صحیح برآورد کرد، آزمون‌های اولیه با سرعت استاندارد انجام می‌شوند تا کرنش نهایی مواد و مطلوبیت سامانه معلوم شود و بتوان نرخ کرنش را تنظیم کرد. نرخ کرنش استاندارد 0.1min^{-1} پیشنهاد شده است. اگر کنترل کرنش در دستگاه آزمون قابل اجرا نیست، باید از سرعت اسمی مشخص شده 0.1min^{-1} برای لوله لغزنده^۱ و طول آزاد آزمون انتخاب شده طبق بند ۸-۲-۱ این استاندارد استفاده شود.

۱۰-۴ محیط آزمون، آزمون در شرایط محیطی استاندارد آزمایشگاهی $[(23 \pm 3)^\circ\text{C}]$ و $(\pm 1.0\%)$ (رطوبت نسبی) انجام می‌شود مگر این که شرایط محیطی متفاوتی برای یک بخش آزمون مشخص شده باشد. توصیه‌هایی برای انجام آزمون در سایر شرایط محیطی استاندارد آزمایشگاه در بند الف-۲ پیوست الف این استاندارد ذکر شده است.

۱۰-۵ الحاق آزمون:

۱۰-۵-۱ اگر از گیره‌ها استفاده می‌شود، آزمون‌ها را در گیره‌های دستگاه آزمون قرار دهید و محور طولی نگهدارنده آزمون را در جهت آزمون تراز کنید. گیره‌ها را ببندید و فشار را مطابق با فشار قابل کنترل گیره‌ها (هیدرولیک یا پنوماتیک) ثبت کنید.

۱۰-۵-۲ اگر مهارها توسط رزوه^۲ یا اتصال پنجه مفصلی^۳ به دهنه بارگذاری متصل شده‌اند، آزمون را به دهنه بارگذاری متصل کنید و ثابت‌کننده‌های^۴ آزمون را محکم کنید.

۱۰-۶ انجام آزمون، در حالی که داده‌ها را ثبت می‌کنید، کشش را در سرعت مشخص شده تا شکست به آزمون اعمال کنید.

۱۰-۷ ثبت کردن داده‌ها، به طور پیوسته مقدار نیرو را در مقابل کشش (یا جابجایی امتدادی) در فاصله‌های زمانی منظم ثبت کنید. برای این روش آزمون، سرعت ثبت دو تا سه داده در هر ثانیه در یک نمونه‌گیری و حداقل ۱۰۰ داده نقطه‌ای برای هر آزمون توصیه می‌شود. اگر آزمون مردود شود، ماکسیمم نیرو، نیروی شکست و کرنش (جابجایی تبدیل شده) را در لحظه گسیختگی یا نزدیک‌ترین نقطه ممکن ثبت کنید.

1- Cross-head
2- threading
3- Clevis
4 -Fixture

یادآوری ۴- داده‌های ارزشمند دیگری همانند نیرو در مقابل جابجایی دهنه و نیرو در مقابل زمان هستند که می‌توانند در درک ناهنجاری‌های آزمون و مشکلات نگه‌داشتن یا لغزش آزمون مفید باشند.

۸-۱۰ شیوه شکست، شیوه شکست و محل شکست آزمون را ثبت کنید.

۱۱ اعتبارسنجی^۱

۱-۱۱ مقادیر برای ویژگی‌های نهایی نباید برای هر آزمون که به علت عیوب آشکار مردود شده، محاسبه شود مگر این که این عیب به عنوان متغیر مطالعه شود. باید هر آزمون‌ای که بر روی مقادیر آن محاسبات انجام نشده، آزمون مجدد شود.

۲-۱۱ اگر بخش قابل توجهی از شکست‌ها در یک جمعیت نمونه، در میان یا فقط بیرون هر مهار یا گیره اتفاق بیفتد، وسایل اعمال نیرو به مواد باید دوباره بررسی شوند. عوامل مطرح شده باید شامل هم‌ترازی مهار قاب آزمون، ماده مهار، هم‌ترازی مهار به آزمون، استحکام^۲ مهار میله و عامل اتصال، نوع گیره، فشار گیره و هم‌ترازی گیره باشد.

۱۲ محاسبات

۱-۱۲ تنش کششی یا مقاومت کششی، مقاومت کششی نهایی را با استفاده از معادله شماره (۲) محاسبه کنید و نتایج را تا سه رقم اعشار گزارش کنید. اگر نیاز به محاسبه مدول کشش باشد، تنش کششی را در نقطه لازم با استفاده از معادله (۳) تعیین کنید.

$$F_{tu} = P_{max}/A \quad (۲)$$

$$\sigma_i = P_i/A \quad (۳)$$

که در آن‌ها:

F_{tu} مقاومت کششی نهایی، بر حسب MPa؛

P_{max} ماکسیمم نیرو قبل از شکست، بر حسب N؛

σ_i مقدار تنش کششی در i مین داده، بر حسب MPa؛

P_i نیرو در i مین داده، بر حسب N؛

A مساحت مقطع عرضی میله با توجه به بند ۱۱-۲-۵ بر حسب mm است.

۲-۱۲ کرنش خمشی یا کرنش کشش نهایی، اگر نیاز به محاسبه مدول کشش یا کرنش کشش نهایی باشد و پاسخ مواد توسط انبساط‌سنج تعیین شده باشد، تنش کششی از جابجایی مشخص شده را در هر نقطه از داده‌ها که لازم است را با استفاده از معادله (۴) تعیین و نتایج را تا سه رقم اعشار گزارش کنید.

$$\epsilon_i = \delta/Lg \quad (۴)$$

که در آن:

ϵ_i کرنش کششی در i مین داده، بر حسب mm/mm

δ جابجایی انبساط سنج در i مین داده، بر حسب mm؛
 L_g طول سنج انبساط سنج بر حسب mm.

۳-۱۳ مدول الاستیسیته کشش:

۳-۱۳-۱ مدول الاستیسیته کشش وتری، مدول الاستیسیته کشش وتری را از داده‌های تنش- کرنش با استفاده از معادله (۵) محاسبه کنید. اگر داده‌ها در نقاط دقیق شروع و پایان محدوده کرنش در دسترس نباشند (همان‌طور که در اغلب داده‌های دیجیتالی اتفاق می‌افتد) از نزدیک‌ترین نقطه در دسترس استفاده کنید. محدوده کرنش باید در نیمه پایینی منحنی تنش-کرنش باشد که کرنش از نقطه 0.001 شروع و در نقطه 0.006 تمام شود. برای موادی که در کمتر از 0.006 مردود می‌شوند نقطه شروع باید 25% کرنش نهایی و نقطه پایان 50% کرنش نهایی باشد. مدول الاستیسیته کشش وتری را تا سه رقم اعشار گزارش دهید.

$$E_{\text{chord}} = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon \quad (5)$$

که در آن:

E_{chord} مدول الاستیسیته کشش وتری، بر حسب MPa؛

$\Delta\sigma$ اختلاف تنش کششی اعمال شده بین نقاط شروع و پایان کرنش، بر حسب MPa؛

$\Delta\varepsilon$ اختلاف در میانگین کرنش کششی بین نقاط شروع و پایان کرنش در پایین‌ترین و بالاترین حد محدوده انتخاب شده کرنش است.

۳-۱۴-۴ آمار، برای هر سری آزمون مقدار میانگین، انحراف از معیار و ضریب همبستگی (بر حسب $\%$) برای هر هدف تعیین شده محاسبه کنید:

$$\bar{x} = (\sum_{i=1}^n x_i) / n \quad (6)$$

$$s_{n-1} = \sqrt{(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2) / (n-1)} \quad (7)$$

$$CV = 1 - X_{sn-1} / \bar{x} \quad (8)$$

که در آن‌ها:

\bar{x} میانگین نمونه؛

S_{n-1} انحراف استاندارد نمونه؛

CV ضریب همبستگی، بر حسب $\%$ ؛

n تعداد آزمون‌های آزمون شده؛

X_i اهداف اندازه‌گیری شده یا به دست آمده است.

۱۳ گزارش آزمون

اطلاعاتی که در ادامه آمده را گزارش دهید یا به سایر پرونده‌های حاوی این اطلاعات ارجاع دهید تا بیش‌ترین داده‌ها به کار برده شوند (گزارش دادن مواردی که خارج از کنترل آزمایشگاه آزمون‌کننده است همانند عواملی که ممکن است در جزییات مواد رخ داده باشد یا ساختار میله باید توسط درخواست‌دهنده آزمون ذکر شود). گزارش نتایج آزمون را می‌توان از با استفاده از استانداردهای بند ۲-۱۵، بند ۲-۱۶ و بند ۲-۱۷ قالب‌بندی کرد.

- ۱-۱۳ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛
- ۲-۱۳ تاریخ (ها) و مکان (ها) آزمون؛
- ۳-۱۳ نام آزمون‌کننده (ها)؛
- ۴-۱۳ هرگونه تغییرات در این روش آزمون، ناهنجاری مشاهده شده در هنگام آزمون یا مشکلات رخ داده در وسایل هنگام آزمون؛
- ۵-۱۳ شناسایی مواد آزمون شده شامل (اگر در دسترس باشند) ویژگی مواد، نوع مواد، معرفی مواد، تولیدکننده، سری ساخت یا شماره سری، منبع (اگر از کارخانه نباشد)، تاریخ اعتبار و انقضای گواهی‌نامه، قطر تار، تعداد ۲ یا تعداد بیشتر تارهای الیاف به هم پیچیده شده، شکل یا بافت و نوع شبکه؛
- ۶-۱۳ اگر امکان‌پذیر باشد توصیف مراحل ساخت با استفاده از تهیه میله شامل داده‌های شروع ساخت، داده‌های پایان ساخت، دوره عمل‌آوری^۱ (سخت شدن بتن)، روش تحکیم^۲ و توصیفی از وسایل استفاده شده؛
- ۷-۱۳ توصیفی از ساخت و ویژگی‌های سطح میله. اگر مقتضی باشد طول موثر میله را مشخص کنید؛
- ۸-۱۳ اگر درخواست شود، چگالی، درصد حجمی تقویت‌کننده‌ها، روش‌های آزمون محتوای حفرات، روش نمونه‌گیری آزمون و شکل هندسی، عوامل آزمون و نتایج آزمون؛
- ۹-۱۳ مینیمم، ماکسیمم و مقدار میانگین مساحت اسمی و میانگین قطر موثر میله؛
- ۱۰-۱۳ تعریف مساحت مقطع عرضی استفاده شده در محاسبات تنش، مساحت اسمی یا مساحت استاندارد؛
- ۱۱-۱۳ نتایج هرگونه آزمون‌های ارزیابی غیرمخرب؛
- ۱۲-۱۳ روش‌های آماده‌سازی آزمون‌ها شامل روش و رسم نشانه‌گذاری آزمون، شکل هندسی آزمون، روش نمونه‌برداری و روش بریدن میله. معرفی مواد مهار، شکل هندسی مهار، عامل اتصال همانند مواد چسبنده منبسط شونده و روش اتصال در آماده‌سازی و اطلاعات عمل‌آوری؛

1- Cure
2- Consolidation

- ۱۳-۱۳ داده‌ها و روش‌های واسنجی برای همه وسایل آزمون و ابزار اندازه‌گیری؛
- ۱۴-۱۳ نوع دستگاه آزمون، گیره‌ها، فک‌ها^۱، فشار گرفتن، طول گیره و سفتی سطح گیره و سرعت ثبت اطلاعات نمونه‌گیری و نوع وسایل؛
- ۱۵-۱۳ نتایج ارزیابی هم‌ترازی سامانه اگر چنین ارزیابی انجام شده بود؛
- ۱۶-۱۳ ابعاد هر آزمون؛
- ۱۷-۱۳ پارامترهای شرطی (محیط‌ها، درجه حرارت، رطوبت نسبی، زمان‌ها) اگر محیط‌های دیگر در روش آزمون مشخص شده باشند؛
- ۱۸-۱۳ رطوبت نسبی و دمای محیط انجام آزمون؛
- ۱۹-۱۳ شرایط محیطی اتاقک محیطی دستگاه آزمون (اگر استفاده شده)؛
- ۲۰-۱۳ تعداد آزمون‌های آزمون شده؛
- ۲۱-۱۳ سرعت انجام آزمون؛
- ۲۲-۱۳ جابجایی مبدل بر روی آزمون و نوع مبدل برای هر استفاده از مبدل؛
- ۲۳-۱۳ نوع مساحت استفاده شده برای محاسبه منحنی تنش - کرنش (مساحت اسمی یا مساحت استاندارد)؛
- ۲۴-۱۳ منحنی تنش - کرنش و داده‌های جدول‌بندی شده تنش در مقابل کرنش برای تمام آزمون‌ها؛
- ۲۵-۱۳ مقاومت‌های منفرد و مقدار میانگین، انحراف از معیار و ضریب همبستگی (بر حسب %) برای کل داده‌ها. اگر نیروی شکست کمتر از ماکسیمم نیروی شکست قبلی بود یادداشت کنید؛
- ۲۶-۱۳ خمش‌های منفرد شکست و مقدار میانگین، انحراف از معیار و ضریب همبستگی (بر حسب %) برای کل داده‌ها؛
- ۲۷-۱۳ اگر برای مهار از تعریف دیگری به جز مدول الاستیسیته و تری برای مدول الاستیسیته استفاده شده، توصیف روش مورد استفاده، ضریب همبستگی به دست آمده (اگر قابل کاربرد باشد) و محدوده کرنش مورد ارزیابی؛
- ۲۸-۱۳ مقادیر منفرد مدول الاستیسیته و مقدار میانگین، انحراف از معیار و ضریب همبستگی (بر حسب %) برای کل داده‌ها؛

۲۹-۱۳ حالت و محل شکست برای هر نمونه.

۱۴ دقت و اریبی

۱-۱۴ دقت، داده‌های لازم برای توسعه دقت در این روش آزمون در دسترس نیستند. دقت به عنوان درجه‌ای از توافق متقابل بین اندازه‌گیری‌های منفرد که نمی‌تواند تخمین زده شود، تعریف می‌شود زیرا مقدار داده‌ها کافی نیست.

۲-۱۴ اریبی، اریبی را نمی‌توان برای این روش آزمون تعیین کرد و مرجع قابل‌قبولی برای ارجاع استاندارد وجود ندارد.

پیوست الف

(الزامی)

الف-۱ مه‌ار توصیه شده برای آزمون میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف تحت کشش

الف-۱-۱ هدف

این پیوست مه‌ارهای توصیه شده برای تسهیل در گرفتن آزمون میله پلیمری تقویت شده با الیاف در انواع آزمون‌های انجام شده تحت بارگذاری کششی را توصیف کرده و آماده‌سازی آزمون را مشخص می‌کند. برای استفاده از انواع دیگر مه‌ارها این موارد باید رعایت شود:

- شکست میله خارج از مه‌ارها اتفاق بیافتد؛

- مه‌ارها از لغزش زیاد میله قبل از رسیدن به شکست کششی جلوگیری کنند.

الف-۱-۱-۱ این مهار برای انجام آزمون‌های خمش یکپارچه، خزش، وارفتگی^۱، خستگی^۲ و استحکام اتصال بیرونی میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف توصیه شده‌اند.

الف-۱-۱-۲ این مهار برای انجام آزمون میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف که بار بیش‌تر از ۴۰۰۰۰۰N نیرو را برای شکست آزمون لازم دارند توصیه نمی‌شود.


یادآوری - تجربه انجام آزمون میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف دارای قطر بزرگ (بزرگ‌تر از ۲۵mm) و سطوح نیروی لازم بیش از ۴۰۰۰۰۰N برای شکست تا حدی غیرممکن است. کاربر باید احتیاط و توجه کند که دیواره لوله مهار احتیاج به افزایش ضخامت دارد و همه عناصر مجموعه برای سطوح نیروی بالا احتیاج به ترفیع دارند تا این آزمون‌ها با قطر بزرگ‌تر بشکنند.

الف-۱-۳ دستگاه‌ها

الف-۱-۳-۱ مثالی از مهار در شکل الف-۱ نشان داده شده است. کلاhek پلی وینیل کلراید (PVC) دارای یک سوراخ میانی هم‌مرکز با قطر مناسب است که در مرکز میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف داخل لوله فولادی استفاده شده است. درپوش استیل با سوراخ هم‌مرکز باید به صورت رزوه‌دار یا جوشی به لوله فولادی متصل شده باشد. ابعاد توصیه شده برای لوله فولادی در جدول الف-۱ ذکر شده است. اگر هیچ لغزش گسترده‌ای مشاهده نشود، می‌توان از لوله‌ها با طول کوتاه‌تر از آنچه در جدول الف-۱ ذکر شده، استفاده کرد و شکست آزمون در میان طول سنج به عنوان یک الزام است. ، همان‌طور که در شکل الف-۲ نشان داده شده است، برای قطعات بریده شده از شبکه پلیمری تقویت شده با الیاف، ثابت‌کننده‌های مشابه با گیره‌ها و این که حداقل سه اتصال در شبکه گنجانده شود، پیشنهاد می‌شود. روش‌های توصیه شده برای اتصال مهار به دستگاه آزمون در شکل الف-۳ نشان داده شده است.

الف-۱-۳-۲ آماده‌سازی سطح مهار، عملیات فیزیکی، شیمیایی یا تمیز کردن سطح داخلی لوله برای ارتقا چسبندگی لوله با چسب قالب یا گروت^۳ به شرطی که تاثیری بر روی خواص کشش آزمون در بخش طول آزاد نداشته باشد و شکست در بیرون مهارها اتفاق بیفتد، قابل قبول است.

1- Relaxtion
2- Fatigue
3- GROUT



شکل الف-۱- مثالی از جزئیات مهار

الف-۱-۳-۲ مواد پرکننده قلاب، لوله باید با چسب پلیمری یا نسبت ۱:۱ از چسب و ماسه تمیز یا اپوکسی پر شود. برای مواد پرکننده باید از چسب سازگار با آزمون استفاده شود. استحکام پرکننده باید طوری باشد که ماکسیمم نیروی تنش رخ داده در هنگام آزمون باعث لغزش در میان سراسر طول اتصال آزمون نشود.


یادآوری- پس از سخت شدن، چسب یا اپوکسی فشار یکنواختی را به میله اعمال می‌کنند و اجازه می‌دهند کمی فشار افزایش یابد که لغزش پایدار به عنوان بار کششی افزایش می‌یابد. مقدار کمی لغزش در انتهای مهار کاهش می‌یابد که اعتقاد بر این است که با حداقل رساندن تمرکز تنش در میله همراه است. اپوکسی و مهارها انتخاب شده برای ارایه فشار ۳۰MPa تا ۳۵MPa در داخل مهار، برای گرفتن میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف کربنی هنگامی که نسبت طول به قطر تقریباً ۵۰ است، رضایت‌بخش بوده‌اند. در مقایسه بین میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف کربنی و شیشه‌ای، میله‌های پلیمری تقویت

شده با الیاف آرامیدی اغلب به علت مدول عرضی پایین تر، دیرتر به گروت می چسبند. در این موارد استفاده از چسب پلیمری توصیه می شود. مهارها باید استحکام کافی داشته باشند تا در هنگام آزمون دچار تغییرشکل پلاستیک نشوند. چسب های اپوکسی که فشار و انعطاف پذیری مناسبی دارند برای استفاده در مهار میله ها به کار می روند و به صورت تجاری برای استفاده در بتن تخریب شده و مواد سنگی به فروش می رسند. یک جزء اولیه سیمان ها CaO است. فرآیندهای گرفتن^۲ و انبساط به زمان، دما و رطوبت حساس هستند اما اصولاً سطوح مفید در ۴۸ تا ۷۲ ساعت در شرایط محیطی داخلی آزمایشگاه انجام می شوند.

الف-۴ آماده سازی آزمون

الف-۴-۱ برش آزمون، آزمون ها با طول مورد نیاز باید از بدنه یک میله اولیه بریده شوند. برای تهیه آزمون از شبکه، باید از بریدن تیرهای عرضی خیلی نزدیک به میله اجتناب شود. با گذاشتن یک فاصله ۲mm از تیرهای عرضی می توان گرفتن آزمون توسط گیره ها را تسهیل کرد.

جدول الف-۱- ابعاد توصیه شده برای آزمون ها و لوله فولادی



حداقل طول لوله فولادی (L_a) mm	قطر بیرونی لوله فولادی mm	قطر میله پلیمری تقویت شده با الیاف (d) mm	نوع میله پلیمری تقویت شده با الیاف
۳۰۰	۳۵	۶٫۴	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۳۰۰	۳۵	۹٫۵	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۳۸۰	۴۲	۱۳	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۳۸۰	۴۲	۱۶	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۴۶۰	۴۸	۱۹	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۴۶۰	۴۸	۲۲	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۴۶۰	۴۸	۲۵	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۴۶۰	۴۸	۲۹	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۸۰۰	۷۵	۳۲	G پلیمری تقویت شده با الیاف
۴۶۰	۳۵	۹٫۵	C پلیمری تقویت شده با الیاف


1- Aramid
2- Cure

یادآوری ۱- پلیمری تقویت شده با الیاف میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف ساخته شده از الیاف شیشه و C پلیمری تقویت شده با الیاف میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف ساخته شده از الیاف کربن هستند.

یادآوری ۲- ضخامت دیواره ۴/۸mm یا بزرگتر توصیه شده است.

یادآوری ۳- حداقل فضا برای چسب بین سطح خارجی میله و دیواره داخلی لوله فولادی ۴mm توصیه شده است.

یادآوری ۴- طول مهار (L_a) طول لازم برای اتصال میله به لوله فولادی است؛ طول کلی ممکن است برای استفاده از درپوش رزوه‌دار الزام به افزایش داشته باشد.




شکل الف-۲- مثالی از جزئیات مهار برای آزمون‌های بریده شده از شبکه

الف-۴- طول آزمون، طول کل آزمون باید جمع طول آزاد با دو برابر طول مهار (L_a) باشد. طول آزاد بین مهارها (L) نباید کمتر از ۳۸۰mm و کمتر از ۴۰ برابر قطر موثر میله باشد.


الف-۱-۵ روش قالب‌گیری مهار

الف-۱-۵-۱ مونتاز و آماده‌سازی، لوله‌های فولادی و میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف باید قبل از عملکرد چسب یا اپوکسی به صورت محوری تراز شوند. شکل الف-۴ ثابت‌کننده مناسبی که می‌تواند برای این هم‌ترازی استفاده شود را نشان می‌دهد. در این ثابت‌کننده، یک درپوش فلزی رزوه‌دار به لوله فولادی متصل شده است. میله‌های پلیمری تقویت شده با الیاف در میان سوراخ مرکزی درپوش فولادی و در میان کلاهک از جنس PVC قرار می‌گیرند و بنابراین به صورت محوری تراز شده و داخل لوله نگه داشته می‌شوند. بتونه سیلیکونی در کف درپوش به کار می‌رود تا از هرگونه نشتی چسب یا اپوکسی جلوگیری کند. جایگزینی ثابت‌کننده‌های هم‌ترازی و روش‌های درزبندی قابل قبول است.



شکل الف-۳- مثالی از اتصال مهار یا گیره یا حلقه‌های رزوه‌دار

تیرک چوبی سوراخ شده



شکل الف-۴- راهنمای تراز کردن آزمون‌ها و مهارها

الف-۱-۵-۲ قالب‌گیری، در صورت امکان باید قالب‌گیری در جهت عمودی همان‌طور که در شکل الف-۴ نشان داده شده، انجام شود. چسب یا اپوکسی باید به طور مستقیم از یک بشر دهانه باریک یا یک قیف مناسب تا رسیدن به سطح موردنظر ریخته شود. به آرامی چند ضربه به بیرون لوله بزنید تا حباب هوای محبوس در آن از بین برود و سپس کلاهک PVC را بر روی میله پایینی قرار داده و سریع چند ضربه بر بالای آن بزنید. اگر آزمون در هر دو انتها به مهار احتیاج داشت باید حداقل ۱۲ ساعت از زمان قالب‌گیری اولین مهار گذشته باشد.

الف-۱-۵-۳ عمل‌آوری، به طور معمول زمان عمل‌آوری توسط تولیدکننده مواد پرکننده توصیه می‌شود که باید اجازه دهد قبل از انجام آزمون، چسب یا اپوکسی داخل لوله سفت شود.

الف-۱-۵-۳ راه‌اندازی، هنگامی که گرفتن آزمون به صورت عمودی نباشد، مهارها باید در هر دو انتهای آزمون قرار گیرند تا از خمش و پیچش آزمون جلوگیری کنند.

الف-۲ روش‌های توصیه شده برای آزمون میله‌ها در سایر شرایط آزمایشگاهی

الف-۲-۱ هدف

این قسمت توصیه‌هایی برای آزمون میله‌ها در سایر شرایط آزمایشگاهی را بیان می‌کند. این شرایط می‌تواند فروردن در آب یا سایر محلول‌های آبی یا ارزیابی شرایط دمایی و رطوبتی باشد.

الف-۲-۲ شرطی سازی

آزمونه را به شرایط محیطی مطلوب مشروط کنید. اگر شرایط انجام آزمون متفاوت از شرایط محیطی باشد آزمونه را تا زمان آزمون در محیط مشروط شده قرار دهید.

الف-۲-۳ محیط آزمون

الف-۲-۳-۱ آزمون را تحت شرایط مشخص شده (همانند دما، رطوبت نسبی و قرار گرفتن در معرض مایعات) انجام دهید.

الف-۲-۳-۲ انجام آزمون در رطوبت بالا، مواردی همانند آزمون دما بالای یک آزمونه مرطوب ممکن است فراتر از قابلیت‌های اتاقک‌های محیطی یک دستگاه آزمون معمولی باشد. در این موارد، انجام آزمون در دمای بالا با کنترل عدم مواجهه با مایعات لازم است و کاهش رطوبت می‌تواند هنگام انجام آزمون مکانیکی اتفاق بیفتد. این کاهش را می‌توان با کاهش زمان مواجهه در اتاقک آزمون به حداقل رساند البته باید مراقب بود و اطمینان حاصل کرد که آزمونه در تعادل دمایی است. این کاهش را می‌توان توسط افزایش رطوبت نسبی در اتاقک کنترل نشده از رطوبت معلق، بافت درشت داخل اتاقک و مرطوب نگه‌داشتن آن توسط یک آب‌فشان قطره‌ای در خارج اتاقک به حداقل رساند. در مجموع، ثابت‌کننده‌ها می‌توانند پیش‌گرم شوند، دما می‌تواند شیب‌دار افت کند، زمان نگهداری قبل از آزمون می‌تواند به حداقل برسد. شرایط محیطی مشروط آزمونه‌های مجازی، شامل یک میله بدون پوشش^۱ با طول برابر با یک یا چند طول معرف، با برش لبه‌های محافظت شده از انتقال رطوبت با چسب ضد رطوبت درجه بالا را می‌توان برای اندازه کاهش رطوبت هنگام مواجهه با محیط استفاده کرد. آزمونه مجازی را وزن نموده و قبل از انجام آزمون در اتاق آزمونی مشابه با آن که آزمونه قرار می‌گیرد قرار دهید. آزمونه مجازی را بلافاصله پس از شکست خارج نموده و دوباره آن را وزن کنید تا کاهش رطوبت تعیین شود. تغییرات محیط آزمون را ثبت کنید.

الف-۲-۳-۳ دمای آزمون را توسط قرار دادن یک ترموکوپل در فاصله ۲۵mm از بخش سنجش آزمونه پایش کنید. دمای آزمونه و آزمونه مجازی را در $\pm 3^{\circ}\text{C}$ شرایط لازم حفظ کنید، اگر یکی از آنها برای جبران تنش دمایی یا ارزیابی کاهش رطوبت استفاده شده است. یک روش اندازه‌گیری موثر چسباندن ترموکوپل به آزمونه (و آزمونه مجازی) است.

الف-۲-۳-۴ ابعاد لازم اتاق مواجهه با شرایط محیطی، بعید به نظر می‌رسد اتاقک مواجهه با شرایط محیطی دستگاه آزمون به اندازه کافی برای نگه داشتن کل نمونه در شرایط آزمون مشخص شده، جا داشته باشد. پروفایل‌های حرارتی و رطوبتی غیریکنواخت را می‌توان با کاهش زمان مواجهه در اتاقک آزمون به حداقل برسد. ابعاد محفظه مواجهه زیست محیطی را گزارش کنید. محل شکست نمونه را ثبت و محل این شکست‌ها را نسبت به موقعیت اتاق بر روی آزمون گزارش دهید.