



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۸۹۰۳

چاپ اول

۱۳۹۳

INSO

18903

1st.Edition

2014

عملکرد گرمایی - رطوبتی مصالح و  
محصولات ساختمانی - تعیین مشخصات  
رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک

**Hygrothermal performance of building  
materials and products — Determination  
of hygroscopic sorption properties**

**ICS: 91.100.01**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران / مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین / تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است .

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان / صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی / پژوهشی / تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی / فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع / شامل تولیدکنندگان / مصرف کنندگان / صادرکنندگان و وارد کنندگان / مراکز علمی و تخصصی / نهادها / سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود . پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود .

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب / به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود . بدین ترتیب / استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد .

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup> / کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند . در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور / از آخرین پیشرفت های علمی / فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود .

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون / برای حمایت از مصرف کنندگان / حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی / حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی / اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی / با تصویب شورای عالی استاندارد / اجباری نماید . سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور / اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید . همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره / آموزش / بازرسی / ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی / آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش / سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم / گواهی نامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند . ترویج دستگاه بین المللی یکاها / کالیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش / تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« عملکرد گرمایی - رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی - تعیین مشخصات

رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک»

### رئیس:

موسوی قاسمی، سید آرشد  
(دکتری مهندسی عمران - سازه)

### سمت و / یا نمایندگی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز

### دبیر:

کاظم‌نیا، حمیدرضا  
(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت صدسازه رسام

### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ارشد، بهمن  
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

اسداله‌زاده، حسین  
(کارشناسی مهندسی مکانیک - تعمیرات)

مرکز آموزش علمی و کاربردی استاندارد  
تبریز

الفت، محمدرضا  
(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

باقری‌شند، زهرا  
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت فن آوران آرتین صنعت ارس

تقی‌زاده جاهد، رسول  
(کارشناس ارشد مکانیک - تبدیل انرژی)

شرکت آزالیا تبریز

زیرکار، سهراب  
(کارشناس ارشد عمران)

سازمان عمران شهرداری تبریز

زینالی، ابراهیم  
(کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید)

شرکت فن آوران آرتین صنعت ارس

جهاد تحقیقات سهند(آزمایشگاه همکار)

عدالت، کمال الدین  
(کارشناس ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی)

مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

فرشی حقرو، ساسان  
(کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی)

شرکت فن آوران آرتین صنعت ارس

کریمی، بهنام  
(کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید)

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

هراتیان، الهام  
(کارشناس ارشد مهندسی فیزیک)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ه	پیش‌گفتار
و	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ بخش اصلی
۳	۵ تجهیزات
۴	۶ نمونه‌های آزمایشی
۴	۷ روش انجام
۷	۸ محاسبات و بیان نتایج
۹	۹ دقت اندازه‌گیری
۹	۱۰ گزارش آزمون
۱۱	پیوست الف) اطلاعاتی) رطوبت نسبی هوای روی محلول اشباع متعادل
۱۵	پیوست ب) اطلاعاتی) تهیه محلول اشباع
۱۹	پیوست پ) اطلاعاتی) مثالی از روش تعیین یک نقطه بر روی منحنی جذب
۲۰	پیوست ت) اطلاعاتی) روش استفاده از یک ظرف شیشه‌ای

## پیش‌گفتار

استاندارد «عملکرد گرمایی- رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی- تعیین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط شرکت صدر سازه رسام تهیه و تدوین شده است و در پانصد و بیستمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۹۳/۰۴/۰۲ مورد تصویب قرار گرفته است. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ISO 12571:2013, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties

# عملکرد گرمایی - رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی - تعیین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌هایی برای تعیین مشخصات جذب رطوبتی - گرمایی<sup>۱</sup> مصالح و محصولات متخلخل ساختمانی دارد:

الف - استفاده از خشکانه<sup>۲</sup> و پیمانانهای توزین (روش خشکانه);

ب - استفاده از محفظه محیطی<sup>۳</sup> (روش محفظه محیطی).

روش خشکانه روش مرجع می باشد.

این استاندارد ملی روشی برای نمونه‌گیری مشخص نکرده است.

روش‌های مشخص شده در این استاندارد قابل استفاده در تعیین رطوبت نمونه در حال تعادل با هوا در دما و رطوبت مشخص می باشد.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد/ اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است / همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 9346, Hygrothermal performance of buildings and building materials -Physical quantities for mass transfer - Vocabulary

2-2 ISO 12570, Hygrothermal performance of building materials and products -Determination of moisturecontent by drying at elevated temperature

---

1 -hygroscopic

2 -desiccator

3 -climatic

## ۳ اصطلاحات و تعاریف

۱-۳

### اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استاندارد ISO 12570 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز، به کار می‌رود:

۱-۱-۳

### مقدار آب موجود متعادل

مقدار آب موجود در یک ماده متخلخل که در تعادل با محیط و رطوبت نسبی هوای محیط، در یک دمای مشخص است.

۲-۱-۳

### غلظت جرمی آب موجود

جرم آب قابل تبخیر تقسیم بر جرم مصالح خشک.

۳-۱-۳

### غلظت حجمی آب موجود

حجم آب قابل تبخیر تقسیم بر حجم مصالح خشک.

۴-۱-۳

### غلظت جرمی - حجمی آب موجود

جرم آب قابل تبخیر تقسیم بر حجم مصالح خشک.

یادآوری- جرم آب موجود توسط وزن کردن نمونه قبل و بعد از خشک کردن در دمای مناسب و تا رسیدن به جرم ثابت تعیین می‌شود.

۵-۱-۳

### منحنی جذب

منحنی‌ای مبتنی بر مجموعه‌ای افزایشی از رطوبت‌های نسبی در حال تعادل در دمای معین.

۶-۱-۳

### منحنی دفع

منحنی‌ای مبتنی بر مجموعه‌ای کاهش‌ی از رطوبت‌های نسبی در حال تعادل در دمای معین.



واحد	کمیت	نماد
Kg	جرم آزمون	m
Kg	جرم آزمون خشک	m <sub>0</sub>
Kg/kg	غلظت جرمی آب موجود	u
m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	غلظت حجمی آب موجود	ψ
Kg/m <sup>3</sup>	غلظت جرمی - حجمی آب موجود	w

#### ۴ کلیات

##### ۱-۴ منحنی جذب

آزمون تا رسیدن به جرم ثابت خشک می شود، درحالی که دما ثابت نگه داشته می شود. آزمون در مجموعه ای متوالی از محیط های آزمون قرار داده می شود، که در هر مرحله رطوبت نیز افزایش می یابد. زمانی مقدار آب موجود را می توان تعیین کرد که به تعادل با محیط برسد. تعادل با محیط وابسته به وزن آزمون است و در صورت رسیدن به جرم ثابت رخ می دهد. شرایط رطوبتی حداقل ۴ آزمون باید در محدوده رطوبت مورد نظر انتخاب شود.

بعد از به دست آوردن مقدار آب موجود در هر رطوبت نسبی، منحنی جذب قابل رسم است.

##### ۲-۴ منحنی دفع

دفع آب موجود در نقطه ای با رطوبت نسبی ۹۵٪ و در دمای ثابت رخ می دهد. احتمال دارد این نقطه، نقطه آخر منحنی جذب باشد و یا از منحنی جذب یک آزمون خشک بدست آمده باشد. آزمون در مجموعه ای متوالی از محیط های آزمون قرار داده می شود، که در هر مرحله رطوبت کاهش می یابد، زمانی مقدار آب موجود را می توان تعیین کرد که به تعادل با محیط برسد. تعادل با محیط وابسته به وزن آزمون است و در صورت رسیدن به جرم ثابت رخ می دهد. شرایط رطوبتی برای حداقل ۴ آزمون باید در محدوده رطوبت مورد نظر انتخاب شود. بعد از به دست آوردن مقدار آب موجود در هر رطوبت نسبی، منحنی جذب قابل رسم است. یادآوری- برای بهتر شدن نتایج در تکرارهای بیشتر، یک نقطه آغازین برای دفع مشخص گردیده است.

#### ۵ تجهیزات

##### ۱-۵ روش خشکانه

لوازم آزمون شامل:

الف- پیمانتهای توزین با درپوش محکم و مناسب که آب را جذب نمی کند.

ب- ترازو با دقت  $\pm 0,01$  درصد جرم آزمون

یادآوری- اگر از پیمانهای توزین بزرگ استفاده شود، دقت توزین با استفاده از رابطه‌ی ما بین جرم کل و دقت مورد نیاز نتیجه آزمایش بدست می آید.

پ- محفظه خشک کننده با دقت بیان شده در ISO 12570

ت- خشکانه با قابلیت حفظ رطوبت نسبی داخل محفظه به اندازه  $\pm 2$  درصد رطوبت نسبی

ث- محفظه با دمای ثابت با قابلیت حفظ دمای معین شده در آزمایش و با دقت  $\pm 0.5$  کلوین می باشد.

## ۵-۲ روش محفظه محیطی

لوازم آزمایش شامل:

الف- پیمانهای توزین که آب را جذب نکنند.

ب- ترازو با دقت  $\pm 0.1$  درصد جرم آزمونه

یادآوری- اگر از پیمانهای توزین بزرگ استفاده شود/ دقت توزین با استفاده از رابطه‌ی ما بین جرم کل و دقت مورد نیاز نتیجه آزمایش بدست می آید.

پ- محفظه خشک کننده به صورت دقیق در ISO 12570 آورده شده است.

ت- محفظه محیطی با قابلیت حفظ رطوبت نسبی داخل محفظه به اندازه  $\pm 5$  درصد رطوبت نسبی و حفظ دمای داخل محفظه با دقت  $\pm 2$  کلوین بالاتر از محیط آزمایش

## ۶ آزمون‌ها

### ۶-۱ مشخصات آزمون‌ها

یک آزمونه باید نماینده فرآورده مورد نظر باشد و حداقل جرمی برابر ۱۰ گرم داشته باشد. آزمونهای مصالح دارای چگالی  $300 \text{ kg/m}^3$  باید دارای سطح حداقلی  $(100 \times 100)$  میلی‌متر مربع باشند. برای کم کردن زمان به تعادل رسیدن آزمونه با محیط، می‌توان آزمونه را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد. البته در صورتی که باتوجه به مراجع دیگر بتوان ثابت کرد که نتایج تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

### ۶-۲ تعداد نمونه‌های آزمایشی

حداقل ۳ نمونه باید آزمایش شود. برای تمام آزمون‌ها باید بند ۷ اعمال شود.

## ۷ روش انجام

### ۷-۱ شرایط آزمون

منحنی جذب مرجع باید در دمای  $(23 \pm 0.5)$  درجه سلسیوس و یا برای مناطق گرمسیر در دمای  $(5, 0, \pm 27)$  درجه سلسیوس رسم شود.

در صورت توافق طرفین، منحنی جذب برای کاربردهای خاص می‌تواند در دماهای دیگر نیز محاسبه و رسم گردد.

## ۲-۷ روش خشکانه

### ۱-۲-۷ کلیات

برای رسیدن به رطوبت نسبی لازم در خشکانه به اندازه کافی محلول آبی اشباع تهیه کنید. استاندارد رطوبت-هایی که در آزمون منحنی‌های جذب باید استفاده کنید در جدول ۱ نشان داده شده است. حداقل ۵ حالت را که شامل ردیف‌های ۲ و ۴ و ۶ باشد را انتخاب کنید.

یادآوری- در پیوست الف رطوبت‌های نسبی مختلف هوا در محلول‌های اشباع متعادل ذکر شده است. در پیوست ب طریقه تهیه انواع محلول‌ها شرح داده شده است.

خشکانه را در محفظه‌ای با دمای ثابت قرار دهید (شکل ۱) عمق محلول آبی اشباع باید مابین (۳۰ - ۵۰) میلی-متر باشد.

جدول ۱- رطوبت نسبی هوا در محلول‌های اشباع در حالت تعادل

رطوبت نسبی (%)		ماده	ردیف
۹	۸	KOH	۱
۳۳	۳۳	MgCl <sub>2</sub> .6H <sub>2</sub> O	۲
۵۳	۵۲	Mg[NO <sub>3</sub> ] <sub>2</sub> .6H <sub>2</sub> O	۳
۷۵	۷۵	NaCl	۴
۸۵	۸۴	KCl	۵
۹۳	۹۳	KNO <sub>3</sub>	۶

رطوبت نسبی ستون سمت چپ متعلق به دمای ۲۳ درجه سلسیوس می باشد  
رطوبت نسبی ستون سمت راست متعلق به دمای ۲۷ درجه سلسیوس می باشد

### ۲-۲-۷ منحنی جذب

پیمانه توزین را به همراه درپوشش در حالی که خشک و خالی است وزن کنید. آزمون را درون پیمانه بدون درپوش قرار دهید و آن را درون آون گرمایی، در دمای مشخص شده در ISO 12570 خشک کنید تا زمانی که به جرم ثابت برسد. آزمون زمانی به جرم ثابت می رسد که تغییرات جرم آن در ۳ توزین متوالی با فاصله‌های زمانی حداقل ۲۴ ساعت، اختلافی کمتر از ۰٫۱ درصد جرم کل آزمون را داشته باشد.

آزمون را درون پیمانه توزین همراه با درپوش قرار دهید و آن را در خشکانه که حاوی محلول است بگذارید، دادن رطوبت نسبی مناسب ضروری است. آزمون را در فواصل معین وزن کنید تا در محیط به تعادل برسد (جرم ثابت).

بلافاصله بعد از برداشتن درپوش آزمون، درپوش پیمانه را بگذارید و آن را وزن کنید، سپس به همان صورت به درون خشکانه برگردانید.

یادآوری- در پیوست ج مثالی از جزئیات روش وزن کردن ذکر شده است

این روش را برای افزایش رطوبت تکرار کنید. حداقل ۴ رطوبت که تقریباً در فواصل مساوی قرار دارند در محدوده (۳۰ - ۹۵) درصد رطوبت نسبی و به صورت صعودی انتخاب کنید.

**یادآوری** - در محیط‌های مرطوب با رطوبت بیش از ۸۰ درصد، ممکن است شاهد رویش قارچ و کپک در آزمون‌هایی با پایه چوب باشیم. این امر ممکن است که آزمایش را مختل کند، پس می‌توان با اضافه کردن چند قطره ماده مناسب از بین برنده قارچ از آن ممانعت کرد.


### ۳-۲-۷ منحنی دفع

دفع آب موجود در نقطه‌ای با رطوبت نسبی % ۹۵ و در دمای ثابت رخ می‌دهد. احتمال دارد این نقطه، نقطه آخر منحنی جذب باشد و یا از منحنی جذب یک آزمون خشک به‌دست آمده باشد. آزمون را درون پیمانۀ توزین همراه با درپوش قرار دهید و آن را در خشکانه حاوی محلول بگذارید. دادن رطوبت نسبی مناسب ضروری است. آزمون را در فواصل معین وزن کنید تا محیط به تعادل برسد (جرم ثابت). بلافاصله بعد از برداشتن درپوش خشکانه، درپوش پیمانۀ را بگذارید و آن را وزن کنید، سپس به همان صورت به درون خشکانه برگردانید. آزمون زمانی به جرم ثابت می‌رسد که تغییرات جرم آن در ۳ توزین متوالی با فاصله‌های زمانی حداقل ۲۴ ساعت، اختلافی کمتر از ۱ درصد جرم کل آزمون را داشته باشد.

**یادآوری** - در پیوست ج مثالی از جزئیات روش وزن کردن ذکر شده است.

این روش را برای کاهش رطوبت تکرار کنید. حداقل ۴ رطوبت که تقریباً در فواصل مساوی قرار دارند در محدوده (۳۰ - ۹۵) درصد رطوبت نسبی و به صورت نزولی انتخاب کنید.

یادآوری - در پیوست د مثالی از نحوه استفاده از ظرف شیشه ای ذکر شده است.



راهنما شکل:

۱. محفظه دمای ثابت
۲. دماسنج
۳. درپوش خشکانه
۴. خشکانه
۵. درپوش پیمانه توزین
۶. پیمانه توزین
۷. آزمون
۸. محلول نمک اشباع
۹. ترازوی الکترونیکی

شکل ۱ - روش خشکانه

۳-۷ روش محفظه محیطی

۱-۳-۷ منحنی جذب

در صورت لزوم آزمون را درون پیمانه گذاشته و آن را درون محفظه گرمایی، در دمای مشخص شده در استاندارد ISO 12570 خشک کنید تا زمانی که به جرم ثابت برسد. آزمون زمانی به جرم ثابت می رسد که تغییرات جرم آن در ۳ توزین متوالی با فاصله های زمانی حداقل ۲۴ ساعت، اختلافی کمتر از ۰,۱ درصد جرم کل آزمون را داشته باشد.

آزمونه را درون محفظه محیطی قرار دهید. در ابتدا رطوبت محفظه محیطی باید کمترین مقدار محدوده معتبر انتخاب شده برای آزمون باشد (پایین را ببینید).

در فواصل زمانی معین آزمون درون محفظه محیطی را وزن کنید تا به یک تعادل با محیط برسد (جرم ثابت). این روند را برای افزایش رطوبت تکرار کنید. حداقل ۴ رطوبت که تقریباً در فواصل مساوی قرار دارند در محدوده (۳۰ - ۹۵) درصد رطوبت نسبی و به صورت صعودی انتخاب کنید.

### ۷-۳-۲ منحنی دفع

دفع آب موجود در نقطه‌ای با رطوبت نسبی ۹۵٪ و در دمای ثابت رخ می‌دهد. احتمال دارد این نقطه، نقطه آخر منحنی جذب باشد و یا از منحنی جذب یک آزمون خشک بدست آمده باشد. در صورت لزوم آزمون را درون پیمانانه گذاشته و آن را درون محفظه محیطی قرار دهید. در فواصل زمانی معین آزمون درون محفظه محیطی را وزن کنید تا به یک تعادل با محیط برسد (جرم ثابت). آزمون زمانی به جرم ثابت می‌رسد که تغییرات جرم آن در ۳ توزین متوالی با فاصله‌های زمانی حداقل ۲۴ ساعت، اختلافی کمتر از ۰/۱ درصد جرم کل آزمون را داشته باشد.

این روش را برای کاهش رطوبت تکرار کنید. حداقل ۴ رطوبت که تقریباً در فواصل مساوی قرار دارند در محدوده (۳۰ - ۹۵) درصد رطوبت نسبی و به صورت نزولی انتخاب کنید.

## ۸ محاسبات و بیان نتایج

### ۸-۱ جذب رطوبتی-گرمائی

مقدار رطوبت (u) به شرح زیر برای هر آزمون محاسبه می‌شود.

$$u = \frac{m - m_0}{m_0} \quad (1)$$

برای منحنی جذب و یا منحنی دفع، میانگین مقادیر آب موجود حداقل ۳ آزمون را در رطوبت‌های مختلف محاسبه کنید.


بعد از محاسبه میانگین مقدار آب موجود در آزمون‌های مختلف در تمام رطوبت‌های نسبی، با اتصال نقاط به صورت خطی، منحنی‌های جذب و دفع قابل رسم می‌باشند.

یادآوری - برای به دست آوردن تابع منحنی‌های مذکور می‌توان از تکنیک برازش منحنی استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر به پیوست ت مراجعه کنید.

در ISO 12570 روشی برای تبدیل مقدار u که از معادله ۱ محاسبه شده است به غلظت حجمی آب موجود w و یا غلظت جرمی - حجمی آب موجود w ارائه گشته است.

### ۸-۲ منحنی‌های آب موجود در حال تعادل

منحنی جذب و منحنی دفع هرکدام به ترتیب برای حداقل ۵ شرایط رطوبت نسبی مختلف رسم می‌گردد.



راهنما  
 X درصد رطوبت نسبی (φ)  
 Y غلظت جرمی آب موجود (u)  
 ۱ منحنی دفع آب موجود  
 ۲ منحنی جذب آب موجود

شکل ۲- منحنی مقدار آب موجود در حال تعادل

## ۹ دقت اندازه‌گیری

### ۱-۹ خطا در میزان آب موجود

خطای ناشی از اندازه‌گیری توسط ترازو برای مقدار آب موجود مطابق با (ب) ۱-۵ را می‌توان با استفاده از معادله

۲ برآورد کرد.

$$\frac{\Delta u}{u} = \pm 0.0002 \frac{m_0}{m - m_0} \quad (2)$$

### ۲-۹ کنترل شرایط محیطی

#### ۱-۲-۹ روش خشکانه

رطوبت نسبی داخل پیمان‌های توزین توسط محلول اشباع مورد استفاده درون خشکانه تعیین می‌شود.

یادآوری- رطوبت نسبی و دقت محلول‌های اشباع مختلف در پیوست الف ذکر شده است.

دمای درون محفظه با دمای ثابت باید توسط ابزار و تجهیزات واسنجی شده، به دقت بررسی شود.

#### ۹-۲-۲ روش محفظه محیطی

دما و رطوبت نسبی در تمام منطقه آزمون محفظه محیطی باید توسط ابزار واسنجی شده محافظ دار مانند یک لامپ رطوبت سنج تر و خشک به دقت بررسی شود.

#### ۱۰ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

۱-۱۰ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

۲-۱۰ شناسایی فرآورده‌ها؛

۱-۲-۱۰ نام محصول، کارخانه، تولید کننده؛

۲-۲-۱۰ نوع فرآورده؛

۳-۲-۱۰ شماره کد فرآورده؛

۴-۲-۱۰ ثبت فرم و شکل اولیه فرآورده در ابتدا ورود به آزمایشگاه؛

۵-۲-۱۰ اطلاعات مورد نیاز دیگر مانند وزن مخصوص خشک و ... .

۳-۱۰ روش آزمون

۱-۳-۱۰ ثبت تاریخ در آغاز و در طول آزمون؛

۲-۳-۱۰ روش نمونه برداری؛

۳-۳-۱۰ روش و دمایی که در آن آزمون خشک می‌شود؛

۴-۳-۱۰ هرگونه عواملی که ممکن است استنتاج را تحت تاثیر قرار دهد؛

۵-۳-۱۰ روش مورد استفاده در آزمایش (خشکانه و محفظه محیطی).



۴-۱۰ نتایج

۱-۴-۱۰ جدول اندازه‌گیری مقدار پارامترهای رطوبت نسبی  $(u)/(\psi)$  و  $(w)$  در صورت لزوم و مقدار متوسط آنها

در دمای داده شده

۲-۴-۱۰ رسم نمودار منحنی جذب آب

## پیوست الف

(اطلاعاتی)

### رطوبت نسبی هوای روی محلول اشباع متعادل

جدول الف-۱ رطوبت نسبی هوای ۲۸ درصد محلول اشباع در حال تعادل با جو محفظه‌ای با فاصله دمایی ثابت برابر با ۵ کلوین دارد، با تقریب خوبی نشان می‌دهد.

### جدول الف-۱ رطوبت نسبی هوای روی محلول اشباع متعادل

رطوبت نسبی (%)						دما °C
کلرید لیتیم LiCl	هیدرواکسید سدیم NaOH	هیدرواکسید پتاسیم KOH	برمید روی ZnBr <sub>2</sub>	برمید لیتیم LiBr	فلوراید سزیم CsF	
۱۱/۲۳ ± ۰/۵۴		۱۴/۳۴ ± ۱/۷۰	۸/۸۶ ± ۰/۸۹	۷/۷۵ ± ۰/۸۳	۵/۵۲ ± ۱/۹	۰
۱۱/۲۶ ± ۰/۴۷	۹/۵۷ ± ۲/۸	۱۲/۳۴ ± ۱/۴۰	۸/۴۹ ± ۰/۷۴	۷/۴۳ ± ۰/۷۶	۸۹/۴ ± ۱/۶	۵
۱۱/۲۹ ± ۰/۴۱	۸/۹۱ ± ۲/۴	۱۰/۶۸ ± ۱/۱۰	۸/۱۹ ± ۰/۶۱	۷/۱۴ ± ۰/۶۹	۴/۳۳ ± ۱/۴	۱۰
۱۱/۳۰ ± ۰/۳۵	۸/۵۱ ± ۲/۲	۰۹/۳۲ ± ۰/۹۰	۷/۹۴ ± ۰/۴۹	۶/۸۶ ± ۰/۶۳	۳/۸۳ ± ۱/۱	۱۵
۱۱/۳۱ ± ۰/۳۱	۸/۲۴ ± ۲/۱	۰۸/۶۷ ± ۰/۷۸	۷/۸۳ ± ۰/۴۳	۶/۶۱ ± ۰/۵۸	۳/۵۷ ± ۱/۰	۲۰
۱۱/۳۰ ± ۰/۲۸	۷/۹۸ ± ۱/۹	۰۸/۲۳ ± ۰/۷۲	۷/۷۵ ± ۰/۳۹	۶/۴۷ ± ۰/۵۵	۳/۳۹ ± ۰/۹۴	۲۳
۱۱/۳۰ ± ۰/۲۷	۷/۵۸ ± ۱/۷	۰۷/۹۸ ± ۰/۶۶	۷/۷۰ ± ۰/۳۶	۶/۳۷ ± ۰/۵۲	۳/۲۴ ± ۰/۸۷	۲۵
۱۱/۲۹ ± ۰/۲۵	۶/۹۲ ± ۱/۵	۰۷/۳۸ ± ۰/۵۶	۷/۶۲ ± ۰/۳۱	۶/۲۹ ± ۰/۵۰	۳/۰۱ ± ۰/۷۷	۲۷
۱۱/۲۸ ± ۰/۲۴	۶/۶۲ ± ۱/۲	۰۶/۷۳ ± ۰/۴۴	۷/۵۵ ± ۰/۲۵	۶/۱۶ ± ۰/۴۷	۲/۶۹ ± ۰/۶۳	۳۰
۱۱/۲۵ ± ۰/۲۲	۵/۶۰ ± ۱/۰	۰۶/۲۶ ± ۰/۳۵	۷/۵۴ ± ۰/۲۰	۵/۹۷ ± ۰/۴۳	۲/۴۴ ± ۰/۵۲	۳۵
۱۱/۲۱ ± ۰/۲۱	۴/۴۹ ± ۰/۸۵	۰۵/۴۹ ± ۰/۲۹	۷/۵۹ ± ۰/۱۷	۵/۸۰ ± ۰/۳۹	۲/۲۴ ± ۰/۴۴	۴۰
۱۱/۱۶ ± ۰/۲۱	۴/۲۷ ± ۰/۳۷	۰۵/۷۲ ± ۰/۲۷	۷/۷۰ ± ۰/۱۶	۵/۶۵ ± ۰/۳۵	۲/۱۱ ± ۰/۴۰	۴۵
۱۱/۱۰ ± ۰/۲۲	۳/۶۱ ± ۰/۵۶	۰۵/۵۸ ± ۰/۲۸	۷/۸۷ ± ۰/۱۷	۵/۵۳ ± ۰/۳۱	۲/۰۴ ± ۰/۳۸	۵۰
۱۱/۰۳ ± ۰/۲۳		۰۵/۴۹ ± ۰/۳۲	۸/۰۹ ± ۰/۱۹	۵/۴۲ ± ۰/۲۸	۲/۳۰ ± ۰/۴۰	۵۵
۱۱/۹۵ ± ۰/۲۶				۵/۳۳ ± ۰/۲۵		۶۰

رطوبت نسبی (%)						دما °C
یدید سدیم NaI	کلراید منیزیم MgCl <sub>2</sub>	فلوراید پتاسیم KF	استات پتاسیم Kc <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	یدید لیتیم LiI	برمید کلسیم CaBr <sub>2</sub>	
۴۲/۴۲ ± ۰/۹۹	۳۳/۶۶ ± ۰/۳۳			۲۱/۶۸ ± ۰/۳۰		۰
۴۱/۸۳ ± ۰/۸۳	۳۳/۶۰ ± ۰/۲۸			۲۰/۶۱ ± ۰/۲۵		۵
۴۰/۸۸ ± ۰/۷۰	۳۳/۴۷ ± ۰/۲۴			۱۹/۵۷ ± ۰/۲۰		۱۰
۳۹/۶۵ ± ۰/۵۹	۳۳/۳۰ ± ۰/۲۱			۱۸/۵۷ ± ۰/۱۶		۱۵
۳۸/۷۶ ± ۰/۵۲	۳۳/۰۷ ± ۰/۱۸	۳۰/۸۵ ± ۱/۳۰	۲۳/۳۸ ± ۰/۵۳	۱۷/۹۶ ± ۰/۱۴	۲۶/۲۶ ± ۰/۱۳	۲۰
۳۸/۱۷ ± ۰/۵۰	۳۲/۹۰ ± ۰/۱۷	۲۹/۴۲ ± ۱/۲۲	۲۳/۴۰ ± ۰/۳۲	۱۷/۵۶ ± ۰/۱۳	۲۰/۲۰ ± ۰/۱۲	۲۳
۳۷/۵۵ ± ۰/۴۷	۳۲/۷۸ ± ۰/۱۶	۲۷/۲۷ ± ۱/۱۰	۲۳/۱۱ ± ۰/۲۵	۱۶/۷۶ ± ۰/۱۲	۱۸/۵۰ ± ۰/۱۲	۲۵
۳۶/۵۱ ± ۰/۴۳	۳۲/۶۴ ± ۰/۱۵	۲۴/۵۹ ± ۰/۹۴	۲۲/۷۵ ± ۰/۳۰	۱۶/۵۷ ± ۰/۱۰	۱۷/۳۰ ± ۰/۱۲	۲۷
۳۴/۷۳ ± ۰/۳۹	۳۲/۴۴ ± ۰/۱۴	۲۲/۶۸ ± ۰/۸۱	۲۲/۵۱ ± ۰/۳۲	۱۵/۵۷ ± ۰/۰۸	۱۶/۵۰ ± ۰/۱۲	۳۰
۳۲/۸۸ ± ۰/۳۷	۳۲/۰۵ ± ۰/۱۳	۲۱/۴۶ ± ۰/۷۰	۲۲/۱۵ ± ۰/۴۰	۱۴/۵۵ ± ۰/۰۶		۳۵
۳۱/۰۲ ± ۰/۳۷	۳۱/۶۰ ± ۰/۱۳	۲۰/۸۰ ± ۰/۱۶۲	۲۱/۱۶ ± ۰/۵۳	۱۳/۴۹ ± ۰/۰۵		۴۰
۲۹/۲۱ ± ۰/۴۰	۳۱/۱۰ ± ۰/۱۳	۲۰/۶۰ ± ۰/۱۵۶		۱۳/۳۸ ± ۰/۵۰		۴۵
۲۷/۵۰ ± ۰/۴۵	۳۰/۵۴ ± ۰/۱۴	۲۰/۷۷ ± ۰/۵۳		۱۱/۲۲ ± ۰/۵۰		۵۰
۲۵/۹۵ ± ۰/۵۲	۲۹/۹۳ ± ۰/۱۶			۰۹/۹۸ ± ۰/۶۰		۵۵
	۲۹/۲۶ ± ۰/۱۸					۶۰
رطوبت نسبی (%)						دما °C
کلراید استرنیوم SrCl <sub>2</sub>	یدید پتاسیم KI	کلرید کبالت CoCl <sub>2</sub>	برمید سدیم NaBr	نیترات منیزیم Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	کربنات پتاسیم K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	
۷۷/۱۳ ± ۰/۱۲	۷۳/۳۰ ± ۰/۳۴		۶۳/۵۱ ± ۰/۷۲	۶۰/۳۵ ± ۰/۵۵		۰
۷۵/۶۶ ± ۰/۰۹	۷۲/۱۱ ± ۰/۳۱		۶۲/۱۵ ± ۰/۶۰	۵۸/۸۶ ± ۰/۴۳		۵
۷۴/۱۳ ± ۰/۰۶	۷۰/۹۸ ± ۰/۲۸		۶۰/۶۸ ± ۰/۵۱	۵۷/۳۶ ± ۰/۳۳	۴۳/۱۳ ± ۰/۶۶	۱۰
۷۲/۵۲ ± ۰/۰۵	۶۹/۹۰ ± ۰/۲۶		۵۹/۱۴ ± ۰/۴۴	۵۵/۸۷ ± ۰/۲۷	۴۳/۱۳ ± ۰/۵۰	۱۵
۷۱/۵۲ ± ۰/۵۰	۶۹/۲۸ ± ۰/۲۵	۶۴/۹۲ ± ۳/۵	۵۸/۲۰ ± ۰/۴۲	۵۴/۳۸ ± ۰/۲۳	۴۳/۱۴ ± ۰/۳۹	۲۰
۷۰/۸۵ ± ۰/۰۴	۶۸/۸۶ ± ۰/۲۴	۶۳/۶۸ ± ۳/۲	۵۷/۵۷ ± ۰/۴۰	۵۳/۴۹ ± ۰/۲۲	۴۳/۱۵ ± ۰/۳۳	۲۳
۷۰/۱۶ ± ۰/۰۴	۶۸/۴۷ ± ۰/۲۴	۶۱/۸۳ ± ۲/۸	۵۶/۹۵ ± ۰/۳۹	۵۲/۸۹ ± ۰/۲۲	۴۳/۱۶ ± ۰/۳۳	۲۵
۶۹/۱۲ ± ۰/۳۰	۶۷/۸۹ ± ۰/۲۳	۵۸/۶۳ ± ۲/۲	۵۶/۰۳ ± ۰/۳۸	۵۲/۲۹ ± ۰/۲۳	۴۳/۱۶ ± ۰/۳۶	۲۷
۳۴/۷۳ ± ۰/۳۹	۶۶/۹۶ ± ۰/۲۳	۵۵/۴۸ ± ۱/۸	۵۴/۵۵ ± ۰/۳۸	۵۱/۰/۴ ± ۰/۲۴	۴۳/۱۶ ± ۰/۳۹	۳۰
۳۲/۸۸ ± ۰/۳۷	۶۶/۰۹ ± ۰/۲۳	۵۲/۵۶ ± ۱/۵	۵۳/۱۷ ± ۰/۴۱	۴۹/۹۱ ± ۰/۲۹	۴۳/۱۶ ± ۰/۴۳	۳۵
۳۱/۰۲ ± ۰/۳۷	۶۵/۲۶ ± ۰/۲۴	۵۰/۰/۱ ± ۱/۴	۵۱/۹۵ ± ۰/۴۷	۴۸/۴۲ ± ۰/۳۷	۴۳/۱۷ ± ۰/۵۰	۴۰
۲۹/۲۱ ± ۰/۴۰	۶۴/۴۹ ± ۰/۲۶	۴۸/۰/۲ ± ۱/۴	۵۰/۹۳ ± ۰/۵۵	۴۶/۹۳ ± ۰/۴۷		۴۵
۲۷/۵۰ ± ۰/۴۵	۶۳/۷۸ ± ۰/۲۸	۴۶/۷۴ ± ۱/۵	۵۰/۱۵ ± ۰/۶۵	۴۵/۴۴ ± ۰/۶۰		۵۰
۲۵/۹۵ ± ۰/۵۲	۶۳/۱۱ ± ۰/۳۱		۴۹/۶۶ ± ۰/۷۸			۵۵
						۶۰

جدول الف- ۱ (ادامه)

رطوبت نسبی (%)						دما °C
کلراید پتاسیم KCl	سولفات آمونیوم (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	برمید پتاسیم KBr	کلراید آمونیوم NH <sub>4</sub> Cl	کلراید سدیم NaCl	نیترات سدیم NaNO <sub>3</sub>	
۸۸/۶۱ ± ۰/۵۳		۸۵/۰۹ ± ۰/۲۶		۷۵/۵۱ ± ۰/۳۴	۷۸/۵۷ ± ۰/۵۲	۰
۸۷/۶۷ ± ۰/۴۵	۸۲/۷۷ ± ۰/۹۰	۸۳/۷۵ ± ۰/۲۴		۷۵/۶۵ ± ۰/۲۷	۷۷/۵۳ ± ۰/۴۵	۵
۶۸/۷۷ ± ۰/۳۹	۸۲/۴۲ ± ۰/۶۸	۸۲/۶۲ ± ۰/۲۲		۷۵/۶۷ ± ۰/۲۲	۷۶/۴۶۰ ± ۰/۳۹	۱۰
۸۵/۹۲ ± ۰/۳۳	۸۲/۰۶ ± ۰/۵۱	۸۱/۶۷ ± ۰/۲۱		۷۵/۶۱ ± ۰/۱۸	۷۵/۳۶ ± ۰/۳۵	۱۵
۸۵/۱۱ ± ۰/۲۹	۸۱/۷۰ ± ۰/۳۸	۸۱/۲۰ ± ۰/۲۱	۸۰/۵۵ ± ۰/۹۶	۷۵/۴۷ ± ۰/۱۴	۷۴/۶۹ ± ۰/۳۳	۲۰
۸۴/۶۵ ± ۰/۲۷	۸۱/۳۴ ± ۰/۳۱	۸۰/۸۹ ± ۰/۲۱	۷۹/۸۹ ± ۰/۵۹	۷۵/۳۶ ± ۰/۱۳	۷۴/۲۵ ± ۰/۳۲	۲۳
۸۴/۳۴ ± ۰/۲۶	۸۱/۱۳ ± ۰/۲۹	۸۰/۶۴ ± ۰/۲۱	۷۹/۲۳ ± ۰/۴۴	۷۵/۲۹ ± ۰/۱۲	۷۳/۸۱ ± ۰/۳۲	۲۵
۸۴/۰۵ ± ۰/۲۶	۸۰/۹۹ ± ۰/۲۸	۸۰/۲۷ ± ۰/۲۱	۷۸/۸۳ ± ۰/۴۲	۷۵/۲۱ ± ۰/۱۲	۷۳/۱۴ ± ۰/۳۱	۲۷
۸۳/۶۲ ± ۰/۲۵	۸۰/۸۵ ± ۰/۲۹	۷۹/۷۸ ± ۰/۲۲	۷۸/۵۷ ± ۰/۴۰	۷۵/۰۹ ± ۰/۱۱	۷۲/۰۶ ± ۰/۳۲	۳۰
۸۲/۹۵ ± ۰/۲۵	۸۰/۶۳ ± ۰/۳۰	۷۹/۴۳ ± ۰/۲۴	۷۸/۳۰ ± ۰/۴۷	۷۴/۸۷ ± ۰/۱۲	۷۱/۰۰ ± ۰/۳۴	۳۵
۸۱/۳۲ ± ۰/۲۵	۸۰/۲۷ ± ۰/۳۷	۷۹/۱۸ ± ۰/۲۶	۷۷/۹۰ ± ۰/۵۷	۷۴/۶۸ ± ۰/۱۳	۶۹/۹۹ ± ۰/۳۷	۴۰
۸۱/۷۴ ± ۰/۲۸	۷۹/۹۱ ± ۰/۴۹	۷۹/۰۲ ± ۰/۲۸		۷۴/۵۲ ± ۰/۱۶	۶۹/۰۴ ± ۰/۴۲	۴۵
۸۱/۲۰ ± ۰/۳۱	۷۹/۵۶ ± ۰/۶۵	۷۸/۹۵ ± ۰/۳۲		۷۴/۴۳ ± ۰/۱۹	۶۸/۱۵ ± ۰/۴۹	۵۰
۸۰/۷۰ ± ۰/۳۵	۷۹/۲۰ ± ۰/۸۷	۷۸/۹۴ ± ۰/۳۵		۷۴/۴۱ ± ۰/۲۴	۶۷/۳۵ ± ۰/۵۷	۵۵
۸۰/۲۵ ± ۰/۴۱				۷۴/۵۰ ± ۰/۳۰		۶۰
رطوبت نسبی (%)						دما °C
—	—	کرومات پتاسیم K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>	سولفات پتاسیم K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	نیترات پتاسیم KNO <sub>3</sub>	نیترات استرنتیوم Sr(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	
			۹۸/۷۷ ± ۱/۱۰	۹۶/۳۳ ± ۲/۹		۰
			۹۸/۴۸ ± ۰/۹۱	۹۶/۲۷ ± ۲/۱		۵
			۹۸/۱۸ ± ۰/۷۶	۹۵/۹۶ ± ۱/۴		۱۰
			۹۷/۸۹ ± ۰/۶۳	۹۵/۴۱ ± ۰/۹۶		۱۵
			۹۷/۵۹ ± ۰/۵۳	۹۴/۶۲ ± ۰/۶۶	۹۲/۳۸ ± ۰/۵۶	۲۰
		۹۷/۸۸ ± ۰/۴۹	۹۷/۴۲ ± ۰/۴۷	۹۴/۰۰ ± ۰/۶۰	۹۰/۵۵ ± ۰/۳۸	۲۳
		۹۷/۵۶ ± ۰/۴۶	۹۷/۳۰ ± ۰/۴۵	۹۳/۵۸ ± ۰/۵۵	۸۸/۷۲ ± ۰/۲۸	۲۵
		۹۷/۰۸ ± ۰/۴۱	۹۷/۱۸ ± ۰/۴۳	۹۳/۰۷ ± ۰/۵۷	۸۶/۸۹ ± ۰/۲۹	۲۷
		۹۶/۴۲ ± ۰/۳۷	۹۷/۰۰ ± ۰/۴۰	۹۲/۳۱ ± ۰/۶۰	۸۵/۷۹ ± ۰/۳۵	۳۰
		۹۵/۸۹ ± ۰/۳۷	۹۶/۷۱ ± ۰/۳۸	۹۰/۷۹ ± ۰/۸۳	۸۵/۰۶ ± ۰/۳۸	۳۵
		۹۵/۵۰ ± ۰/۴۰	۹۶/۴۱ ± ۰/۳۸	۸۹/۰۳ ± ۱/۲		۴۰
		۹۵/۲۵ ± ۰/۴۸	۹۶/۱۲ ± ۰/۴۰	۸۷/۰۳ ± ۱/۸		۴۵
			۹۵/۸۲ ± ۰/۴۵	۸۴/۷۸ ± ۲/۵		۵۰

## پیوست ب

### (اطلاعاتی)

#### تهیه محلول اشباع

یک ترکیب از آب مقطر و مقداری ماده لازم برای محلول را تهیه و با حرارت معین شده گرما دهید تا مقدار بیشتری از ماده در محلول حل شود، (مطابق جدول ب-۱) سپس به طور مداوم هم بزنید تا به آرامی در دمای اتاق سرد شود.

برای شناسایی باید از واکنشگر استفاده شود.

محلول اشباع ممکن است خورنده و برای سلامتی مضر باشد، بنابراین در تهیه و حمل آن باید دقت شود.

محلول اشباع باید برای اطمینان از حفظ خواص و عدم آلودگی مرتباً کنترل شود.

برای توضیحات بیشتر در رابطه با نحوه آماده سازی محلول اشباع به پیوست ت مراجعه کنید.

جدول ب-۱ - قابلیت حل شدن مواد در دماهای مشخص

قابلیت حل شدن		آب تبلور	ماده
یک گرم از ماده در هر ۱۰۰ ml آب مقطر	دمای آب (°C)		
۳۶۷	۱۸	0, H <sub>2</sub> O	فلوراید سزیم
۳۳۶/۵	۱۸	1 <sup>1/2</sup> , H <sub>2</sub> O	CsF
۱۴۵	۴	0, H <sub>2</sub> O	برمید سدیم LiBr
۲۵۴	۹۰	0, H <sub>2</sub> O	
۲۴۶	۲۰	2, H <sub>2</sub> O	
۴۴۷	۲۰		برمید روی ZnBr <sub>2</sub>
۶۷۵	۱۰۰		
۱۰۷	۱۵		هیدرواکسید پتاسیم KOH
۱۷۸	۱۰۰		
۴۲	۰		هیدرواکسید سدیم NaOH
۳۴۷	۱۰۰		
۶۳/۷	۰	0, H <sub>2</sub> O	کلرید لیتیم LiCl
۱۳۰	۹۵	0, H <sub>2</sub> O	
۸۶/۲	۳۰	1, H <sub>2</sub> O	
۱۴۲	۲۰	0, H <sub>2</sub> O	برمید کلسیم CaBr <sub>2</sub>
۳۱۲	۱۰۰	0, H <sub>2</sub> O	
۵۹۴	۰	6, H <sub>2</sub> O	
۱۳۶۰	۲۵	6, H <sub>2</sub> O	

۱۶۵	۲۰	0,H <sub>2</sub> O	یدید لیتیم LiI
۴۳۳	۹۰	0,H <sub>2</sub> O	
۱۵۱	۰	3,H <sub>2</sub> O	
۲۰/۱/۲	۹۰	3,H <sub>2</sub> O	
آب تبلور : یک مول از کریستال آب در هر مول از نمک			

جدول ب - ۱ (ادامه)

قابلیت حل شدن		آب تبلور	ماده
یک گرم از ماده در هر ۱۰۰ ml آب مقطر	دمای آب (°C)		
۲۵۳	۲۰		استات پتاسیم
۴۹۲	۶۲		Kc <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub>
۹۲/۳	۱۸	0,H <sub>2</sub> O	فلوراید پتاسیم
۳۴۹/۳	۱۸	2,H <sub>2</sub> O	KF
۵۴/۲۵	۲۰	0,H <sub>2</sub> O	کلراید منیزیم MgCl <sub>2</sub>
۷۲/۷	۱۰۰	0,H <sub>2</sub> O	
۱۶۷	۲۰	6,H <sub>2</sub> O	
۳۶۷	۱۰۰	6,H <sub>2</sub> O	
۱۸۴	۲۵	0,H <sub>2</sub> O	یدید سدیم NaI
۲۰۳	۱۰۰	0,H <sub>2</sub> O	
۳۱۷/۹	۰	2,H <sub>2</sub> O	
۱۵۵۰	۱۰۰	2,H <sub>2</sub> O	
۱۱۲	۲۰	0,H <sub>2</sub> O	کربنات پتاسیم K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
۱۵۶	۱۰۰	0,H <sub>2</sub> O	
۱۲۹/۴	۲۰	11/2,H <sub>2</sub> O	
۲۶۸/۳	۱۰۰	11/2,H <sub>2</sub> O	
۱۴۶/۹	۲۰	2,H <sub>2</sub> O	
۳۳۱	۱۰۰	2,H <sub>2</sub> O	
۱۲۵	۲۰	6,H <sub>2</sub> O	نیترات منیزیم Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
۱۱۶	۵۰		برمید سدیم NaBr
۱۲۱	۱۰۰	0,H <sub>2</sub> O	
۷۹/۵	۰	0,H <sub>2</sub> O	
۱۱۸/۶	۸۱	2,H <sub>2</sub> O	
۴۵	۷	0,H <sub>2</sub> O	کلرید کبالت CoCl <sub>2</sub>
۱۰۵	۹۶	0,H <sub>2</sub> O	
۷۶/۷	۰	6,H <sub>2</sub> O	
۱۹۰/۷	۱۰۰	6,H <sub>2</sub> O	
۱۲۷/۵	۰	1/2,H <sub>2</sub> O	یدید پتاسیم KI
۲۰۸	۱۰۰	1/2,H <sub>2</sub> O	

۹۲/۱ ۱۸۰	۲۵ ۱۰۰		نیترات سدیم NaNO <sub>3</sub>
۵۳/۸ ۱۰۰/۸ ۱۰۶/۲ ۲۰۵/۸	۲۰ ۱۰۰ ۰ ۴۰	0,H <sub>2</sub> O 0,H <sub>2</sub> O 6,H <sub>2</sub> O 6,H <sub>2</sub> O	کلراید استرنتیوم SrCl <sub>2</sub>
۳۵/۷ ۳۹/۱۲	۰ ۱۰۰		کلراید سدیم NaCl
۲۹/۷ ۷۵/۸	۰ ۱۰۰		کلراید آمونیم NH <sub>4</sub> Cl
آب تبلور : یک مول از کریستال آب در هر مول از نمک			

جدول ب - ۱ (ادامه)

قابلیت حل شدن		آب تبلور	ماده
یک گرم از ماده در هر ۱۰۰ ml آب مقطر	دمای آب (°C)		
۵۳/۴۸ ۱۰۲	۰ ۱۰۰		برمید پتاسیم KBr
۷۰/۶ ۱۰۳/۸	۰ ۱۰۰		سولفات آمونیوم (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
۳۴/۷ ۵۶/۷	۲۰ ۱۰۰		کلراید پتاسیم KCl
۷۰/۹ ۱۰۰ ۶۰/۴۳ ۲۰۶/۵	۱۸ ۹۰ ۰ ۱۰۰	0,H <sub>2</sub> O 0,H <sub>2</sub> O 4,H <sub>2</sub> O 4,H <sub>2</sub> O	نیترات استرنتیوم Sr(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
۱۳/۳ ۲۴۷	۰ ۱۰۰		نیترات پتاسیم KNO <sub>3</sub>
۱۲ ۲۴/۱	۲۵ ۱۰۰		سولفات پتاسیم K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
۶۲/۹ ۷۹/۲	۲۰ ۱۰۰		کرومات پتاسیم K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>
آب تبلور : یک مول از کریستال آب در هر مول از نمک			

**مثال:**

با استفاده از کلرید سزیم با مقدار ۲, ۱۱ آب متبلور حاوی ۳۶۶,۵ گرم نمک در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر و در دمای ۱۸ درجه سلسیوس حل شده است.

## پیوست پ

### (اطلاعاتی)

#### مثالی از روش تعیین یک نقطه بر روی منحنی جذب

- پ-۱- آماده کردن محلول آبی لازم برای انتخاب رطوبت نسبی درون خشکانه
- پ-۲- وزن کردن پیمانانه توزین و درپوش آن در حالت خشک و خالی ( $m_1$ )
- پ-۳- آزمون را درون پیمانانه گذاشته و آن را بدون درپوشش درون اون ، تا رسیدن به جرم ثابت خشک می-کنیم
- پ-۴- وزن کردن پیمانانه با درپوش و آزمون خشک ( $m_2$ )
- پ-۵- محاسبه جرم آزمون بعد از خشک شدن ( $m_0 = m_2 - m_1$ )
- پ-۶- قرار دادن آزمون درون پیمانانه و سپس درون خشکانه که حاوی محلول است و گذاشتن خشکانه در حمام آبی که عایق شده باشد
- پ-۷- وزن کردن آزمون در فواصل معین تا رسیدن به جرم ثابت/ خارج کردن خشکانه از حمام آب ایزوله/ قرار دادن درپوش پیمانانه بلافاصله بعد از باز کردن در خشکانه و وزن کردن آن توسط ترازو ( $m_3$ )
- پ-۸- گذاشتن مجدد پیمانانه داخل خشکانه و خشکانه درون حمام آبی ایزوله
- پ-۹- آزمون زمانی به جرم ثابت می رسد که تغییرات جرم آن در ۳ توزین متوالی با فاصله‌های زمانی حداقل ۲۴ ساعت، اختلافی کمتر از ۰,۱ درصد جرم کل آزمون را داشته باشد
- پ-۱۰- محاسبه جرم آزمون در حالت تعادل با رطوبت نسبی محیط: ( $m = m_3 - m_1$ )
- پ-۱۱- محاسبه مقدار آب موجود ( $u = \frac{m-m_0}{m_0}$ )
- پ-۱۲- تکرار این رویه برای رطوبت نسبی‌های دیگر



## پیوست ت

### (مطالعاتی)

#### روش استفاده از یک ظرف شیشه‌ای

ت-۱- برای به دست آوردن رطوبت نسبی لازم در ظرف، محلول اشباع آبی را فراهم کنید

یادآوری- در پیوست الف رطوبت نسبی هوای روی محلول‌های اشباع متعادل مختلف و در پیوست ب تهیه محلول اشباع با دماهای مختلف ذکر شده است.

ظرف را درون محفظه‌ای با دمای ثابت قرار دهید.

آزمونه را درون ظرف بیاویزید، از یک ظرف مقاوم در برابر رطوبت و یک سیم فلزی نازک غیر خورنده کمک بگیرید.

آزمونه را بدون کلاهک شیشه‌ای وزن کنید

وزن آزمونه آزمایش ( $m$ ) به روش زیر محاسبه می شود:

$$m = m_m - m_a$$


معادله ت-۱

که در آن:

$m_m$  وزن آزمونه همراه ظرف و سیم می باشد.

$m_a$  وزن ظرف و سیم به تنهایی می باشد.

این معادله در شکل (ت-۱) نشان داده شده است.



راهنما:

- ۱، آزمون
- ۲، محلول اشبال
- ۳، ظرف شیشه‌ای
- ۴، سربطری لاستیکی
- ۵، ترموکوپل (وسیله اندازه گیری اختلاف دما)
- ۶، لوله شیشه‌ای
- ۷، ترازوی الکترونیکی
- ۸، دما سنج
- ۹، کلاهک شیشه‌ای
- ۱۰، محفظه با دمای ثابت
- ۱۱، سیم فلزی نازک

شکل ت-۱ - روش ظرف شیشه‌ای