



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۲۰۵۰۰-۱

چاپ اول

۱۳۹۴

INSO

20500-1

1st.Edition

2016

ارتعاش و شوک مکانیکی — مشخص کردن

خواص مکانیکی دینامیکی مواد

ویسکوالاستیک — قسمت ۱: اصول و

راهنماها

**Mechanical vibration and shock
Characterization of the dynamic
mechanical properties of visco-elastic
materials — part 1: principles and
guidelines**

ICS: 17.160

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج- ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود. پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایر اندازه گیری، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) و سایر اندازه گیری، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« ارتعاش و شوک مکانیکی — مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک —

قسمت ۱: اصول و راهنماها»

رئیس:

طهوری اصل، توحید
(کارشناسی ارشد مکاترونیک)

دبیر:

ابراهیمی، سهیلا
(کارشناسی فیزیک)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

آزمایشگاه همکار رسا گستر آذر

آقاپور، مجید
(کارشناسی فیزیک کاربردی)

شرکت سایوان افروز غرب

آهنی، پریا
(کارشناسی فیزیک)

دانشگاه تبریز

اهری پور، نازلی
(کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی)

شرکت آذر سیوان پارسیان

تقی پور صفایی، رویا
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

کارشناس استاندارد

حسینی، رفعت
(کارشناسی ارشد فیزیک)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

حنیفی، محمد باقر
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

رام برزین، فرامرز
(دکترای مهندسی مکانیک)

سازمان ملی استاندارد ایران

رضوی، رخساره
(کارشناسی فیزیک)

آزمایشگاه همکار آرمان کاوشگران آزمون گستر

رنجبریان، لیلی
(کارشناسی ارشد شیمی)

آزمایشگاه همکار صالح تبریز جاویدان

سیفی، سیفاله
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت پلیمر آریا ساسول

صادق وزیری، نریمان
(کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی)

کارشناس استاندارد

صدرالاشرفی، شهرزادالسادات
(کارشناسی ارشد مهندسی نانو الکترونیک)

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت کمپرسورسازی تبریز

عسگری خواه، وحید
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

فولادپنجه، اکبر
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

کلیبری، بهراد
(کارشناسی ارشد فیزیک)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

محرمزاده، محمد
(کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۱-۳ مدول یانگ- مدول الاستیسیته
۳	۲-۳ ضریب اتلاف
۳	۳-۳ خطی بودن
۳	۴ اصول اندازه گیری
۳	۱-۴ کلیات
۴	۲-۴ روش تشدید
۶	۳-۴ روش تیر برشی آزاد
۷	۴-۴ روش سفتی دینامیکی
۱۰	۵-۴ برآورد نسبت پوواسون
۱۲	۵ برهم نهی زمان- دما
۱۲	۶ آماده سازی آزمون
۱۳	۷ انتخاب روش مناسب
۱۴	پیوست الف (اطلاعاتی) خطی بودن مواد ارتجاعی
۱۵	پیوست ب (اطلاعاتی) تحلیل مدارک دیگر استانداردها درباره آزمون دینامیکی
۲۱	کتابنامه

پیش گفتار

استاندارد « ارتعاش و شوک مکانیکی — مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک — قسمت ۱: اصول و راهنماها » که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در دویست و هشتاد و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 18437-1: 2012, Mechanical vibration and shock — Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials — Part 1: Principles and guidelines

مواد ویسکو الاستیک^۱ به طور گسترده برای کاهش دامنه ارتعاش در سیستم‌های سازه‌ای از طریق اتلاف انرژی یا ایزوله کردن اجزا به کار می‌روند و یا در کاربردهای اکوستیک مورد استفاده قرار می‌گیرند که نیازمند تعدیل انعکاس، ارسال یا جذب انرژی می‌باشند. چنین سیستم‌هایی برای عملکرد یک دستورالعمل بهینه، غالباً نیازمند خواص مکانیکی دینامیکی خاصی می‌باشند. اتلاف انرژی ناشی از تعاملات در مقیاس مولکولی است و می‌توان آن را برحسب تاخیر^۲ بین تنش^۳ و کرنش^۴ در ماده اندازه گرفت. خواص ویسکو الاستیک، مدول^۵ و ضریب اتلاف اکثر مواد به بسامد، دما، دامنه کرنش و پیش کرنش بستگی دارد. علاوه بر مدول و ضریب اتلاف، گاهی نسبت پوآسون^۶ نیز یک خاصیت مهم مورد نیاز برای پیش‌بینی می‌باشد. انتخاب یک ماده خاص برای یک کاربرد ارائه شده، کارآیی سیستم را تعیین می‌کند. این استاندارد توصیف جزئیات سه روش برای مدول الاستیکی و ضریب اتلاف^۷ و دو روش برای نسبت پوآسون، جزئیات ساخت هر اسباب^۸، گستره اندازه‌گیری و محدودیت‌های هر اسباب اسباب را ارائه می‌دهد. این استاندارد برای رفتار خطی مشاهده شده در کرنش‌های با دامنه کم به کار می‌رود.

1- Visco-elastic
2- Lag
3- Stress
4 - Strain
5 - Modulus
6 - Poisson
7- Loss factor
8- Apparatus

ارتعاش و شوک مکانیکی — مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک —

قسمت ۱: اصول و راهنماها

۱ دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصولی برای مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی (به‌عنوان مثال مدول الاستیکی، مدول بالک^۱، مدول برشی^۲، ضریب اتلاف و نسبت پواسون) مواد ارتجاعی ویسکوالاستیک همگن است است که در ایزولاتورهای^۳ ارتعاشی از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی استفاده شده است. این استاندارد در مورد مواد ارتجاعی همگن کاربرد دارد که در ایزولاتورهای ارتعاشی به منظور کاهش موارد زیر استفاده می‌شود:

الف- ارسال ارتعاشات با بسامد صوتی به سازه‌ای که برای مثال می‌تواند امواج صوتی سیال^۴ برد^۵ (هوآبرد^۵، سازه‌برد^۶ برد^۶ و غیره) را پخش کند؛

ب- ارسال ارتعاشات با بسامد خیلی پایین که برای مثال می‌تواند هنگامی که ارتعاش بسیار شدید است، باعث آسیب‌رسانی به انسان‌ها یا سازه‌ها و تجهیزات حساس شود؛

پ- ارسال شوک و نوفه^۷.

داده‌های به‌دست آمده با روش‌های اندازه‌گیری که در این استاندارد و علاوه بر آن در استانداردهای ملی ۲۰۵۰۰-۲ و ۲۰۵۰۰-۳ و استانداردهای ISO 18437-4 و ISO 18437-5 تعیین شده، برای موارد زیر قابل استفاده است:

۱- طراحی ایزولاتورهای کارآمد برای ارتعاش؛

۲- انتخاب یک ماده ارتجاعی بهینه برای یک طرح ارائه شده؛

۳- محاسبه تئوری ارتعاش از طریق ایزولاتورها؛

۴- اطلاعات حین ارتقاء فرآورده؛

۵- اطلاعات فرآورده تهیه شده توسط سازنده و تأمین کننده؛

۶- کنترل کیفیت.

1- Bulk Modulus
2- Shear Modulus
3- Isolator
4- Fluid-borne
5- Airborne
6- Structure-borne
7- Noise

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدارکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۱۹: سال ۱۳۹۰، ارتعاش مکانیکی، ضربه و کنترل شرایط- فرهنگ لغات
۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۷۶۱۱: سال ۱۳۹۲، لاستیک، وولکاننده یا ترموپلاستیک- تعیین خواص دینامیکی- قسمت ۱: رهنمودهای کلی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶: سال ۱۳۹۲، ارتعاش و صوت شناسی- اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص انتقال ارتعاشی- صوتی عناصر ارتجاعی- قسمت ۲: روش مستقیم سختی دینامیکی فنر حامی حرکت انتقالی

۴-۲ مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۵۷: سال ۱۳۹۰، لاستیک- روش‌های کلی برای آماده سازی قطعات آزمایش برای روش‌های آزمایش فیزیکی

2- 5 ISO 472, Plastics- Vocabulary

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استانداردهای ملی ۴۰۱۹، ۱-۱۷۶۱۱، ۱-۹۴۱۶، ۱۴۴۵۷، و استاندارد ISO 472 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود.

۱-۳

young modulus- Modulus of elasticity

مدول یانگ- مدول الاستیسیته

E

نسبت تنش عادی به کرنش خطی است.

[منبع: استاندارد ملی ایران شماره ۴-۹۸۱۹: سال ۱۳۹۰، اصلاح شده]

یادآوری ۱- مدول یانگ بر حسب پاسکال بیان شده است.

یادآوری ۲- شکل مختلط مدول یانگ E^* ، برای یک ماده ویسکوالاستیک به صورت $E^* = E' + iE''$ نمایش داده می‌شود که E' مؤلفه (الاستیک) حقیقی مدول یانگ E'' مؤلفه موهومی (مدول اتلاف) مدول یانگ می‌باشد. مؤلفه حقیقی نشانگر انرژی مکانیکی ذخیره شده الاستیکی است، درحالی‌که مؤلفه موهومی اتلاف انرژی مکانیکی است.

loss factory**ضریب اتلاف**

نسبت مؤلفه موهومی به مؤلفه حقیقی در شکل مختلط مدول

یادآوری - وقتی یک ماده یک اختلاف فاز یا زاویه اتلاف، δ ، را میان تنش و کرنش دینامیکی در تغییر شکل‌های هماهنگ نشان می‌دهد، ضریب اتلاف برابر $\tan \delta$ است.

linearity**خطی بودن**

خاصیت رفتار دینامیکی یک ماده ارتجاعی، در صورتی که اصل برهم‌نهی^۱ را برآورده کند.

یادآوری ۱- اصل برهم‌نهی به این صورت بیان می‌شود: اگر ورودی $x_1(t)$ ، خروجی $y_1(t)$ را تولید کند و در یک آزمون جداگانه ورودی $x_2(t)$ خروجی $y_2(t)$ را تولید کند، در صورتی که ورودی $\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ خروجی $\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ را تولید کند، برهم‌نهی حفظ می‌شود. که این برای همه مقادیر α ، β ، $x_1(t)$ ، $x_2(t)$ حفظ می‌شود. α و β مقادیر ثابت اختیاری هستند.

یادآوری ۲- در عمل آزمون فوق برای خطی بودن عملی نیست. اندازه‌گیری مدول دینامیکی برای گستره‌ای از سطوح ورودی می‌تواند یک بررسی محدود از خطی بودن را فراهم سازد. برای یک پیش‌بارگذاری خاص، اگر مدول انتقال دینامیکی، به‌طور اسمی تغییرناپذیر باشد، اندازه‌گیری سیستم، خطی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه این روند بررسی‌ها، یک رابطه نسبی میان پاسخ و تحریک است.

۴ اصول اندازه‌گیری**۱-۴ کلیات**

مدول یانگ ماده ویسکوالاستیک به بسامد و دما بستگی دارد. جزئیات تئوری در مورد حالت‌های مختلف ارتعاشی، انواع مدول‌ها و آزمون‌های رایج مورد استفاده، به خوبی شناخته شده و در دامنه کاربرد استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۹۴۱۶، و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۹۵۶ قرار می‌گیرد، و در اینجا تکرار نمی‌شود. استانداردهای ملی ۲-۲۰۵۰۰ و ۳-۲۰۵۰۰ و استاندارد ISO 18437-4 سه روش تکمیلی برای به‌دست‌آوردن داده‌های آزمون مناسب را تعیین می‌کنند. چون این روش‌ها با توجه به نقاط ضعف و قوتشان به صورت مکمل هستند، در این استاندارد همگی توصیف شده‌اند. علاوه‌براین، استاندارد ISO 18437-4 می‌تواند شامل کاربرد پیش‌بارگذاری استاتیک باشد. نهایتاً، استاندارد ISO 18437-5 روشی را برای تعیین نسبت پوآسون یک ماده توسط اندازه‌گیری‌های مقایسه‌ای با محاسبات روش المان محدود، مشخص می‌کند. چهار روش توصیف شده در اینجا، محدود به اندازه‌گیری رفتار خطی مواد مشاهده شده در دامنه‌های کوچک کرنشی است. شرایط تصدیق روش‌های اندازه‌گیری به شرح زیر است:

1- Superposition

الف- خطی بودن رفتار ارتعاشی ایزولاتور؛

یادآوری- اصطلاح ایزولاتور شامل المان‌های الاستیک با مشخصات انحراف بار استاتیک غیرخطی است، تا زمانی که المان‌ها، خطی بودن تقریبی را برای رفتار ارتعاشی پیش‌بار استاتیک داده شده، نشان دهند.

ب- توزیع برابر رابط ایزولاتور ارتعاشی با منبع مجاور و سازه‌های گیرنده؛

پ- عدم تعامل میان ایزولاتور ارتعاشی و محیط سیال پیرامون آن (معمولا هوا).

ممکن است شرط پ برای ایزولاتورهای ارتعاشی ساخته شده از یک ماده پروالاستیک^۱ سلول باز، مانند کف، برآورده نشود. برای بسامدهای عموماً بیشتر از ۱۰۰ Hz، تعامل فازهای جامد و مایع، ماده می‌تواند برای بهبود سختی و اتلاف آن کافی باشد.

۲-۴ روش تشدید

۱-۲-۴ مقدمه

در روش تشدید، قابلیت ارسال (از جابه‌جایی، سرعت یا شتاب) یک آزمون با ورودی اتصال کناری یک منبع ارتعاشی و خروجی بارگذاری شده به‌وسیله یک جرم اندازه‌گیری می‌شود. دامنه و اطلاعات فاز، جرم، چگالی و طول آزمون، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین شکل مختلط مدول یانگ را فراهم می‌سازد. شکل ۱ اصول روش را نشان می‌دهد.

۲-۲-۴ تجهیزات آزمون

تجهیزات آزمون زیر مورد نیاز است:

الف- محرک الکتروپنایمیکی؛

ب- شتاب‌سنج‌ها؛

پ- تقویت‌کننده‌ها؛

ت- پایه آزمون؛

ث- محفظه محیطی؛

ج- تحلیل‌گر طیفی دوکاناله؛

چ- رایانه.

۳-۲-۴ آماده‌سازی آزمون و نصب آن

نمونه‌های آزمون که به شکل یک میله که عموماً به طول ۱۰۰ mm با ابعاد سطح مقطع از ۶ mm تا ۷ mm قالب‌گیری می‌شوند. سطح مقطع آزمون می‌تواند مربع یا دایره باشد. طول، چگالی و جرم آزمون باید قبل از نصب آزمون تعیین شود. آزمون بین بلوک‌های نصب‌کننده، قرار می‌گیرد و همچنین شتاب‌سنج‌ها همان‌طور

1- Pro-elastic


که در شکل ۱ نشان داده شده است، قرار می‌گیرند. یک چسب سخت مانند اپوکسی^۱ یا سیانو آکریلات^۲ مناسب است. مونتاژ نهایی برای تولید امواج انبساطی خالص در آزمون به صورت سخت و محکم^۳ به محرک وصل می‌شود.

۴-۲-۴ به دست آوردن داده‌ها

عموماً محرک با یک سیگنال تصادفی تحریک می‌شود؛ یک تحلیل گر طیفی دو کاناله داده‌ها را به دست می‌آورد و یک تبدیل سریع فوریه^۴ (FFT) تحلیل و متوسط‌گیری را انجام می‌دهد. این تحلیل گر حاوی اطلاعات مربوط به واکنش ارتجاعی جرم مونتاژی و اثرات موجی در آزمون است. جرم بلوک نصب و طول آزمون باید طوری انتخاب شود که کمترین تشدید بسامد مربوط به سیستم ارتجاعی جرم باشد. کمترین تشدید بسامد باید به وضوح از اثرات موج بسامدی بالاتر جدا شود. یک گستره بسامد نوعی ۱۰۰ Hz تا ۵۰۰۰ Hz می‌باشد.

۵-۲-۴ تحلیل نتایج

قسمت‌های حقیقی و موهومی شکل مختلط مدول یانگ از طول، جرم و چگالی آزمون و از پارامترهای حاصل از حل معادلات موجی حاوی دو معادله غیر جبری زوج، تعیین می‌شود. حل با محاسبه عددی با استفاده از روش نیوتن-رافسون در پارامترهای تشدید تجربی به دست می‌آید (یعنی دامنه تابع انتقال، بسامد و تعداد مد). جزئیات در استاندارد ملی ۲-۲۰۵۰۰ آمده است.



راهنما:

- ۱ بلوک‌های نصب
- ۲ شتاب‌سنج‌ها
- ۳ خروجی‌های شتاب‌سنج
- ۴ آزمون
- ۵ جهت ارتعاش

شکل ۱- اصل روش تشدید

-
- 1- Epoxy
 - 3- Cyanoacrylate
 - 3- Rigidly
 - 4- Fast fourier transform

۳-۴ روش تیر برشی آزاد^۱

۱-۳-۴ مقدمه

در روش تیر برشی آزاد، یک آزمون به‌طور صلب در یک انتها نصب می‌شود و سر آزاد برای خمش یا انعطاف آزمون در حال حرکت می‌باشد. به منظور تضمین حالت خمشی مشخص، الزامات نصب خاصی ضروری است که در استاندارد ملی ۳-۲۰۵۰۰ این موارد تعیین شده‌اند. اندازه‌گیری نیرو به شکل مختلط برای جابه‌جایی آزمون و جایگزینی نتیجه به شکل مختلط که داده‌های لازم را برای محاسبه شکل مختلط مدول ینگ فراهم می‌کند، ضروری است. شکل ۲ اصول اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

۲-۳-۴ تجهیزات آزمون

تجهیزات آزمون زیر مورد نیاز است:

الف- محرک الکتروپنوماتیکی؛


ب- حسگر نیرو؛

پ- حسگر جابه‌جایی؛

ت- سیستم مهارکننده^۲؛

ث- محفظه محیطی؛

ج- رایانه.



راهنما:

۱ آزمون تیر

۲ بلوک‌های انتهایی آزمون

۳ مهارکننده‌های آزمون

۴ شفت محرک

شکل ۲- شمای روش تیر برشی آزاد

1- Cantilever Shear Beam Method
2- Clamping

۳-۳-۴ آماده‌سازی و نصب آزمون

آزمونه‌ها عموماً از یک ورق قالبی یا ریخته‌گری شده با ضخامت دلخواه و با استفاده از اره یا تیغه بریده می‌شوند. مشخص شده که آزمون‌های ماشین‌کاری از یک نمونه ضخیم‌تر اغلب بر خواص ماده تأثیر دارد. یک آزمون عموماً دارای طول $l = (12 \pm 0.5)$ mm و عرض $b = (10 \pm 0.5)$ mm و ارتفاع $h = (3 \pm 0.25)$ mm می‌باشد. بلوک‌های انتهایی آلومینیومی یا فولادی به منظور مهاربندی به انتهای آزمون متصل می‌شوند. ابعاد بلوک انتهایی نوعی، $l = (64 \pm 0.2)$ mm با $b = (11.0 \pm 0.2)$ mm با $h = (4.0 \pm 0.2)$ mm می‌باشد. آزمون با استفاده از یک چسب سخت مانند اپوکسی، اورتان^۱ یا سیانواکریلات به بلوک‌های انتهایی متصل می‌شود. آزمون با یک بست مهارکننده برای تولید تغییر شکلی که در شکل ۲ نشان داده شده است، سفت و سخت بسته می‌شود.

۴-۳-۴ به‌دست آوردن داده‌ها

ابتدا سفتی مختلط را توسط اندازه‌گیری بدون قرار دادن آزمون با تعلیق سیستم تعیین کنید. اندازه‌گیری‌ها با بلوک انتهایی و بدون آن (که به عنوان یک جرم اضافه‌شده به کار می‌رود) در بسامدهای پایین و بالا که عموماً ۱ Hz و ۳۰ Hz می‌باشد، انجام می‌گیرد. یکبار سفتی دستگاه تعیین می‌شود، اندازه‌گیری با قراردادن آزمون در جای خود همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است صورت می‌گیرد. نیرو در بسامدهای مجزا، عموماً ۰.۳ Hz تا ۳۰ Hz، و در دماهای انتخاب شده برای ارزیابی، به آزمون اعمال می‌شود. عموماً بیشینه جابه‌جایی تا $64 \mu\text{m}$ محدود می‌شود.

۵-۳-۴ تحلیل نتایج

اصل پایه‌ای عملکرد اسباب تیر برشی آزاد، تعیین نیروی مورد نیاز برای القای یک جابه‌جایی قابل اندازه‌گیری آزمون می‌باشد. از آنجایی که مقدار جابه‌جایی به مدول آزمون بستگی دارد، این مقدار می‌تواند توسط نیروی وابسته به جابه‌جایی با معادله‌ای که شامل چنین فاکتورهایی است، مانند سفتی سیستم و ضریب میرایی ویسکوز، جرم ارتعاشی، هندسه آزمون و نسبت پواسون، محاسبه شود. از حل معادله دینامیکی، مدول یانگ الاستیک و ضریب اتلاف به‌دست می‌آید. جزئیات در استاندارد ملی ۳-۲۰۵۰۰ ارائه شده است.

۴-۴ روش سفتی دینامیکی

۱-۴-۴ مقدمه

بسته به تنظیمات، سفتی دینامیکی آزمون با اندازه‌گیری نیروی ورودی در یک سمت، آزمون هنگام اندازه‌گیری جابه‌جایی، سرعت یا شتاب در همان سمت یا سمت دیگر آزمون تعیین می‌شود. رابطه دامنه و فاز میان دو کمیت اندازه‌گیری شده و هندسه آزمون، داده‌های مورد نیاز را برای محاسبه مدول مختلط فراهم می‌سازد. با استفاده از پیکربندی‌های آزمون تجربی مختلف، امکان اندازه‌گیری سه مدول مختلف، یانگ (E)، برشی (G) و

1- Urethane

بالک (K) وجود دارد که مشخصه یک ماده هستند. در برخی موارد، جایی که با استفاده از یک محرک نیرو، ماده در معرض یک کرنش ایستایی پیش‌بارگذاری است، ماده در قید و بست آزمون قرار می‌گیرد. شکل ۳ اصولی که در آن با استفاده از نیروی مناسب و کرنش‌سنج‌ها، نیروی عامل دینامیکی و کرنش حاصل شده را با روش سفتی دینامیکی شرح می‌دهد و برای تعیین سه مدول مختلف، اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۴-۴ تجهیزات آزمون

تجهیزات آزمون زیر مورد نیاز است:

الف- محرک الکترو دینامیکی؛

ب- حسگر جابه‌جایی یا شتاب‌سنج؛

پ- تقویت‌کننده‌ها؛

ت- پایه آزمون؛

ث- محفظه محیطی؛

ج- تحلیل‌گر طیفی دو کاناله؛

چ- رایانه.

۳-۴-۴ آماده‌سازی و نصب آزمون

نمونه‌های آزمون به شکل‌های مناسب برای هر شرایط آزمون قالب‌گیری می‌شوند. سطح مقطع آزمون می‌تواند عملاً مربع یا دایره‌ای شکل باشد. ابعاد، چگالی و جرم آزمون باید قبل از نصب نمونه تعیین شود. ممکن است آزمون برای تضمین تغییر شکل مناسب به صفحات آزمون متصل شده باشد. یک چسب سخت نظیر اپوکسی یا سیانواکریلات قابل قبول است. آزمون باید دارای چنان ابعادی باشد که به‌طور کامل در کل گستره بسامدی مورد نظر دارای خاصیت ویسکوالاستیک باشد. این مبتنی بر این فرضیه می‌باشد که آزمون بدون جرم در نظر گرفته می‌شود، یعنی همه اثرات موجی باید سه‌الی پنج برابر بزرگتر از حد بالایی بسامد اندازه‌گیری باشد.

۴-۴-۴ به‌دست آوردن داده‌ها


نیروسنج عموماً با نوفه تصادفی تحریک می‌شود و حسگر کرنش پاسخ‌های آزمون را ثبت می‌کند. تحلیل‌گر طیفی دو کاناله این داده‌ها را به دست آورده و یک تحلیل FFT و متوسط‌گیری را انجام می‌دهد. در هر حالت، تجهیزات باید کالیبره باشند تا سفتی دینامیکی خود وسیله آزمون را تعیین کند و این مقدار عاملی در تحلیل‌ها می‌باشد.

۵-۴-۴ تحلیل نتایج

به هنگام انجام اندازه‌گیری با استفاده از شرایط خاصی که در بالا ذکر شد، بیان کلی برای تعیین مدول الاستیک مختلط به شکل زیر می‌باشد:

$$E^*(f), G^*(f), K^*(f) = \alpha_{E,G,K} \frac{F(f)}{\delta(f)} \quad (1)$$


در فرمول (۱)، $\alpha_{E,G,K}$ ، نسبت مدول اندازه‌گیری شده ماده تحت آزمون به سفتی آزمون تحت کرنش مناسب، می‌باشد (طول، برشی و بالک). مقدار نسبت $\alpha_{E,G,K}$ به پیکربندی آزمون و هندسه آزمون بستگی دارد، که در آن $F(f)/\delta(f)$ مقدار بسامد به شکل مختلط، نسبت نیروی خروجی به جابه‌جایی محرک است. جزئیات خاص در استاندارد ISO18437-4 آمده است.



راهنما:

- ۱ خروجی نیرو
- ۲ خروجی شتاب
- ۳ آزمون
- ۴ جهت ارتعاش


شکل الف - مدول یانگ



راهنما:

- ۱ تسمه پوشیده شده
- ۲ صفحه
- ۳ آزمونها
- δ ضخامت

شکل ب - مدول برشی



راهنما:
 ۱ آزمون
 ۲ غلاف
 ۳ بیستون
 d قطر
 h ارتفاع

شکل پ- مدول بالک

شکل ۳- شمایبی از مدل های سفتی دینامیکی

۵-۴ برآورد نسبت پواسون

۱-۵-۴ مقدمه


در صورتیکه مدول الاستیک صحیح و داده های ضریب اتلاف برای تحلیل بسیاری از مسائل ارتعاشی و صوتی کافی است، مقادیر صحیح برای نسبت پواسون غالباً مورد نیاز است، وقتی که از تحلیل عددی المان محدود استفاده می شود. چون در عمل اکثر پیش بینی های عددی برای مؤلفه های شکل هندسی پیچیده، انجام می گیرد، هدف از این روش، تعیین نسبت پواسون با مقایسه اندازه گیری های انحراف-نیرو با پیش بینی های عددی به صورت تابعی از نسبت پواسون برای آزمون هایی با هندسه ساده است.

۲-۵-۴ اصول اندازه گیری

استاندارد ISO 18437-5 از روش شبه ایستا استفاده می کند مبتنی بر این اصل که اندازه گیری های سفتی فشاری یکسان است با اندازه گیری هایی که از محاسبات المان محدود تقارن محوری بر یک آزمون دیسکی شکل به عنوان تابعی از نسبت پواسون و یا مدول الاستیکی به دست می آیند. اندازه گیری ها و پیش بینی ها بر اساس این واقعیت است که آزمون دیسکی شکل، به هنگام فشرده شدن میان دو صفحه سخت که به آنها متصل است، از یک طرف برآمدگی پیدا می کند. بسته به این که نسبت پواسون به تنهایی و یا به صورت ترکیبی با مدول الاستیکی تعیین می شود، از روش اندازه گیری آزمون تکی یا آزمون دوتایی، هر کدام که مناسب تر باشد، ممکن است استفاده شود.

۳-۵-۴ روش اندازه‌گیری آزمونه تکی

نظریه مهم و عملی این روش به سادگی برای آماده‌سازی یک نمودار سفتی بدون بعد است، در مقابل نسبت پواسون برای یک آزمونه دیسکی شکل با یک ضریب شکل بزرگ توسط محاسبات روش المان محدود (FEM) برای اندازه‌گیری سفتی با آزمون تحریک، و برای انتخاب مقدار نسبت پواسون از نموداری مطابق با سفتی اندازه‌گیری می‌شود، همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده شده است.



راهنما:

R سفتی/ بدون بعد

ν نسبت پواسون


R^* سفتی اندازه‌گیری شده

ν^* نسبت پواسون مربوط به R^*

شکل ۴- نمودار سفتی به صورت تابعی از نسبت پواسون $R(\nu)$ توسط محاسبات FEM

۴-۵-۴ روش اندازه‌گیری آزمونه دوتایی

این روش از این واقعیت استفاده می‌کند که نسبت مدول یانگ ظاهری به مدول یانگ واقعی، مساوی با نسبت سفتی برای آزمونه‌های دیسکی شکل برای یک استوانه بلند می‌باشد. این نسبت می‌تواند به عنوان یک تابع چند جمله‌ای نسبت پواسون یا ضریب شکل با ضرایب وابسته به دیگری فرمول‌بندی شود. مثالی از یک نتیجه FEM در شکل ۵ نشان داده شده است. تا زمانی که مقادیر تجربی از این نسبت برای دو آزمونه با ماده یکسان قابل دسترس می‌باشد، با مدول یانگ و نسبت پواسون یکسان، اما ضرایب شکل متفاوت، هم ارزشی دو عبارت چند جمله‌ای، نسبت پواسون را می‌دهد. پس می‌توان مدول یانگ را با تقسیم مدول یانگ ظاهری توسط مقدار عبارت چند جمله‌ای به دست آورد. جزئیات ویژه در استاندارد ISO 18437-5 داده شده است.



راهنما:

$\lg [K_m(0) / K_0]$ سفتی فشار ایستای عادی شده
 S ضریب شکل
 ν نسبت پواسون

شکل ۵- مثالی از تغییرات سفتی فشار ایستای عادی شده به عنوان تابعی از ضریب شکل و نسبت پواسون از محاسبه FEM

۵ برهم‌نهی زمان-دما

در اندازه‌گیری‌های کلی بیش از گستره بسامدی محدود، اندازه‌گیری می‌تواند از طریق کاربرد روش برهم‌نهی زمان-دما بسط داده شود. به استانداردهای ملی ۲-۲۰۵۰۰ و ۳-۲۰۵۰۰ مراجعه شود.

۶ شرایطدهی آزمونه

آزمونه‌ها پس از قالب‌گیری یا وولکانش^۱ باید به اندازه کافی کهنه^۲ شوند. آزمونه‌ها در هر دمای آزمون از نظر حرارتی شرایطدهی می‌شوند. علاوه براین، غالباً مواد به رطوبت حساس هستند. برای تعیین دماها، رطوبت و دفعات شرایطدهی و آزمون، باید از استاندارد ISO 23529 استفاده شود.

1- Vulcanization
 2- Aged

۷ انتخاب روش مناسب

جدول ۱، راهنمایی‌هایی برای انتخاب روش مناسب از استانداردهای ملی ۲-۲۰۵۰۰ و ۳-۲۰۵۰۰ و استاندارد ISO 18437-4 را فراهم می‌کند. نسبت پواسون می‌تواند با روش سفتی دینامیکی، با اندازه‌گیری مدول بالک و یا برشی یا مدول یانگ یا با استفاده از روش FEM مشخص شده در استاندارد ISO 18437-5، تعیین شود. انتخاب روش به‌طور گسترده به سفتی ماده و عدم قطعیت‌ها در اندازه‌گیری بستگی دارد.

جدول ۱- راهنمایی برای انتخاب

روش سفتی دینامیکی	روش تیر برشی آزاد	روش تشدید	
۱ تا ۱۰۰۰	۰٫۱ تا ۵۰	۱۰۰ تا ۵۰۰۰	گستره بسامد (Hz)
یانگ، برشی، بالک	خمشی	گسترشی	حالت تغییر شکل
متغیر با الزامات آزمون و مقدار مدول	$۰٫۱۲ \times ۰٫۱ \times ۰٫۰۳$	$۰٫۱ \times ۰٫۰۶ \times ۰٫۰۶$	اندازه آزمون نوعی (m ^۳)
لاستیک، پلاستیک، پلی اورتان	لاستیک، پلاستیک، پلی اورتان	لاستیک، پلاستیک، پلی اورتان	نوع ماده
۰٫۱ تا ۲۰۰۰۰	۰٫۱ تا ۱۰۰۰	۰٫۱ تا ۱۰۰۰	گستره مدول یانگ (Mpa)
۰٫۱ تا ۲	۰٫۱ تا ۲	۰٫۱ تا ۲	گستره ضریب اتلاف
کم	خیلی کم	کم	حساسیت به خزش
برخی مدها	ندارد	محدود	پیش بارگذاری
یادآوری- گستره بسامد اندازه‌گیری می‌تواند از طریق استفاده از اصل برهم‌نهی زمان- دما، بسط داده شود.			

پیوست الف

(اطلاعاتی)

خطی بودن مواد ارتجاعی

در اصل خواص دینامیکی از یک ایزولاتور ارتعاشی- صوتی، به پیش بارگذاری استاتیک، دامنه ارتعاش، بسامد و دما بستگی دارد.

فرضیه خطی بودن، دلالت بر این دارد که اصل برهم‌نهی انجام شده و سفتی دینامیکی در یک بسامد داده شده، مستقل از دامنه است. در بسیاری از ایزولاتورهای ارتعاشی، این فرضیه تقریباً برآورده می‌شود، زمانی که تحت پیش‌بارگذاری استاتیک مناسب، دامنه تغییر شکل دینامیکی در مقایسه با تغییر شکل استاتیک، کمتر باشد. با این وجود، بهتر است یادآوری شود که این به مواد تشکیل‌دهنده ایزولاتور ارتعاشی بستگی دارد و بهتر است یک بررسی ساده برای مقایسه مشخصه‌های سفتی دینامیکی برای گستره‌ای از سطوح ورودی انجام شود. اگر این موارد از نظر عددی نامتغیر باشند، در این صورت می‌توان فرض کرد که حالت خطی وجود دارد. برای لاستیک بوتیل (IIR)^۱، مرجع شماره [۳] داده‌هایی برای اجزای هم‌فاز و زاویه فازی مدول برش دینامیکی به عنوان تابعی از دامنه کرنش و درصدی از دوده ارائه می‌دهد. در مورد دامنه‌های کرنش کمتر از حدود 10^{-3} ، مولفه هم‌فاز و زاویه فازی به‌سختی به دامنه ارتعاشی وابسته‌اند. به‌هرحال، زمانی که دامنه‌های کرنش از 2×10^{-3} بیشتر شود، به‌ویژه برای لاستیک با کسر جرمی درصد بالا از دوده، کاهش قابل توجهی در سفتی دینامیکی مشاهده می‌شود. بنابراین، توجه به دامنه‌های کرنش که در عمل اتفاق می‌افتد و بررسی آنچه برای شرایط آزمون در ایزولاتورهای ارتعاشی لاستیکی اختصاص می‌یابد مهم است. برای دامنه‌های کرنشی کمتر از حدود 10^{-3} ، فرضیه خطی بودن (به عنوان مثال، سفتی مستقل از دامنه و روابط متقابل) موجه به‌نظر می‌رسد.

پایه‌های هیدرولیکی به‌طور فزاینده‌ای به‌ویژه در کاربردهای خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ایزولاتور ارتعاشی نیز می‌تواند رفتار غیرخطی از خود نشان دهد، یعنی سفتی به شدت به دامنه ارتعاشی بستگی دارد. به علت دومنظوره بودن آن‌ها، یعنی میرایی ارتعاش موتوری بسامد پایین ناشی از تحریک جاده‌ای و ایزوله کردن صدای حاصل از سازه و موتور در بسامدهای بالا، باید دامنه‌های آزمون مناسب برای گستره بسامدی مورد نظر اعمال شود.

در بعضی از موارد حالت خطی بودن وجود ندارد. در چنین مواردی، اعمال بسیاری از روش‌های توصیف شده در استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۲۲-۱، می‌تواند مفید باشد. اغلب دلالت بر این دارد که، علاوه بر، الزامات آزمون خاصی برای فرمول‌بندی با توجه به پیش‌بارگذاری، دامنه سیگنال و کمیت‌های اندازه‌گیری، نیاز است.

1- Butyl rubber

پیوست ب

(اطلاعاتی)

تحلیل مدارک دیگر استانداردها درباره آزمون دینامیکی

ب-۱ مرور استانداردها

ب-۱-۱ مقدمه

برای تعیین خواص مکانیکی دینامیکی آزمون‌هایی که در معرض شرایط انتهایی متنوع و تحت تغییر شکل‌های سینوسی قرار دارند، استانداردهایی وجود دارد. آزمون‌های با هندسه معین، در اسبابی قرار می‌گیرد که هدف آن تضمین حالت خاصی از نوسان است. مد حرکت، شرایط انتهایی خاص و نوع نوسان، معادلات مورد نیاز برای تعیین مدول الاستیکی را تعیین می‌کند. اسباب آزمایشی عموماً حاوی مجموعه‌ای از مهارکننده‌ها و بلوک‌های متصل‌کننده، وسیله‌ای برای اعمال کرنش ارتعاشی مورد نیاز در یک انتهای آزمون، وسیله‌ای برای تعیین پاسخ آزمون در اکثر موارد در انتهای مقابل (تنش یا کرنش) و یک محیط با دمای کنترل شده می‌باشد. شکل آزمون به‌طور قابل‌توجهی از روشی به روش دیگر متفاوت است، از این‌رو همه روش‌ها برای هر موقعیتی مناسب نیست. در بعضی از روش‌ها، از مهاربندها برای نگه داشتن آزمون‌ها استفاده می‌شود و ابزار بیشتری برای مهار بی‌دقتی و تفاوت اپراتورها وجود دارد. در روش‌های معین، آزمون در حالت مقدماتی تغییر شکل نمی‌یابد، در نتیجه محاسبه‌ها برای اثرات خمش، کرنش، برش و چرخش نیازمند تصحیح است. نهایتاً، نوسان می‌تواند به صورت اجباری تشدید شود یا از بین برود. در زیر خلاصه‌ای از روش‌هایی که در استانداردها قابل دسترس است، درباره آزمون لاستیک و پلاستیک ارائه شده است.

ب-۱-۲ تحلیل‌ها و آزمون‌ها^۱

ب-۱-۲-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۷۶۱۱، لاستیک ولکاینده یا گرمانرم - تعیین خواص دینامیکی -

قسمت اول: راهنمایی کلی

راهنما برای استفاده از دو نوع حرکت، آزاد و اجباری، و معادلات کلی حرکت، تهیه شده است. مدهای مختلف تغییر شکل توصیف شده است. خلاصه کلی از روش‌های اجرایی فراهم شده است.

۱- کمیته فنی ایزو شماره ۴۵ و کمیته فرعی ۲ آن

ب-۱-۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۵۶، ولکایندنه یا گرمانرم- اندازه‌گیری خواص دینامیکی - قسمت دوم- روش‌های آونگ پیچشی در بسامدهای پایین

در این روش نوار بلندی از ماده با سطح مقطع یکنواخت که در یک انتها ثابت شده و در انتهای دیگر آزاد است، جرمی اضافه‌شده در حرکت پیچشی چرخشی قرار می‌گیرد تا حرکت خود به خود از بین برود. دوره ارتعاش و زمان از بین رفتن حرکت را مدول برشی تعیین می‌کند. آزمون برای تعیین ناحیه انتقال لاستیک با انجام اندازه‌گیری‌ها در گستره وسیعی از دما استفاده می‌شود. بسامد آزمون کوتاه بوده و عموماً از ۰٫۱ Hz تا ۱۰ Hz است و با دما تغییر می‌کند. در مورد پلاستیک، استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۵۶، مشابه با استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۱۶-۲، است.

ب-۱-۳ خواص مکانیکی^۱

ب-۱-۳-۱ ISO 458-1 پلاستیک- تعیین سفتی در پیچش مواد انعطاف پذیر- قسمت ۱: روش کلی
این یک روش کلی برای تعیین سفتی در پیچش در دماهای مختلف، به‌ویژه در دمای زیر ۰°C می‌باشد. با استفاده از یک اسباب آزمون معین و پس از گذشت زمان ثابتی از کاربرد بارگذاری، مشاهدات مربوط به انحراف زاویه و گشتاور پیچشی ثبت می‌شود.

ب-۱-۳-۲ ISO 458-2 پلاستیک- تعیین سفتی در پیچش مواد انعطاف پذیر- قسمت ۲: کاربرد در اجزای پلاستیکی هم‌کوپل و همگن کلرید وینیل
این یک مورد خاص از روش کلی با زاویه انحراف بین ۵۵° و ۶۵° و برای سه مقدار سفتی پیچشی: ۳۰۰ MPa، ۲۳ MPa و ۴ MPa می‌باشد.

ب-۱-۳-۳ ISO/TR 4137 پلاستیک- تعیین مدول الاستیسیته به‌وسیله خمش متناوب
مدول یانگ با استفاده از آونگ ساوارتس^۲ تعیین می‌شود. این روش برای محصولاتی که مشخصه‌های تعیین شده آن‌ها بیش از ۱۵۰۰ MPa می‌باشد و نیز برای محصولاتی کاربرد دارد که امکان برش آزمون‌هایی با ضخامت ۱ mm تا ۵ mm برای آن‌ها وجود دارد. از الاستیسیته نمونه آزمون برای انتقال انرژی از یک آونگ به آونگ دیگر استفاده می‌شود، نمونه آزمون به عنوان تکیه‌گاه برای هر دو آونگ به کار می‌رود. دامنه نوسان آونگ متحرک به تدریج کم می‌شود تا متوقف شود. زمان لازم میان شروع و نخستین توقف آونگ نصف زمان نوسان است که تابعی از مدول (یانگ) طولی الاستیسیته آزمون در خمش متناوب است.

۱- کمیته فنی ایزو شماره ۶۱، کمیته فرعی شماره ۲

ب-۱-۳-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-
قسمت اول: اصول کلی

در اصطلاحات به کار رفته، برای رابطه میان مدول‌ها، انواع حالت‌های نوسانی و حالت‌های تغییر شکل یافته و نمودارهای ساده‌شده، چیدمان‌های آزمون مورد استفاده رایج، مقدمه خوبی فراهم شده است. در مورد لاستیک، استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶، مشابه زیربند ب-۱-۲-۱ استاندارد ۱-۱۷۶۱۱ است.

ب-۱-۳-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها -تعیین خواص مکانیکی دینامیکی- قسمت
دوم- روش پاندول پیچشی

نوار بلندی از ماده با سطح مقطع یکنواخت در یک انتها ثابت شده و از انتهای دیگر آزاد است، با اضافه کردن جرمی به حرکت پیچشی چرخشی، حرکت خود به خود از بین می‌رود. دوره ارتعاش و از بین رفتن حرکت، مدول برشی را تعیین می‌کند. آزمون اصولاً برای تعیین ناحیه انتقال لاستیکی به وسیله اندازه‌گیری گستره وسیعی از دماها به کار می‌رود. بسامد آزمون، کوتاه بوده و عموماً از ۰٫۱ Hz تا ۱۰ Hz است و با دما تغییر می‌کند. در مورد لاستیک، استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۴۱۶، مشابه زیربند ب-۱-۲-۲ استاندارد ۱۷۹۵۶ است.

ب-۱-۳-۶ استاندارد ملی ایران شماره ۳-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها -تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-
قسمت سوم - ارتعاش خمشی - روش منحنی تشدید

آزمونه وادار به حرکت خمشی می‌شود و مدول خمشی آن از روی منحنی تشدید تعیین می‌شود. بسامد تشدید و پارامترهای مربوط به آزمون، مدول ذخیره و اتلاف را با عرض پیک تشدید تعیین می‌کند. دو چیدمان آزمون توصیف شده، دو حالت ارتعاشی را فراهم می‌کنند. گستره بسامد ۱۰ Hz تا ۱۰۰۰ Hz می‌باشد. پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره ۳-۹۴۱۶، حاوی نتایج آزمون نوبت گردشی بر روی سه پلاستیک است.

ب-۱-۳-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۴-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-
قسمت چهارم- ارتعاش کششی- روش غیر تشدید

آزمونه از هر دو انتها مهار می‌شود. جابه‌جایی ارتعاشی غیر تشدید اجباری در یک انتها اندازه‌گیری می‌شود و انتهای دیگر به یک نیروسنج و یک پایه صلب متصل می‌شود. اندازه‌گیری‌ها در زیر بسامد تشدید اولیه نمونه و مبدل نیرو صورت می‌گیرد. به لحاظ اثرات مهاربندها، تصحیحاتی وجود دارد. این روش به عنوان روش مستقیم شناخته شده است که در آن جلوی حرکت انتهایی آزمون به وسیله پایانه‌ای سخت در مقابل روش غیرمستقیم با یک انتهای آزمون با ارتعاش آزاد، گرفته می‌شود.

ب-۱-۳-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۵-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -
قسمت پنجم - ارتعاش خمشی - روش غیرتشدید

در مورد نمونه‌ای که هم در دو انتها نگه داشته باشد و هم در مرکز ارتعاش می‌کند اندازه‌گیری نیرو و جابه‌جایی در مرکز، اندازه‌گیری مدول یانگ ظاهری را با تصحیح مدول واقعی فراهم می‌کند. گستره بسامدی از ۰٫۱ Hz تا ۱۰۰ Hz است که عموماً برای یک تحلیل‌گر مکانیکی دینامیکی (DMA)^۱ است، هرچند حالت ارتعاشی در DMA متفاوت بوده که یک تغییر شکل برشی آزاد است.

ب-۱-۳-۹ استاندارد ملی ایران شماره ۶-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -
قسمت ششم - ارتعاش برشی - روش غیرتشدید

آزمونه‌های شناسایی شده به یک پایه مرکزی ارتعاشی متصل و انتهای مخالف به یک چهارچوب صلب متصل می‌شوند. نتیجه، تغییر شکل برشی ساده است که نازک بودن آزمون در مقایسه با طول آزمون را در جهت حرکت، فراهم می‌کند، نیروی اندازه‌گیری شده و جابه‌جایی اندازه‌گیری مستقیم مدول برشی را فراهم می‌کند. تعیین مشخصه‌های استاندارد ملی ایران شماره ۶-۹۴۱۶ مشابه استاندارد ISO18437-4 (روش سفتی دینامیکی) مشخص می‌شود.

ب-۱-۳-۱۰ ISO 6721-7 - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی پلاستیک - قسمت هفتم: ارتعاش پیچشی -
روش غیرتشدید

این روش با روش‌های تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۴۱۶ و استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۵۶، متفاوت است، یک گشتاور سینوسی، یک میله کوتاه مستطیلی را می‌گرداند. دامنه و جابه‌جایی گشتاور، مدول برشی به شکل مختلط را تعیین می‌کند. آزمون مهار شده چالش‌های مخصوصی ارائه می‌دهند، اما گستره بسامدی، بیشتر از روش آونگ پیچشی قبلی و مشابه اسباب DMA است.

ب-۱-۳-۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۸-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی - قسمت
هشتم - ارتعاش طولی و برشی - روش انتشار موج

زمان انتقال یک پالس اولتراسونیک اندازه‌گیری می‌شود و مدول از سرعت صوت تعیین می‌شود. به یک آزمون نسبتاً بزرگ نیاز است. آزمون را می‌توان با تماس مستقیم با مبدل‌های مناسب و یا با روش غوطه‌ورسازی انجام داد. برای اندازه‌گیری مدول طولی، اندازه‌گیری در برخورد عادی صورت می‌گیرد. برای به‌دست‌آوردن مدول برشی، آزمون به بهترین وضعیت چرخانده می‌شود تا موج برشی مشاهده شود، سپس زمان و زاویه انتقال برای تعیین مدول یادداشت می‌شود. بسامد عموماً التراسونیک و در گستره ۰٫۵ MHz تا ۵ MHz است.

1- Dynamic mechanical analyser

ب-۱-۳-۱۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی - قسمت نهم - ارتعاش بالک - روش انتشار پالس صوتی

یک پالس صوتی در طول لایه‌های نازک، الیاف ظریف و یا نمونه‌های بلند انتشار می‌یابد. مدول یانگ با اندازه‌گیری زمان ورود به عنوان تابعی از فاصله تعیین می‌شود، شیب آن نمودار، سرعت موج را تعیین می‌کند. گستره بسامد عموماً از ۳ kHz تا ۱۰ kHz می‌باشد. این روش برای مواد با اتلاف کم مناسب است.

ب-۱-۳-۱۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی - قسمت دهم - ویسکوزیته برشی به شکل مختلط با استفاده از رئومتر^۱ نوسانی صفحه موازی

تعیین مدول برشی پلیمرهای مذاب مشخص می‌شود. یک نمونه مذاب نازک در معرض گشتاور پیچشی سینوسی یا جابه‌جایی زاویه‌ای بین دو صفحه موازی مدور هم‌مرکز قرار می‌گیرد. مدول با استفاده از گشتاور و جابه‌جایی تعیین می‌گردد.

ب-۱-۳-۱۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲-۹۴۱۶، پلاستیک‌ها - تعیین خواص مکانیکی دینامیکی - قسمت دوازدهم - ارتعاش فشاری - روش غیر تشدید

خواص دینامیکی پلاستیک نیمه‌صلب ضعیف با استفاده از ارتعاشات تراکمی در یک حالت غیر تشدید در بسامدهای زیر تشدید اساسی تعیین می‌شود.

ب-۲ نقاط قوت و ضعف

بعضی از نقاط قوت و ضعف روش‌های تعیین شده در این استاندارد به شرح زیر است:

۱- مستقیم‌ترین اندازه‌گیری مدول برشی، ارتعاش اجباری غیر تشدید یک نمونه در برش ساده است. این تغییر شکل یک منحنی تنش- کرنش خطی با دامنه‌های بزرگ‌تر از سایر حالت‌های تغییر شکل تولید می‌کند اما قطعات آزمون نیاز دارد به‌طور مطمئن و امن به قید و بست آزمون بسته شوند.

۲- تست‌های تراکمی نیازمند ظرفیت نیروی بیشتر است و به ضریب تصحیح شکل نیاز دارد. آزمون نوعی در شرایط بار واقعی حین کار انجام می‌شود.

۳- آزمون‌های خمشی و پیچشی عموماً از ظرفیت نیروی کم استفاده می‌کنند، اما داده‌هایی ارائه می‌دهند که می‌تواند هم از نظر دامنه کاری محدود و هم کمتر از مقدار مطلق باشند.

۴- برای دامنه‌های کرنشی بالا در برش و تراکم و برای اعمال پیش‌بارگذاری استاتیک، به اسبابی با ظرفیت نیروی زیاد نیاز است.

۵- مشخص کردن مواد وقتی به بهترین وجه به دست می‌آید که حالت تغییر شکل مستقیماً با مدول قابل اندازه‌گیری، مطابقت داشته باشد.

1- Rheometer

۶- ارتعاش آزاد در مد پیچشی به بسامدهای پایین محدود می‌شود و عموماً فقط داده‌های کیفی را فراهم می‌کند.

۷- آزمون یک میله نازک در بسامدهای تشدیدهای چندگانه می‌تواند گستره خوبی از داده‌های را برای تولید یک نقشه راهنما فراهم کند.

۸- DMA هایی که دارای بسامد خودکار و ظرفیت روبش^۱ دما هستند، می‌توانند راه مناسبی برای مشخص کردن مواد فراهم کنند.

۹- اندازه‌گیری نسبت پواسون از طریق اندازه‌گیری مدول بالک و یا مدول برشی یا مدول یانگ، یا با استفاده از روش FEM در استاندارد ISO18437-5 به بهترین شکل امکان‌پذیر می‌باشد. روش FEM برای مواد صلب مناسب نیست.

ب-۳ مشخص کردن مواد

به‌طور خلاصه برای مشخص کردن مواد:

- ۱- اندازه‌گیری مدول یانگ با استفاده از آزمون تشدید به بهترین شکل انجام می‌شود؛
- ۲- اندازه‌گیری مدول برشی با استفاده از تغییر شکل برشی ساده به بهترین شکل انجام می‌شود؛
- ۳- اسباب DMA آزمون خودکار ساده‌ای فراهم می‌کند؛
- ۴- دستگاه‌های دارای ظرفیت بالا برای آزمون مدول بالک لازم است؛
- ۵- نسبت پواسون را می‌توان با اندازه‌گیری مدول بالک و یا مدول یانگ یا برشی و یا با مقایسه تحلیل‌های المان محدود (ISO 18437-5) تعیین کرد؛
- ۶- آزمون‌های تراکمی، در شرایط واقعی حین کار می‌تواند بیشتر ارائه شود.

کتابنامه

- [1] ISO 10846 (all parts), Acoustics and vibration — Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements
- [2] ISO 80000-4:2006, Quantities and units — Part 4: Mechanics
- [3] Freakley P.K., Payne A.R. Theory and practice of engineering with rubber. London: Applied Science Publishers, 1978, 666 p.